

Ardabond Power

COLLE EN PÂTE HAUTE QUALITÉ

AVANTAGES

- Bonne tenue
- Carreaux sur carreaux
- Convient pour locaux humides

PRODUIT

Ardabond Power est une colle en dispersion prête à l'emploi. Ce produit a une excellente force d'adhérence initiale et une bonne tenue. Cette colle a une mise en œuvre facile.

APPLICATION

Convient pour l'encollage de carreaux céramique (jusqu'à 30 x 30 cm)

CARACTÉRISTIQUES

- prête à l'emploi
- élastique
- Long temps ouvert de 30 min.

MISE EN OEUVRE

Support: Les supports doivent être secs en permanence, propres, exempts de poussières et de graisse. De plus, le support doit être solide et résistant à la déformation et à la traction. Reboucher au préalable les irrégularités > 3 mm. Les supports à base de plâtre et fortement absorbants ne peuvent contenir qu'au maximum 2% d'humidité. Les couches de plâtre doivent être composées d'une seule couche avec une épaisseur de minimum 10mm. Sinon appliquer Ardagrip Classic au préalable sur ces supports. Les anciens murs carrelés conviennent aussi comme support. Nettoyer les anciens carreaux avec ArdaCleaner et appliquer Ardagrip Xpress.

Application: Ne pas utiliser Ardabond Power à des températures inférieures à +5°C. Appliquer la colle avec une spatule dentelée. Poser les carreaux dans la colle fraîche endéans les 20 minutes. Choisir la dentelure de la spatule afin d'obtenir un transfert de la colle sur le dos des carreaux de minimum 65%.

En cas d'encollage sur des murs poreux, il est possible de jointoyer après minimum 24 heures. Sur des supports non poreux, le temps de séchage requis peut être plus élevé.

Nettoyage des outils: Enlever immédiatement les résidus de colle avec un chiffon humide et nettoyer les outils à l'eau.



STABILITÉ AU STOCKAGE

Frais (15°C) et sec dans l'emballage d'origine fermé. Utilisation limitée de l'emballage entamé 12 mois.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de sécurité est disponible sur bostikds.thewerco.com.

Caractéristiques techniques	
Base	dispersion synthétique
Température de mise en œuvre	support et température ambiante: + 5 à + 30°C
Consommation	1.2 – 2.0 kg/m ² selon la dentelure
Temps ouvert	± 30 min. selon la température
Jointoiment	après ± 24 h, supports non poreux après ± 48 h
EN 12004	D2TE
Code	30604817
Code EAN	8713572032806
Couleur	blanc
Conditionnement	seau16kg
Palette	33

BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0) 73 6 244 244
+ 32 (0) 9 255 17 17



Bostik BV

De voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
T: + 31 (0)73 6244244
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

Bostik Belux SA – NV

Meulestedekaai 86 B-9000
Gent
T: + 32 (0) 92551717
info@bostik.be
www.bostik.be