



# Bostik

smart adhesives

## A 601

### Mischöl

## TECHNISCHES MERKBLATT

### SMARTE PRODUKTVORTEILE

- Luftporenbildendes Zusatzmittel
- Für Beton, Mörtel etc.
- Bessere Verarbeitung

### PRODUKTBESCHREIBUNG

**Bostik A 601** ist geeignet zur Herstellung von widerstandsfähigem Mörtel und Beton. Es wirkt plastifizierend und bildet stabile Luftporen, verringert den Wasserbedarf, erhöht das Wasserrückhaltevermögen und verbessert die Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse. Betone sind entsprechend der DIN 206 herzustellen.

### ANWENDUNGSBEREICHE

**Bostik A 601** ist geeignet zur Herstellung von z.B. für Außen- und Innenputze, Mauermörtel, Betonsteine, Estrich und Gehwegplatten.

### VERARBEITUNG

**Bostik A 601** wird der Mischung oder dem Anmachwasser zugegeben (mind. 600 ml auf 200 l Wasser). Dabei ist eine ausreichende lange Mischzeit zu gewährleisten, da luftporenbildende Wirkstoffe mehr Mischenergie erfordern. Die Wassereinsparung ist zu beachten (minus 10-20% je nach Bindemittel und Zuschlagsstoff). Die Wirksamkeit bzw. Verträglichkeit mit dem verwendeten Zement und Zusatzmitteln ist durch eine Erstprüfung sicherzustellen. Betone sind entsprechend der DIN 206 herzustellen.

### LAGERUNG

**Bostik A 601** ist im original verschlossenen Gebinde frostfrei mindestens 12 Monate haltbar. Angebrochene Gebinde umgehend verarbeiten.

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogen chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig. Ausgabe: 09.17

Bostik GmbH  
An der Bundesstraße 16  
D-33829 Borgholzhausen  
www.bostik.de



### LIEFERFORM

5 l, Artikelnummer 30836120

### GISCODE

BZM 1

### TECHNISCHE DATEN

Farbe	braun
Verarbeitungsbedingungen	nicht unter +5°C
Verbrauch	60-330 g/50 kg Zement
Dichte	Ca. 1 kg/l



### BOSTIK HOTLINE

[technische.beratung@bostik.com](mailto:technische.beratung@bostik.com)  
+49 (0) 180 5 005 160

(14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz,  
höchstens 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen)

