



Bostik

smart adhesives

A 601

Olej na primiešavanie

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Prísada na tvorbu vzduchových pórov
- Do betónu, mált atď.
- Zlepšuje spracovanie

POPIS VÝROBKU

Bostik A 601 je vhodný k výrobe odolnej malty a betónu. Má plastifikačný účinok a vytvára stabilné vzduchové póry, znižuje spotrebu vody a zvyšuje schopnosť zadržiavania vody, zlepšuje odolnosť proti vplyvom prostredia. Betóny sa musia vyrábať podľa DIN 206.

OBLASTI POUŽITIA

Bostik A 601 je vhodný pre výrobu napr. vonkajšej a vnútornej omietky, malty do muriva, betónových prvkov, poterov a chodníkových panelov.

SPRACOVANIE

Bostik A 601 pridajte do zmesi alebo do zámesovej vody (minimálne 600 g na 200 l vody). Pritom je potrebné zaručiť dostatočne dlhú dobu miešania, pretože činidlá vytvárajúce vzduchové póry vyžadujú viac energie pre miešanie. Je nutné dbať na úsporu vody (mínus 10-20% v závislosti na spojive a prímiesiach). Účinnosť, resp. znášanlivosť s použitým cementom a prísadami je nutné zaistiť pomocou prvej skúšky. Betóny sa musia vyrábať podľa DIN 206.

SKLADOVANIE

Bostik A 601 má v originálnych uzavretých obaloch trvanlivosť najmenej 12 mesiacov. Použité balenie okamžite spracujte.

Pomocou týchto pokynov Vám chceme poradiť podľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich pokusov a skúseností. Záruku za výsledok spracovania v jednotlivých prípadoch však z dôvodu veľkého počtu možností použitia a podmienok skladovania a spracovania našich produktov, na ktoré nemáme vplyv, nemôžeme zaručiť. Vykonávajte vlastné pokusy. U tesniacich hmôt vystavených UV žiareniu je možné takéh zafarbenie.

Mierne výkyvy vo farebnosti medzi šaržami sú podmienené technikou výroby. Za absolútnu vernosť farieb sa nepreberá záruka. Na jeden objekt používajte jednu šaržu materiálu. Naše technické a obchodné poradenstvo je Vám k dispozícii.

S vydanim tohoto dátového listu strácajú platnosť všetky skôršie vydania.
Vydanie: 01.16

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
www.bostik.de

Technická podpora SK:
+421 907 936 525



SPÔSOB DODANIA

5 l, číslo tovaru 500016-31

GISCODE

BZM 1

TECHNICKÉ ÚDAJE

Farba	hnedá
Podmienky spracovania	nie pod +5 °C
Spotreba	60-330 g/50 kg cementu
Hustota	Cca 1 kg/l



BOSTIK HOTLINE

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 eurocentov/min. z nemeckej pevnej linky,
najviac 42 eurocentov/min. z mobilných sietí)

