



4000 TILE ADHESIVE PASTE

FÄRDIGBLANDAD FÄSTMASSA



PRODUKTBESKRIVNING

4000 Tile Adhesive Paste är en färdigblandad, flexibel fästmassa med bra vidhäftningsförmåga för montering av keramiska material på alla fasta väggunderlag.

PRODUKTEGENSKAPER

Användningstemperatur	10 - 25 °C
Bindemedel	Akrylat dispersion med tillsatsmedel
Klassning	D 1T
Färg	Ljusgrå
Lösningsmedel	Vatten

BRUKSANVISNING

Förbehandling:

Underlaget skall vara fritt från damm, smuts, limrester etc samt fast och hårt och hålla minst +10°C. På starkt sugande underlag rekommenderas primning, se separat anvisning för Primer STIX A560 Classic.

Blandning: Pastan är färdig för användning.

Applicering: Dra först ut pastan med spackelns släta sida för ca.10 minuters plattsättning fördela sedan med den tandade sidan. Pressa och vrid fast plattorna. Avlägsna pasta som trängt upp till mer än halva fogdjupet. Pastafläckar skall omgående torkas bort med fuktig trasa.

Åtgång: Cirka 1,5-4,0 kg/m² beroende på underlag och den keramiska plattans format.

ANVÄNDNING

Pastan är avsedd för montering av keramiska plattor, keramisk mosaik, glasmosaik och natursten på väggar inomhus i torra lokaler (ej våtrum). Pastan kan användas på fasta stabila väggunderlag så som betong, lättbetong, puts och olika skivmaterial. Minst en av ytorna måste vara sugande.

RENGÖRING

Omedelbart med vatten

HÅLLBARHET

12 månader torrt, svalt och i oöppnad förpackning

TEKNISKA DATA

Användningstid +	15 minuter
Konsistens	Tixotrop, pasta
Densitet	1.6 kg/L
Fogbar +	12 timmar

+: vid +20°C

CERTIFIERINGAR

- DOP
- EN 12004:2007 + A1:2012

ARTIKELDATA

Art. nr	Förpackning
30608887	1,5 kg

HÄLSA & SÄKERHET

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, inte klassat som hälso- eller brandfarlig. Använd handskar och skyddsglasögon. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad .

SDS LÄNK

SDS Link

VARNING

All information i detta dokument och våra övriga publikationer (inklusive digitala publikationer) är baserade på vår bästa kännedom och erfarenhet, och tillhör Bostik med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får kopieras, visas för tredje part, återskapas, offentliggöras eller på något annat sätt användas utan Bostiks skriftliga tillåtelse. Den tekniska informationen i detta dokument är endast avsedd som en indikation är inte uttömmande. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av (redaktionella) fel, ofullständigheter och/eller felaktigheter i detta dokument. Detta inkluderar men är ej begränsat till ofullständigheter och/eller felaktigheter som beror på tekniska förändringar och/eller forskning som gjorts efter dokumentets utgivningsdatum och innan produktens inköpsdatum. Bostik förbehåller sig rätten att ändra dokumentets ordalydelse. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av att man använder produkterna som omfattas av detta dokument. Användaren måste läsa och förstå informationen i detta dokument och andra dokument om produkterna innan produkten används. Användaren är ansvarig för att utföra alla nödvändiga tester och säkerställa att produkten är lämplig att använda i det avsedda syftet. Vi kan inte påverka hur produkten används och/eller några omständigheter som uppstår medan produkten förvaras eller transporteras, och vi fransäger sig oss allt ansvar för alla typer av skada. Alla leveranser görs uteslutande i enlighet med våra allmänna villkor och bestämmelser, vilka har inlämnats till den nederländska handelskammaren.

