



Den Braven

Akril-W

Visokokvalitetno akrilno disperzivno brtvilo



OPIS PROIZVODA

Zwaluw Akril-W je visokokvalitetno akrilno disperzivno brtvilo. Nakon primjene proizvod oblikuje mekanu plasto-elastičnu gumu isparivanjem vode iz brtvila.

KLJUČNE PREDNOSTI

- Izvrstan omjer cijene i kvalitete
- Obojivo sa bojama na bazi vode i sintetičkim bojama
- Savršeno prijanjanje bez primjene primera čak i na vlažnim podlogama
- Za primjenu u zatvorenom i na otvorenom prostoru
- Bez mirisa
- Jednostavna primjena jednostavno čišćenje
- Ne uzrokuje koroziju na metalima

PRIMJENA

Zwaluw Akril-W je posebno razvijen za brtvljenje spojnih zglobova u drvenim i metalnim prozorskim okvirima, te betonu i cigli. Spojevi između stepenica i zidova, između betona i stropnih elemenata, podnih letvica i prozorskih klupčica.

UPUTE ZA UPOTREBU

Dobro osmišljen spoj je spoj sa dostatnom širinom da može primiti i preraditi pomicanje graničnih susjednih elemenata.

Dubina spoja bi uvijek trebala biti u točnom odnosu sa širinom spoja. Opće je pravilo omjer dubine spoja na prema širini spoja je 1:1 sa širinom spoja do 10 mm, sa minimalno 5mm u širini i dubini. Za spojeve šire od 10 mm, dubina je širina podjeljena sa 3 plus 6 mm. Za kompletan pregled, vidi tehnički list TB 122013.

STVARANJE KOŽICE

100% modul	DIN 53504 S2	0,40 N/mm ²
Temperatura primjene		+5°C to +40°C
Baza		Acrylic dispersion
Stopa primjene	@ Ø3 mm/4 bar	800 g/min
Vrijeme stvrdnjavanja		
Gustoća		1,71 g/ml
Istezanje pri lomu		240
Protok	ISO 7390	< 2mm
Otpornost na mraz		Up to -15°C
Zajednički pokret		12,5%
Tvrdoća Shore A	DIN 53505/ ISO 868	30
Formiranje kože	@+23°C/50% RH (DBTM 16)	7 minutes DBTM 16
Otpornost na temperaturu		-20°C to +75°C
Vlačna čvrstoća		0,40 N/mm ² (DIN 53504)

OGRANIČENJA

- Nije prikladno za kontinuiranu izloženost vodi, Nije prikladno za PE, PP, PC, PMMA, PTFE, meke plastike, neoprenske i bitumenske podloge, *Primjena na otvorenom prostoru samo kod dobrih vremenskih uvjeta. Sušenje barem 5 sati nakon primjene

PRIPREMA POVRŠINE

Temperatura primjene +5°C do +40°C (odnosi se na okolinu i podlogu). Sve podloge moraju biti čiste, suhe, bez prašine, masti i čvrste. Podloga se čisti od labavih čestica, porozne podloge ne moraju biti sasvim suhe. Na vrlo porozne podloge kao što su: gips, porobeton, vapnenac itd., prvo se nanosi primer sa mješavinom 1 udio Zwaluw Akрил-W i 2 udjela vode. Preporučuje se testiranje prijanjanja prije primjene. Završna obrada i zaglađivanje sa vodom.

MOGUĆNOSTI BOJENJA

Zwaluw Akрил-W je obojiv nakon što se brtvilo potpuno osuši. Tijekom sušenja će proizvod kalirati, što može prouzročiti pucanje boje. Izvrсна obojivost sa bojama na bazi vode i sintetičkim bojama. Bojanje sa bojama na bazi vode uz prethodnu obradu primerom može prouzročiti pucanje boje. Preporučujemo testiranje kompatibilnosti sa bojom prije primjene.

ČIŠĆENJE

Nakon primjene alat očistiti vodom. Ruke očistiti Zwaluw Wipes maramicama i/ili vodom i sapunom.

PAKIRANJE

Za postojeće veličine pakiranja, molim Vas kontaktirajte Bostikovog prodajnog predstavnika.

BOJE


Za postojeće boje, molim Vas kontaktirajte Bostikovog prodajnog predstavnika.

ROK TRAJANJA

Skladištiti se u neotvorenom, originalnom pakiranju između +5°C i +25°C, vijek trajanja do 18 mjeseci nakon datuma proizvodnje. Skladištenje na suhom mjestu.

BOSTIK CERTIFIKATI

- A+ French VOC Regulation
- EN 15651-1: F-EXT-INT 12.5P
- Emission EC1 Plus – very low emission



ZDRAVLJE I SIGURNOST

Podatkovni list o proizvodu, zdravlju i sigurnosti se prije primjene mora pročitati i razumijeti. Raspoloživo na zahtjev putem webstranica Den Bravena.

JAMSTVO

Bostik jamči da je proizvod sukladan specifikaciji u okviru vijeka trajanja

ODRICANJE

Informacije u ovom dokumentu i u svim našim tiskanim i digitalnim objavama se temelje na trenutnoj razini znanja i iskustva. Bostik se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve pogreške, netočnosti ili uredničke greške koje su posljedica tehnoloških promjena ili istraživanja između datuma izdavanja ovog dokumenta i datuma stjecanja proizvoda. Bostik zadržava pravo izmjene formulacija. Prije nanošenja proizvoda, korisnik se mora upoznati sa podacima iznesenim u ovom dokumentu i / ili sa dokumentacijom naših ostalih proizvoda. Korisnik provodi sva potrebna testiranja prije nanošenja proizvoda kako bi se uvjerio da je proizvod pogodan za primjenu. Način primjene, uvjeti skladištenja i transporta su izvan naše kontrole i stoga izvan naše nadležnosti. Ne preuzimamo odgovornost po podatkovnom listu o proizvodu. Isporuка će se izvršiti samo sukladno našim uvjetima isporuke i uvjetima plaćanja. Informacije u tehničkom listu su informativne i nisu potpune.