



Den Braven

# Akvarijum silikon

Silikon za akvarije sa slatkom i morskom vodom



## OPIS PROIZVODA

Zwaluw Akvarijum silikon je silikonsko brtvilo s acetoksi stvrdnjivačem koje se stvrdnjuje u prisutnosti vlage te oblikuje trajnu, elastičnu gumu.

## KLJUČNE PREDNOSTI

- Brtvilo i ljepilo
- Nakon potpunog stvrdnjavanja nije otrovno za ribe
- Za akvarije sa slatkom i morskom vodom

## PRIMJENA

Zwaluw Akvarijum silikon je posebno razvijeno za ljepljenje i brtvljenje staklenih konstrukcija kao što su akvariji i terariji. Proizvod ima svojstvo izvrsnog prijanjanja na staklo. Za izbor debljine stakla stranica i dna akvarija, vidi DIN 32622.

## UPUTE ZA UPOTREBU

Preporučuje se debljina spoja između stranica i dna 1 do 2 mm. Završno obradite unutarnje kuteve kao trokutasti spoj od 3 to 5 mm ovisno o razini vode. Brtvilo se mora potpuno stvrdnuti, vrijeme stvrdnjavanja do 1 tjedna, prije transporta ili punjenja sa vodom. Nakon stvrdnjavanja brtvila, te prije korištenja isperite akvarij nekoliko puta sa vodom. Za daljnje upite, molimo kontaktirajte našu tehničku službu.

## STVARANJE KOŽICE

<b>100% moduł</b>	DIN 53504 S2	0,50 N/mm <sup>2</sup>
<b>Temperatura primjene</b>		+5°C to +40°C
<b>Baza</b>		Acetoxi
<b>Stopa primjene</b>	@ Ø3 mm/6,3 bar	130 g/min
<b>Vrijeme stvrdnjavanja</b>	@ +23°C/50% RH	
<b>Gustoća</b>		1.03 g/ml
<b>Istezanje pri lomu</b>		600%
<b>Protok</b>	ISO 7390	< 2 mm
<b>Otpornost na mraz</b>		Up to -15°C
<b>Zajednički pokret</b>		25%
<b>Tvrdoća Shore A</b>	DIN 53505	22
<b>Formiranje kože</b>	+23°C/50% RH (DBTM 16)	5-6 minutes
<b>Otpornost na temperaturu</b>		-40°C to +180°C
<b>Vlačna čvrstoća</b>		1.80 N/mm <sup>2</sup>

## OGRANIČENJA

- Nije prikladno za PE, PP, PC, PMMA, PTFE, meke plastike, neoprenske i bitumenske podloge, Nije pogodno za akvarijima veÄim od 1000 litara i / ili veÄta od 60cm, Staklo na staklu, ali zglobova moÅ¾e sadrÅ¾avati male mjehuriÄte zraka koji ostaju vidljivi i nakon stvrdnjavanja, Provjerite je li QA13 je potpuno oÄvrsnuo (min 2 tjedna) prije nego što zapoÄne Åivot u vodi u predviÄenom vodenom okoliÅu.

## PRIPREMA POVRÅINE

Temperatura primjene: +5°C to +40°C (okruÅ¾enje i podloga). Podloga mora biti suha, Äista i Ävrsta. OÄistite povrÅine sa Zwaluw Cleaner. Den Braven Akvarijum silikon ima svojstvo savrÅenog prijanjanja bez primjene primera na veÄini neporoznih podloga. Vrlo porozne povrÅine se predobraÄuju sa Zwaluw Primer B1. PreporuÄujemo testiranje prijanjanja prije primjene. Primjenite Zwaluw Finisher za zaglaÄivanje spoja.

## MOGUĆNOSTI BOJENJA

Zwaluw Akvarijum silikon nije obojiv.

## ČIŠĆENJE

Nestvrdnuti materijal i alati mogu se očistiti primjenom Zwaluw Cleaner. Stvrdnuti materijal može se ukloniti samo mehanički. Ruke se mogu očistiti sa Zwaluw Wipes maramicama.

## PAKIRANJE

Za postojeće veličine pakiranja, molim Vas kontaktirajte Bostikovog prodajnog predstavnika.

## BOJE

Za postojeće boje, molim Vas kontaktirajte Bostikovog prodajnog predstavnika.

## ROK TRAJANJA

Skladištiti između +5°C i +25°C u originalnom i neotvorenom pakiranju. Vijek trajanja do 24 mjeseci nakon datuma proizvodnje, a skladištenje u suhom prostoru.

## BOSTIK CERTIFIKATI

- A+ French VOC Regulation



## ZDRAVLJE I SIGURNOST

Podatkovni list o proizvodu, zdravlju i sigurnosti se prije primjene mora pročitati i razumijeti. Raspoloživo na zahtjev putem webstranica Den Bravena.

## JAMSTVO

Bostik jamči da je proizvod sukladan specifikaciji u okviru vijeka trajanja

## ODRICANJE

Informacije u ovom dokumentu i u svim našim tiskanima i digitalnim objavama se temelje na trenutnoj razini znanja i iskustva. Bostik se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve pogreške, netočnosti ili uredničke greške koje su posljedica tehnoloških promjena ili istraživanja između datuma izdavanja ovog dokumenta i datuma stjecanja proizvoda. Bostik zadržava pravo izmjene formulacija. Prije nanošenja proizvoda, korisnik se mora upoznati sa podacima iznesenim u ovom dokumentu i / ili sa dokumentacijom naših ostalih proizvoda. Korisnik provodi sva potrebna testiranja prije nanošenja proizvoda kako bi se uvjerio da je proizvod pogodan za primjenu. Način primjene, uvjeti skladištenja i transporta su izvan naše kontrole i stoga izvan naše nadležnosti. Ne preuzimamo odgovornost po podatkovnom listu o proizvodu. Isporuka će se izvršiti samo sukladno našim uvjetima isporuke i uvjetima plaćanja.