



Den Braven

Butylene-X

Tek bileşenli, dayanıklı butil ve bitkisel yağ karışımı bir üründür



ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Zwaluw Butylene-X tek bileşenli, butil ve bitkisel yağ karışımı esaslı dayanıklı mastiktir. Uygulamadan 48 saat sonra boyanabilir ve kabuklaşma oluşur.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Çok az hareketli birleşim yerlerinde ve mekanik olarak harekete maruz kalmayan yerlerde uygundur. Tekli cam sistemlerde yatak dolgusu olarak kullanılabilir.

ПОСОКА НА ИЗПОЛЗВАНЕ

Doğru boyutlara sahip bir derz, yapı malzemeleri arasındaki hareketleri emebilir. Derz derinliği daima derz genişliği ile doğru bir ilişkide olmalıdır. Derz genişliği ve derinliği orantılı olmalıdır. 5-10 mm derinlikte ve genişlikte derzlerde 1:1 en derinlik oranı uygulanırken 10 mm'den geniş derzler için doğru derinlik ölçüsü derz genişliğinin 3'e bölünüp 6 ile toplanması sonucu çıkan değerdir. Daha fazla bilgi için, www.denbraven.com web sitemizi ziyaret edebilir bilgi bankası bölümünden derz tasarımları ile ilgili teknik makaleden yardım alabilirsiniz.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Температура на приложение		+5°C to +40°C
База		Polybutene
Време за втвърдяване		
Плътност		1,70 g/ml
Поток	ISO 7390	< 2 mm (ISO 7390)
Устойчивост на замръзване		Up to -15°C
Образуване на кожа	(@ +23°C/55% RH)	48 hours
Температурна устойчивост		-20°C to +75°C

ОГРАНИЧЕНИЯ

PE, PP, PC, PMMA, PTFE, yumuşak plastik, neopren ve bitümlü yüzeyler için uygun değildir, Sürekli su yükü için uygun değildir

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Uygulamadan önce teknik ve güvenlik bilgi formlarını inceleyiniz. Tüm yüzeyler sağlam, temiz, kuru ve gres ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Yüzeyler tüm gevşek parçacıklardan temizlenmeli. Uygulamaya geçilmeden önce ön yapışma testi yapılması önerilir. Zwaluw Cleaner kullanarak yüzeyleri iyice temizleyin. Zwaluw Butylene-X'i profesyonel bir kauçuk tabancayla uygulayın.

ПОЧИСТВАНЕ

Kürleşmemiş malzeme ve bulaştığı ekipmanlar Zwaluw temizleyici ile temizlenebilir. Kürlenme tamamlandıktan sonra sadece mekanik yollarla temizlenebilir. Eller Zwaluw Wipes ile temizlenebilir.

СРОК НА ГОДНОСТ

Orijinal açılmamış ambalajında +5°C and +25°C arasındaki sıcaklıklarda serin ve kuru bir depolama alanında muhafaza edilmelidir. Belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü 12 aydır.

BOSTIK СЕРТИФИКАТИ

- M1
- A+ French VOC Regulation
- S



ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

Преди употреба прочетете и се запознайте внимателно с Информационния лист за безопасност на продукта. Той се предоставя при поискване, а можете да го намерите и на уебсайта на Den Braven.

ГАРАНЦИЯ И ГАРАНЦИЯ

Ден Бравен гарантира, че когато е в срок на годност, неговият продукт отговаря на спецификацията му.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Цялата информация в този документ и във всички други публикации (включително електронни) се основава на нашето настоящо знание и опит и е изключителна (интелектуална) собственост на Ден Бравен. Никоя част от този документ не може да бъде копирана, показвана на трети лица, възпроизведена, разпространявана или използвана по друг начин, без писменото съгласие на Ден Бравен. Техническата информация в този документ служи като индикация и не е изчерпателна. Ден Бравен не носи отговорност за щети, пряко или косвено, поради (редакционни) грешки, непълноти и / или неточност на този документ. Това включва, но не се ограничава до непълнота и / или неточност, поради технологични промени или изследвания, извършени между датата на публикуване на този документ и датата на придобиване на продукта. Ден Бравен си запазва правото да изменя текста на този документ. Ден Бравен не може да бъде подведено под отговорност за щети, пряко или косвено, поради употребата на продукта (ите), описан в този документ. Потребителят трябва да прочете и да е запознат с информацията в този документ и другите документи, свързани с продуктите, преди употребата на продукта. Потребителят е отговорен за извършването на всички необходими тестове, за да се увери, че продуктът е подходящ за нуждите му. Нямаме влияние и не контролираме по какъв начин се прилага продуктът и / или каквито и да било обстоятелства, свързани със събития, настъпили по време на съхранение или транспорт и поради това ние не поемаме никаква отговорност за щети. Всички доставки се извършват изключително в съответствие с нашите общи условия, които са били подадени в Холандската търговска камара.