



Den Braven

Butylene-X

Mastic durable monocomposant à base de polybutène et d'huiles végétales



de 15 mm. Pour une présentation complète, consulter notre site Web ou contacter Den Braven.

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

Température d'application		+5°C to +40°C
Base		Polybutene
Vitesse de réticulation		
Densité		1,70 g/ml
Fluage	ISO 7390	< 2 mm (ISO 7390)
Résistance au gel pendant le transport		Up to -15°C
Formation de peau	(@ +23°C/55% RH)	48 hours
Résistance à la température		-20°C to +75°C

DESCRIPTION DU PRODUIT

Zwaluw Butylene-X est un mastic durable monocomposant à base de polybutène et d'huiles végétales. Après application, une pellicule de surface pouvant être peinte se forme dans les 48 heures.

AVANTAGES CLÉS

Application chambre froide

DOMAINES D'APPLICATIONS

Zwaluw Butylene-X a été développé pour les joints de scellement qui sont soumis à un faible mouvement et sans exposition mécanique.

MODE D'EMPLOI

Un joint bien conçu est un joint d'une largeur suffisante pour pouvoir suivre et absorber le mouvement des éléments de construction adjacents. Le rapport entre la profondeur du joint et sa largeur doit toujours être correct. En règle générale, le rapport entre la profondeur du joint et sa largeur est de 1:1 pour une largeur de joint maximale de 10 mm, avec un minimum de 5 mm pour la largeur et la profondeur. Pour les joints dont la largeur est supérieure à 10 mm, la profondeur doit être égale à la largeur divisée par 3+6 mm – avec une profondeur maximale

RESTRICTIONS

Ne convient pas pour le PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastiques souples, néoprène et surfaces bitumineuses, Ne convient pas pour une charge d'eau continue

PRÉPARATION DE SURFACE

Avant d'utiliser Zwaluw Butylene-X, consulter la fiche de santé et de sécurité. Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière, de graisse et de particules. Il est recommandé de procéder à des essais d'adhérence au préalable. Nettoyer minutieusement les surfaces à l'aide de Cleaner. Appliquer Zwaluw Butylene-X avec un pistolet à calfeutrer professionnel.

PEINTABLE

Avant d'utiliser Zwaluw Butylene-X

NETTOYAGE

Les matériaux non durcis et les outils peuvent être nettoyés à l'aide de Cleaner. Un matériau durci peut uniquement être retiré mécaniquement. Se laver les mains avec des lingettes.

DESCRIPTION DE L'EMBALLAGE

- Cartouches

Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page
Détail Produit.

COULEUR(S)


Gris, Noir, Blanc

DURÉE DE CONSERVATION

Dans l'emballage d'origine non ouvert à une température
comprise entre +5°C et +25°C, la durée de conservation est de
12 mois après la date de production, stocké dans un endroit
sec.

ATTESTATION

- M1
- A+ French VOC Regulation
- S



SANTE / SECURITE

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et
comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande
et le site Bostik.

GARANTIE

Bostik garantie que son produit est conforme à sa spécification
durant sa durée de conservation.

DISCLAIMER

Les informations dans ce document et aussi dans nos
publications imprimées et digitales sont fondées sur nos
connaissances et expériences actuelles. Bostik n'est pas
responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences
rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou
recherches technologiques entre la date de publication de ce
document et la date de l'acquisition du produit. Bostik se
réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer
le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations
présentées dans ce document et/ ou dans tout autre document
y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit
effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est
adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions
lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et
seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une
responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas
être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos
conditions de livraison et modalités de paiement. Les
informations détaillées de la présente fiche technique sont
données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.