



Den Braven

Butylene-X

Tek bileşenli, dayanıklı butil ve bitkisel yağ karışımı bir üründür



ÜRÜN TANIMLARI

Zwaluw Butylene-X tek bileşenli, butil ve bitkisel yağ karışımı esaslı dayanıklı mastiktir. Uygulamadan 48 saat sonra boyanabilir ve kabuklaşma oluşur.

UYGULAMALAR

Çok az hareketli birleşim yerlerinde ve mekanik olarak harekete maruz kalmayan yerlerde uygundur. Tekli cam sistemlerde yatak dolgusu olarak kullanılabilir.

KULLANIM TARIFLARI

Doğru boyutlara sahip bir derz, yapı malzemeleri arasındaki hareketleri emebilir. Derz derinliği daima derz genişliği ile doğru bir ilişkide olmalıdır. Derz genişliği ve derinliği orantılı olmalıdır. 5-10 mm derinlikte ve genişlikte derzlerde 1:1 en derinlik oranı uygulanırken 10 mm'den geniş derzler için doğru derinlik ölçüsü derz genişliğinin 3'e bölünüp 6 ile toplanması sonucu çıkan değerdir. Daha fazla bilgi için, www.denbraven.com web sitemizi ziyaret edebilir bilgi bankası bölümünden derz tasarımları ile ilgili teknik makaleden yardım alabilirsiniz.

İLAVE BİLGİLER

Uygulama sıcaklığı		+5°C to +40°C
İçerik esası		Polybutene
Kürleşme zamanı		
Yoğunluk		1,70 g/ml
Akışkanlık	ISO 7390	< 2 mm (ISO 7390)
Nakliye esnasında donma mukavemeti		Up to -15°C
Kabuk oluşumu	(@ +23°C/55% RH)	48 hours
Isı dayanımı		-20°C to +75°C

KISITLAMALAR

PE, PP, PC, PMMA, PTFE, yumuşak plastik, neopren ve bitümlü yüzeyler için uygun değildir, Sürekli su yükü için uygun değildir

YÜZEY HAZIRLIĞI VE UYGULAMA DETAYLARI

Uygulamadan önce teknik ve güvenlik bilgi formlarını inceleyiniz. Tüm yüzeyler sağlam, temiz, kuru ve gres ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Yüzeyler tüm gevşek parçacıklardan temizlenmeli. Uygulamaya geçilmeden önce ön yapışma testi yapılması önerilir. Zwaluw Cleaner kullanarak yüzeyleri iyice temizleyin. Zwaluw Butylene-X'i profesyonel bir kauçuk tabancayla uygulayın.

TEMİZLİK

Kürleşmemiş malzeme ve bulaştığı ekipmanlar Zwaluw temizleyici ile temizlenebilir. Kürleşme tamamlandıktan sonra sadece mekanik yollarla temizlenebilir. Eller Zwaluw Wipes ile temizlenebilir.

AMBALAJ AÇIKLAMASI

- Kartuş

Ürün özellikleri için, lütfen ürün ayrıntı sayfasına bakın.

RENKLER

Gri

RAF ÖMRÜ

Orijinal açılmamış ambalajında +5°C and +25°C arasındaki sıcaklıklarda serin ve kuru bir depolama alanında muhafaza edilmelidir. Belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü 12 aydır.

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Uygulamaya başlamadan önce malzeme güvenlik ve teknik bilgi formları dikkatli şekilde okunmalı ve anlaşılmalıdır. Bu dökümanlar Den Braven web sitesinden veya talep edilmesi durumunda sunulmaktadır.

GARANTİ VE GARANTİ

Bostik tarafından tavsiye edilen şartlarda muhafaza edilmesi ve uygulanması durumunda tanımlanan özellikleri garanti edilmektedir

FERAGAT

Bu teknik dokümanda ve dijital yayınlarda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan Den Braven sorumlu tutulamaz. Den Braven formülasyonlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünü uygulamadan önce kullanıcı bu belgede ve / veya diğer ürün ile ilgili belgelerde sunulan bilgileri dikkatli okumalı ve talimatlara uymalıdır. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Uygulama teknikleri, depolama koşulları ve taşımadan kaynaklı hatalar kontrol ve sorumluluğumuz dışındadır. Satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Teknik dökümanlarda mevcut verilen bilgiler bilgilendirme amaçlıdır ve bütün ayrıntıları içermeyebilir.