



Den Braven

Clear Fix

Visokokvalitetno hibridno, prozirno ljepilo



OPIS PROIZVODA

Zwaluw Clear Fix je visokokvalitetno, profesionalno ljepilo na bazi hibridne tehnologije koje stvrdnjava u prisutnosti vlage te oblikuje trajnu, elastičnu gumu.

KLJUČNE PREDNOSTI

- Univerzalno kristalno prozirno ljepilo za unutarnju primjenu
- Bez izocijanata, otapala i silikona
- Nema skupljanja niti stvaranja mjehurića
- Savršeno prianjanje bez primera na većinu površina
- Neutralno stvrdnjavanje, bez mirisa
- Ne uzrokuje koroziju na metalima
- Snažna jačina, mehanička otpornost i E-modul
- Apsorbira akustične i mehaničke vibracije

PRIMJENA

Zwaluw Clear Fix je posebno razvijeno kao univerzalno građevinsko ljepilo za unutarnju primjenu za metal, sintetičke materijale, beton, drvo i stolariju: automobili, kamp prikolica, kamper, prikolica, brodovi, strojevi, GViK, čelik, prozorske okvire, namještaj, unutarnje uređenje, postolja, jedinice, sendvič paneli, cestovne i mostovne konstrukcije itd.

UPUTE ZA UPOTREBU

Primjenite ljepilo na 'ventilirajući način' u vertikalnim trakama sa 10-20 cm razmaka između traka. Ne nanosite ljepilo u točkama! Preporučuje se primjena dvostrane ljepljive trake, debljine 3 mm za potporu ljepljenju tijekom prvih 24 sata, te da se uvjerite da je debljina ljepila točna. Molimo kontaktirajte našu tehničku službu u slučaju daljnjih upita.

STVARANJE KOŽICE

100% modul	ISO 37	0,65-0,85 N/mm ²
Temperatura primjene		+5°C to +40°C
Baza		MS
Stopa primjene	@ Ø2,5 mm/6,3 bar	100-200 g/min
Vrijeme stvrdnjavanja	@ +23°C/50% RH	
Gustoća		1,06 g/ml
Istezanje pri lomu		450%
Protok	ISO 7390	< 2 mm
Otpornost na mraz		Up to -15°C
Tvrdoća Shore A	ISO 868	35
Formiranje kože	@ +23°C/50% RH - DBTM 16	5-15 minutes
Otpornost na temperaturu		-40°C to +90°C
Vlačna čvrstoća		2.3 - 2.7 N/mm ²

OGRANIČENJA

- Nije prikladno za PE, PP, PC, PMMA, PTFE, meke plastike, neoprenske i bitumenske podloge, Nije prikladno za kontinuirano opterećenje vodom, Kod produženog UV zračenja proizvodi mogu promijeniti boju i postati slabije otporni na UV zračenje, Nije pogodno za dilatacijske i ostakljene spojeve, Nije pogodno za prirodni kamen i ogledala

PRIPREMA POVRŠINE

Temperatura primjene +5°C to +40°C (okolina i podloga). Površine moraju biti suhe, čiste i čvrste. Očistite površine sa Zwaluw Cleaner. Zwaluw Clear Fix savršeno prianja bez primjene primera na većinu neporoznih površina. Porozne površine se predobrađuju sa Zwaluw Primer Universal. Izvršite testiranje prianjanja prije primjene.

MOGUĆNOSTI BOJENJA

Zwaluw Clear Fix savršeno je obojiv sa bojama na bazi vode te većinom dvokomponentnih boja. Sintetičke će se boje sporije sušiti. Preporučuje se testiranje kompatibilnosti sa bojom prije primjene. Ako se Zwaluw Clear Fix premazuje u boju (nije potrebno), preporučujemo brušenje brtvila i spojnih površina sa Scotch-Brite. Za optimalni rezultat preporučujemo bojanje u roku nekoliko dana nakon primjene.

ČIŠĆENJE

Nestrdnuti materijal i alat se može očistiti sa Zwaluw Cleaner. Stvrdnuti materijal se može samo mehanički odstraniti. Očistite ruke sa Zwaluw maramicama.

PAKIRANJE

Za postojeće veličine pakiranja, molim Vas kontaktirajte Bostikovog prodajnog predstavnika.

BOJE

Za postojeće boje, molim Vas kontaktirajte Bostikovog prodajnog predstavnika.

ROK TRAJANJA

Skladištiti se u neotvorenom, originalnom pakiranju između +5°C i +25°C, vijek trajanja do 18 mjeseci od datuma proizvodnje. Skladištenje na suhom mjestu.

BOSTIK CERTIFIKATI

- A+ French VOC Regulation
- ISEGA
- EN 15651-1: F-INT



ZDRAVLJE I SIGURNOST

Podatkovni list o proizvodu, zdravlju i sigurnosti se prije primjene mora pročitati i razumijeti. Raspoloživo na zahtjev putem webstranica Den Bravena.

JAMSTVO

Bostik jamči da je proizvod sukladan specifikaciji u okviru vijeka trajanja

ODRICANJE

Informacije u ovom dokumentu i u svim našim tiskanim i digitalnim objavama se temelje na trenutnoj razini znanja i iskustva. Bostik se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve pogreške, netočnosti ili uredničke greške koje su posljedica tehnoloških promjena ili istraživanja između datuma izdavanja ovog dokumenta i datuma stjecanja proizvoda. Bostik zadržava

pravo izmjene formulacija. Prije nanošenja proizvoda, korisnik se mora upoznati sa podacima iznesenim u ovom dokumentu i / ili sa dokumentacijom naših ostalih proizvoda. Korisnik provodi sva potrebna testiranja prije nanošenja proizvoda kako bi se uvjerio da je proizvod pogodan za primjenu. Način primjene, uvjeti skladištenja i transporta su izvan naše kontrole i stoga izvan naše nadležnosti. Ne preuzimamo odgovornost po podatkovnom listu o proizvodu. Isporuka će se izvršiti samo sukladno našim uvjetima isporuke i uvjetima plaćanja. Informacije u tehničkom listu su informativne i nisu potpune.