



Den Braven

Clearsil

Kristalno bistar silikon s acetoksi stvrdnjivačem



OPIS PROIZVODA

Zwaluw Silikon Clearsil je kristalno bistro silikonsko brtvilo s acetoksi stvrdnjivačem, koje stvrdnjuje u prisutnosti vlage i oblikuje trajnu, elastičnu gumu.

KLJUČNE PREDNOSTI

- Kristalno bistar
- Ljepilo i brtvilo
- Dobra mehanička svojstva

PRIMJENA

Zwaluw Silikon Clearsil je posebno razvijen za lijepljenje i brtvljenje konstrukcija od punog stakla (1) kao što su vitrine.

Napomena (1)

Kompatibilnost sa rubnim brtvilima izolacijskog stakla se ne jamči, jer sastav brtvila za rubove izolacijskog stakla može biti drugačiji ili promijenjen od strane proizvođača izolacijskog stakla. Savjeti vezani uz kompatibilnost brtvila za ostakljenja te za rubno brtvljenje izolacijskog stakla temelje se na iskustvu i stoga nema jamstva.

UPUTE ZA UPOTREBU

Pri primjeni Zwaluw Silikon Clearsil treba uzeti u obzir

skupljanje od 30%. Kao rezultat toga, javlja se naprezanje na podlozi. Zatražite savjet unaprijed. Molimo kontaktirajte našu tehničku službu za daljnje informacije.

STVARANJE KOŽICE

100% modul	DIN 53504 S2	0,30 N/mm ²
Temperatura primjene		+5°C to +40°C
Baza		Acetoxi
Stopa primjene	@ Ø3 mm/6,3 bar	200 g/min
Vrijeme stvrdnjavanja	@ +23°C/50% RH	
Gustoća		0.95 g/ml
Istezanje pri lomu		800%
Protok	ISO 7390	<2mm
Otpornost na mraz		Up to -15°C
Tvrdoća Shore A	DIN 53505	12
Formiranje kože	+23°C/50% RH (DBTM 16)	5-6 minutes
Otpornost na temperaturu		-40°C to +180°C
Vlačna čvrstoća		1.50 N/mm ²

OGRANIČENJA

- Nije prikladno za PE, PP, PC, PMMA, PTFE, meke plastike, neoprenske i bitumenske podloge, Nije prikladno za primjenu na beton, mramor, olovo, bakar i pocinčanog čelika, Nije pogodan za akvarije i terarijima

PRIPREMA POVRŠINE

Temperatura primjene: + 5°C to + 40°C (okruženje i podloga). Podloga mora biti suha, čista i čvrsta. Očistite površine sa Zwaluw Cleaner. Den Braven Silikon Clearsil ima svojstvo savršenog prijanjanja bez primjene primera na većini neporoznih podloga. Vrlo porozne površine se predobrađuju sa Zwaluw Primer B1. Preporučujemo testiranje prijanjanja prije primjene. Primijenite Zwaluw Finisher za zaglađivanje spoja.

MOGUĆNOSTI BOJENJA

Zwaluw Silikon Clearsil nije obojiv. Preporučuje se prekrivanje rubova spoja samoljepljivom trakom da bi spriječili onečišćenje silikonom površina koje treba obojiti.

ČIŠĆENJE

Nestvrdnuti materijal i alati mogu se očistiti primjenom Zwaluw Cleaner. Stvrdnuti materijal može se ukloniti samo mehanički. Ruke se mogu očistiti sa Zwaluw Wipes maramicama.

PAKIRANJE

Za postojeće veličine pakiranja, molim Vas kontaktirajte Bostikovog prodajnog predstavnika.

BOJE

Za postojeće boje, molim Vas kontaktirajte Bostikovog prodajnog predstavnika.

ROK TRAJANJA

Skladištenje u neotvorenom, originalnom pakiranju između +5°C i +25°C, vijek trajanja do 12 mjeseci od datuma proizvodnje. Skladiti na suhom mjestu.

BOSTIK CERTIFIKATI

- EN 15651-2: G-CC
- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC
- A+ French VOC Regulation



ZDRAVLJE I SIGURNOST

Podatkovni list o proizvodu, zdravlju i sigurnosti se prije primjene mora pročitati i razumijeti. Raspoloživo na zahtjev putem webstranica Den Bravena.

JAMSTVO

Bostik jamči da je proizvod sukladan specifikaciji u okviru vijeka trajanja

ODRICANJE

Informacije u ovom dokumentu i u svim našim tiskanim i digitalnim objavama se temelje na trenutnoj razini znanja i iskustva. Bostik se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve pogreške, netočnosti ili uredničke greške koje su posljedica tehnoloških promjena ili istraživanja između datuma izdavanja ovog dokumenta i datuma stjecanja proizvoda. Bostik zadržava pravo izmjene formulacija. Prije nanošenja proizvoda, korisnik se mora upoznati sa podacima iznesenim u ovom dokumentu i / ili sa dokumentacijom naših ostalih proizvoda. Korisnik provodi sva potrebna testiranja prije nanošenja proizvoda kako bi se

uvjerio da je proizvod pogodan za primjenu. Način primjene, uvjeti skladištenja i transporta su izvan naše kontrole i stoga izvan naše nadležnosti. Ne preuzimamo odgovornost po podatkovnom listu o proizvodu. Isporuka će se izvršiti samo sukladno našim uvjetima isporuke i uvjetima plaćanja. Informacije u tehničkom listu su informativne i nisu potpune.