



Den Braven

KLEJ EPOKSYDOWY 1 MINUTA

Szybki, bezbarwny / Epoxy-Minute



OPIS PRODUKTU

Den Braven Klej Epoksydowy 1 Minuta to dwuskładnikowy, szybko schnący klej na bazie żywicy epoksydowej, do niewidocznego łączenia elementów o małej powierzchni styku.

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Niewidoczne łączenie (bezbarwna spoina)
- Wyjątkowo szybki montaż
- Proste dozowanie i mieszanie (strzykawka)
- Nie brudzi palców
- Tworzy niezwykle mocne, twarde wiązanie bez skurczu (idealny do łączenia materiałów o różnym stopniu rozszerzalności, np. kombinacje materiałowe złoto-bursztyn, szkło-metal, tworzywo sztuczne-drewno)
- Do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych
- Po utwardzeniu można spoinę obrabiać: wiercić, szlifować, malować itp.

APLIKACJA

Klejenie i naprawa różnorodnych materiałów stosowanych w domu, technice, rzemiośle, motoryzacji, zwłaszcza tam, gdzie ważne jest, by spoina była mało widoczna, np. prace jubilerskie, zegarmistrzowskie. Uzupełnianie ubytków w materiałach uszkodzonych wskutek pęknięcia, zerwania, tarcia. Szybkie naprawy mebli, sprzętu AGD, ceramiki sanitarnej, armatury, wszelkich obudów, osłon itp.

SPOSÓB UŻYCIA

Odciąć końcówki dysz w strzykawce. Trzymając strzykawkę w pozycji pionowej wycisnąć resztkę powietrza. Wycisnąć oba składniki w równej proporcji (proporcja mieszania 1:1). Za pomocą dołączonej do kleju szpatułki mieszać przez ok. 60 sekund, aż do uzyskania jednolitej masy bez smug. Zużyć w ciągu 3 minut (im wyższa temperatura, tym krótszy czas żywotności kleju po zmieszaniu). Klej nakładać cienką warstwą dwustronnie, złączyć i unieruchomić na kilkanaście minut. Utwardzenie kleju można przyspieszyć poprzez podgrzanie. Spoina uzyskuje pełne utwardzenie po kilkudziesięciu minutach, a w temperaturze poniżej +20°C po kilku godzinach. Po wyciśnięciu kleju oczyścić dysze z resztek kleju, oderwać zatyczkę znajdującą się między tłokami i zatkać strzykawkę.

INFORMACJA DODATKOWA

Temperatura aplikacji	+5°C to +25°C
Baza	Epoxy resin
Czas utwardzania	
Gęstość	1,17 g/ml
Odporność na mróz	Up to -15°C
Czas otwarty	8 minutes (@ +23°C / 50% RH)
Odporność temperaturowa	-50°C to +70°C

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Klejone powierzchnie osuszyć i odtłuścić, najlepiej acetonem. Dla optymalnej przyczepności zszorstkować papierem ściernym.

CZYSZCZENIE

Narzędzia myć zaraz po użyciu przy pomocy benzyny ekstrakcyjnej lub środka Den Braven Cleaner. Do czyszczenia świeżych zabrudzeń z rąk, narzędzi czy powierzchni można użyć specjalne ściereczki czyszczące Den Braven Bravo. Do starych zabrudzeń stosować benzynę ekstrakcyjną.

OPIS OPAKOWANIA

Szczegółowe specyfikacje techniczne znajdują się w menu Produkty

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie lub do pobrania ze strony internetowej Den Braven.

GWARANCJA I GWARANCJA

Bostik gwarantuje, że parametry produktu są zgodne ze specyfikacją techniczną (dotyczy produktu w terminie ważności do użycia).

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formulacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego