



Den Braven

KLEJ EPOKSYDOWY UNIWERSALNY

Domowy, naprawczy / Epoxy-Universal



OPIS PRODUKTU

Den Braven Klej Epoksydowy Uniwersalny to dwuskładnikowy, szybko schnący klej na bazie żywicy epoksydowej, do łączenia elementów o małej powierzchni styku.

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Wysoka wytrzymałość
- Wodoodporny
- Tworzy niezwykle mocne i twarde wiązanie bez skurczu (idealny do łączenia materiałów o różnym stopniu rozszerzalności, np. kombinacje materiałowe szkło-metal, tworzywo sztuczne-drewno)
- Do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych
- Po utwardzeniu można spoinę obrabiać: wiercić, szlifować, malować
- Przyczepny do podłoży gładkich i porowatych
- Bardzo prosty w użyciu (w komplecie tacka i szpatułka do przygotowania kleju)

APLIKACJA

Klejenie i naprawa różnorodnych materiałów stosowanych w domu, technice, rzemiośle, motoryzacji (np. szkło, ceramika, metal, drewno, kamień, ebonit, twarde tworzywa sztuczne z wyjątkiem poliolefin). W pracach warsztatowych do uzupełniania ubytków w materiale rodzimym, uszkodzonym wskutek zerwania, tarcia, korozji. Szybkie naprawy zawiasów, okuć, szuflad, wszelkich osłon, profili, obudów itp. Przyklejanie listew ozdobnych, dekoracji z drewna, styropianu, gipsu, twardego PCW itp.

SPOSÓB UŻYCIA

Przebić tubki odwrotną stroną nakrętek (nie zamieniać nakrętek!). Wycisnąć oba składniki na tackę w równej proporcji (proporcja mieszania 1:1). Za pomocą dołączonej do kleju szpatułki mieszać przez ok. 45 sekund, do uzyskania jednorodnej masy bez smug. Zużyć w ciągu 4 minut. Nakładać cienką warstwą dwustronnie, złączyć i unieruchomić na ok. 10-20 minut. Utwardzenie kleju można przyspieszyć poprzez podgrzanie np. suszarką. Czas wstępnego utwardzenia 90 minut (w temperaturze + 20°C), 45 minut (w temperaturze + 30°C).

INFORMACJA DODATKOWA

Temperatura aplikacji	+5°C to +25°C
Baza	Epoxy resin
Czas utwardzania	
Gęstość	1,02 g/ml
Odporność na mróz	Up to -15°C
Odporność temperaturowa	-40°C to + 20°C

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Klejone powierzchnie osuszyć i odtłuścić, najlepiej acetonem. Dla optymalnej przyczepności zszorstkować papierem ściernym.

CZYSZCZENIE

Narzędzia myć zaraz po użyciu przy pomocy benzyny ekstrakcyjnej lub środka Den Braven Cleaner. Do czyszczenia świeżych zabrudzeń z rąk, narzędzi czy powierzchni można użyć specjalne ściereczki czyszczące Den Braven Bravo. Do starych zabrudzeń stosować benzynę ekstrakcyjną.

OPIS OPAKOWANIA

Szczegółowe specyfikacje techniczne znajdują się w menu Produkty

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie lub do pobrania ze strony internetowej Den Braven.

GWARANCJA I GWARANCJA

Bostik gwarantuje, że parametry produktu są zgodne ze specyfikacją techniczną (dotyczy produktu w terminie ważności do użycia).

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formulacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego