



Den Braven

# Fire Sealant 1200°C

Vatrootporni cement do 1200°C



## OPIS PROIZVODA

Zwaluw Fire Sealant 1200°C je pastozni proizvod koji sušenjem stvrdnjava u tvrdnu brtvu, otpornu na visoke temperature. Ne preporučuje se za dilatacijske spojeve.

## KLJUČNE PREDNOSTI

- Otporno na visoke temperature do 1200°C
- Lijepljenje i spajanje kamena otpornih na temperature

## PRIMJENA

Zwaluw Fire Sealant 1200°C se primjenjuje za brtvljenje spojeva grijača, otvorenih kamina i peći. Fire Sealants 1200°C je stvrdnjavajuće neelastično sredstvo pogodno za primjenu gdje nema kretanja.

## UPUTE ZA UPOTREBU

Pri prvoj izloženosti visokoj temperaturi preporuča se postepeno povećavanje temperature. Moguća prisutnost vlažnosti u Fire Sealant-u može dovesti do formiranja mjehurića.

## STVARANJE KOŽICE

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Temperatura primjene     | +5°C to +40°C   |
| Baza                     | Sodium Silicate |
| Vrijeme stvrdnjavanja    |                 |
| Gustoća                  | 2,0 g/ml        |
| Otpornost na mraz        | Up to -15°C     |
| Otpornost na temperaturu | +1200°C         |

## OGRANIČENJA

- Nije prikladno za PE, PP, PC, PMMA, PTFE, meke plastike, neoprenske i bitumenske podloge, Nije prikladno za kontinuiranu izloženost vodi

## PRIPREMA POVRŠINE

Temperatura primjene +5°C do +40°C (odnosi se na okolinu i podlogu). Sve podloge moraju biti čiste, suhe, bez prašine, masti i čvrste. Očistite površinu s Zwaluw Cleaner. Preporučuje se testiranje prijanjanja prije primjene. Završna obrada i zaglađivanje sa vodom.

## ČIŠĆENJE

Neosušeni materijal i alat može se očistiti s Zwaluw Cleaner. Osušeni materijal može biti odstranjen samo mehanički. Ruke očistiti s Zwaluw Wipes.

## PAKIRANJE

Za postojeće veličine pakiranja, molim Vas kontaktirajte Bostikovog prodajnog predstavnika.

## BOJE

Za postojeće boje, molim Vas kontaktirajte Bostikovog prodajnog predstavnika.

## ROK TRAJANJA

Skladištenje u neotvorenom, originalnom pakiranju između +5°C i +25°C, vijek trajanja do 9 mjeseci od datuma proizvodnje. Skladištiti na suhom mjestu.

## ZDRAVLJE I SIGURNOST

Podatkovni list o proizvodu, zdravlju i sigurnosti se prije primjene mora pročitati i razumijeti. Raspoloživo na zahtjev putem webstranica Den Bravena.

## JAMSTVO

Bostik jamči da je proizvod sukladan specifikaciji u okviru vijeka trajanja

## ODRICANJE

Informacije u ovom dokumentu i u svim našim tiskanim i digitalnim objavama se temelje na trenutnoj razini znanja i iskustva. Bostik se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve pogreške, netočnosti ili uredničke greške koje su posljedica tehnoloških promjena ili istraživanja između datuma izdavanja ovog dokumenta i datuma stjecanja proizvoda. Bostik zadržava pravo izmjene formulacija. Prije nanošenja proizvoda, korisnik se mora upoznati sa podacima iznesenim u ovom dokumentu i / ili sa dokumentacijom naših ostalih proizvoda. Korisnik provodi sva potrebna testiranja prije nanošenja proizvoda kako bi se uvjerio da je proizvod pogodan za primjenu. Način primjene, uvjeti skladištenja i transporta su izvan naše kontrole i stoga izvan naše nadležnosti. Ne preuzimamo odgovornost po podatkovnom listu o proizvodu. Isporuka će se izvršiti samo sukladno našim uvjetima isporuke i uvjetima plaćanja. Informacije u tehničkom listu su informativne i nisu potpune.