



Den Braven

Silikon za visoke temperature do 300°C

Silikon s acetoksi stvrdnivačem sa visokom otpornošću na temperature



OPIS PROIZVODA

Zwaluw Silikon za visoke temp. do 300°C je silikonsko brtvilo s acetoksi stvrdnivačem otporno na toplinu, stvrdnjava u prisutnosti vlage te oblikuje trajnu, elastičnu gumu.

KLJUČNE PREDNOSTI

- Otpornost na temperature do +300°C

PRIMJENA

Zwaluw Silikon za visoke temp. do +300°C je posebno razvijen za oblikovanje brtvi na licu mjesta, brtvljenje vrata pećnica, ploča za kuhanje, industrijskih pećnica i oblikovanje spojeva pod vrlo visokom temperaturom. Primjeri: odvodi, termostati, pumpe, cijevi za grijanje i niskotlačne brtve u dijelovima motora.

UPUTE ZA UPOTREBU

Minimalna debljina sloja je 2 mm. Molimo kontaktirajte našu tehničku službu za daljnje informacije.

STVARANJE KOŽICE

100% modul	DIN 53504 S2	0,40 N/mm ²
Baza		Acetoxi
Vrijeme stvrdnjavanja	@ +23°C/50% RH	
Gustoća		1,04 g/ml
Istezanje pri lomu		650%
Tvrdoća Shore A	DIN 53505	22
Formiranje kože	@ +23°C/50% RH - DBTM 16	10-40 minutes
Otpornost na temperaturu		-40°C to +240°C
Vlačna čvrstoća		1,80 N/mm ²

OGRANIČENJA

- Nije prikladno za PE, PP, PC, PMMA, PTFE, meke plastike, neoprenske i bitumenske podloge

PRIPREMA POVRŠINE

Temperatura primjene: +5°C to +40°C (okruženje i podloga). Podloga mora biti suha, čista i čvrsta. Očistite površine sa Zwaluw Cleaner. Zwaluw Gasket Sealant ima svojstvo savršenog prijanjanja bez primjene primera na većini neporoznih podloga. Vrlo porozne površine se predobrađuju sa Zwaluw Primer B1. Preporučujemo testiranje prijanjanja prije primjene. Primjenite Zwaluw Finisher za zaglađivanje spoja.

MOGUĆNOSTI BOJENJA

Zwaluw Silikon za visoke temp. do +300°C nije obojiv.

ČIŠĆENJE

Nestvrdnuti materijal i alati mogu se očistiti primjenom Zwaluw Cleaner. Stvrdnuti materijal može se ukloniti samo mehanički. Ruke se mogu očistiti sa Zwaluw Wipes maramicama.

PAKIRANJE

Za postojeće veličine pakiranja, molim Vas kontaktirajte Bostikovog prodajnog predstavnika.

BOJE

Za postojeće boje, molim Vas kontaktirajte Bostikovog prodajnog predstavnika.

ROK TRAJANJA

Skladištenje u neotvorenom, originalnom pakiranju između +5°C i +25°C, vijek trajanja do 18 mjeseci od datuma proizvodnje. Skladiti na suhom mjestu.

ZDRAVLJE I SIGURNOST

Podatkovni list o proizvodu, zdravlju i sigurnosti se prije primjene mora pročitati i razumijeti. Raspoloživo na zahtjev putem webstranica Den Bravena.

JAMSTVO

Bostik jamči da je proizvod sukladan specifikaciji u okviru vijeka trajanja

ODRICANJE

Informacije u ovom dokumentu i u svim našim tiskanim i digitalnim objavama se temelje na trenutnoj razini znanja i iskustva. Bostik se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve pogreške, netočnosti ili uredničke greške koje su posljedica tehnoloških promjena ili istraživanja između datuma izdavanja ovog dokumenta i datuma stjecanja proizvoda. Bostik zadržava pravo izmjene formulacija. Prije nanošenja proizvoda, korisnik se mora upoznati sa podacima iznesenim u ovom dokumentu i / ili sa dokumentacijom naših ostalih proizvoda. Korisnik provodi sva potrebna testiranja prije nanošenja proizvoda kako bi se uvjerio da je proizvod pogodan za primjenu. Način primjene, uvjeti skladištenja i transporta su izvan naše kontrole i stoga izvan naše nadležnosti. Ne preuzimamo odgovornost po podatkovnom listu o proizvodu. Isporuka će se izvršiti samo sukladno našim uvjetima isporuke i uvjetima plaćanja. Informacije u tehničkom listu su informativne i nisu potpune.