



Den Braven

High tack

Adhesivo de base híbrida con alta sujeción inicial



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Zwaluw High Tack es un adhesivo profesional de alta calidad con propiedades de excelente fijación basada en tecnología híbrida que se cura con humedad y forma una goma elástica y durable.

BENEFICIOS

- Sujeción inmediata, se adhiere a materiales de la construcción pesados sin la utilización de abrazaderas o de cinta adhesiva para su fijación
- De alta resistencia mecánica y de modulo elástico
- Elasticidad durable
- Curado rápido
- No se encoge, ni deja burbujas
- No corrosivo en metales
- De curado neutro, casi sin olor
- Buena resistencia a las condiciones climáticas y la humedad
- Adhesión perfecta sin productos base (primer) aun en superficies húmedas
- Libre de isocianatos, solventes, ftalatos y siliconas

APLICACIONES

Zwaluw High Tack ha sido desarrollado especialmente como un adhesivo universal para pegar variados materiales de construcción, tales como: piedra, concreto, espejos, vidrios, placas de yeso, PU, PVC, polyester, plásticos, esmaltes, cerámicos, cobre, plomo, zinc, aluminio, metales, Acero inoxidable, madera y paneles de fibra de cemento entre otros. Adhesivo utilizable en estructuras de automoviles, transporte marítimo, acero, industrias HVAC, etc. Fijación estructural en construcciones sujetas a vibraciones.

MÉTODO DE USO

Aplicar el adhesivo en líneas verticales con el envase aplicador provisto, hágalo con una distancia de 10-20 cm entre ellas para permitir el flujo de aire. No lo aplique por puntos. Ponga los materiales en posición y presiónelo para asegurarse de que el adhesivo utilizado posee un grosor mínimo de 2-3 mm entre el material y la superficie. No lo aplique en puntos. Por la alta fijación inicial durante el fragüe usualmente no es necesario nada más. Para más información vea nuestro sitio web o contacte a Den Braven.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplicar el adhesivo en líneas verticales con el envase aplicador provisto, hágalo con una distancia de 10-20 cm entre ellas para permitir el flujo de aire. No lo aplique por puntos. Ponga los materiales en posición y presiónelo para asegurarse de que el adhesivo utilizado posee un grosor mínimo de 2-3 mm entre el material y la superficie. No lo aplique en puntos. Por la alta fijación inicial durante el fragüe usualmente no es necesario nada más. Para más información vea nuestro sitio web o contacte a Den Braven.

INFORMACION ADICIONAL

100% Módulo	ISO 37	1,40-1,80 N/mm²
Temperatura de aplicacion		+5°C to +40°C
Base		Hybrid
Tasa de aplicación	@ Ø2,5 mm/6,3 bar	10-20 g/min
Tiempo de curado	@ +23°C/50% RH	
Densidad		1,52 - 1,58 g/ml
Alargamiento a la rotura		250-350%
Flujo	ISO 7390	< 2 mm
Resistencia a las heladas		Up to -15°C
Dureza Shore A	ISO 868	50-60
Formación de piel	@ +23°C/50% RH - DBTM 16	10-20 minutes
Resistencia a la temperatura		-40°C to +90°C
Resistencia a la tracción		2,00 - 2,40 N/mm²

LIMITACIONES

- No es apropiado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos suaves, neopreno y superficies bituminosas Zwaluw High Tack
- Adhesivo de base híbrida con alta sujeción inicial
- No es adecuado para carga de agua continua
- No apta para uniones de dilatación
- No apto en combinación con cloridos (piscinas)

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La temperatura de aplicación debe ser de +5°C a +40°C (ambiente y sustrato). La superficie debe estar seca, limpia y pareja. Limpie las superficies con Zwaluw Cleaner. Zwaluw High Tack se adhiere perfectamente sin la utilización de base en la mayoría de sustratos no porosos. Las superficies porosas deben ser tratadas previamente con Zwaluw Primer B1. Siempre pruebe el nivel de adhesión antes de la aplicación final. Utilice Zwaluw Finish para suavizar las uniones. Debido a la estructura del Zwaluw High Tack se recomienda utilizar una pistola calafatera con la transmisión derecha en combinación con la boquilla V-nozzle.

LIMPIEZA

El material no fraguado y las herramientas pueden limpiarse con Zwaluw Cleaner. El material ya curado solo puede ser removido mecánicamente. Las manos deben limpiarse con toallitas Zwaluw Wipes.

VIDA ÚTIL

Su vida útil es de hasta 18 meses después de la fecha de producción, almacenado en lugar seco, entre +5°C y +25°C y en su empaque original, sin abrir

BOSTIK CERTIFICACIONES

- Emission EC1 Plus – very low emission
- A+ French VOC Regulation
- ISEGA
- M1



SALUD Y SEGURIDAD

La ficha de Salud & Seguridad debe ser leída y entendida antes de utilizar el producto. Esta ficha se encuentra disponible a requerimiento a través de la página web de Den Braven.

GARANTÍA / RESPONSABILIDAD

Bostik garantiza que su producto cumple, dentro de su vida útil especificada con todas sus especificaciones.

RENUNCIA

Toda la información contenida en el presente documento y en todas nuestras publicaciones (incluyendo las disponibles vía electrónica) se basa en nuestro conocimiento actual y en nuestra propia experiencia y es propiedad intelectual exclusiva de Bostik. Este documento no puede ser copiado, mostrado a terceros, reproducido, comunicado públicamente o utilizado en forma alguna sin un consentimiento por escrito de Bostik. La información técnica contenida en este documento sirve como indicación y no es exhaustiva. Bostik no será responsable por cualquier daño, ya sea directo o indirecto, provocados por errores editoriales, por documentos incompletos o incorrectos. Esto incluye pero no se limita a, errores o falta de exactitud dadas por cambios tecnológicos o cualquier estudio o investigación realizados desde la fecha de publicación de este documento y la fecha en la cual se adquiriera el producto. Bostik se reserva el derecho de enmendar el presente documento y otros documentos relacionados. Bostik no será responsable por daños, ya sean directos o indirectos, si el producto no es utilizado en la forma indicada en este documento. El usuario debe leer y comprender la información de este documento y de cualquier otro relacionados al producto antes de la utilización del mismo. El usuario es responsable de realizar todas las pruebas requeridas para asegurarse de que el producto es el adecuado para el uso para el cual se adquirió. No poseemos influencia en la forma en que se aplique el producto o las circunstancias relacionadas con tal evento durante su almacenamiento o transporte y no aceptaremos ninguna responsabilidad legal por daño. Todas las entregas se realizan de acuerdo a nuestros términos y condiciones generales y han

sido archivadas y registradas en la Cámara Holandesa de Comercio.