



Den Braven

# Hybrifix 302

Hibrit EPDM yapıştırıcı



## ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

EPDM membran yapıştırıcı hibrid teknolojisine dayanan üstün performanslı ve profesyonel havadaki nem ile kürlenerek dayanıklı elastik kauçuk bir yapıya dönüşen eşsiz bir yapıştırıcıdır.

## ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

- Çeşitli EPDM folyolarında ve çoğu nemli yüzeylerde astar olmadan mükemmel bir şekilde yapışır
  - elastikiyet
  - Yüksek mekanik dayanım ve uzama
  - Nötr kürlenir, neredeyse kokusuzdur
  - UV ışınları, suya ve havaya karşı iyi direnç gösterir
  - Hacim kaybına uğramaz ve kabarcık oluşturmaz
  - Metallere karşı aşındırıcı değildir
  - İzosiyanat, çözücü ve silikon içermez<
  - İç ve dış mekanlarda kullanıma uygundur<
- Akustik ve mekanik titreşimleri absorbe eder

## ПРИЛОЖЕНИЯ

EPDM membran yapıştırıcı, çeşitli EPDM folyolarının birbirine ve çatı kanallarına, çatı kaplamalarına, çatı duvarı bağlantılarına ve yağmur suyu drenlerine yapıştırılması ve / veya sızdırmaz kılınması için özellikle geliştirilmiştir.

## ПОСОКА НА ИЗПОЛЗВАНЕ

Doğru boyutlara sahip bir derz, yapı malzemeleri arasındaki hareketleri emebilir. Derz derinliği daima derz genişliği ile doğru bir ilişkide olmalıdır. Derz genişliği ve derinliği orantılı olmalıdır. 5-10 mm derinlikte ve genişlikte derzlerde 1:1 en derinlik oranı uygulanırken 10mm'den geniş derzler için doğru derinlik ölçüsü derz genişliğinin 3'e bölünüp 6 ile toplanması sonucu çıkan değerdir. Daha fazla bilgi için, [www.denbraven.com](http://www.denbraven.com) web sitemizi ziyaret edebilir bilgi bankası bölümünden derz tasarımları ile ilgili teknik makaleden yardım alabilirsiniz.

## ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

100% модул	DIN 53504 S2	2,00 N/mm <sup>2</sup>
Температура на приложение		+5°C to +40°C
База		Hybrid
Скорост на нанасяне	Ø2,5 mm/6,3 bar	100-200 g/min.
Време за втвърдяване	@ +23°C/50% RH	
Плътност		1,50 g/ml
Удължение при скъсване		450%
Поток	ISO 7390	< 2 mm
Устойчивост на замръзване		up to -15°C
Движение на съединението		20%
Твърдост по Шор А	DIN 53505 3 sec.	60
Образуване на кожа	@ +23°C/50% RH - DBTM 16	10 minutes
Температурна устойчивост		-40°C to +120°C [ for max. 6 hours ]
Сила на опън		4.10 N/mm <sup>2</sup>

## ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Uygulama sıcaklığı +5°C ila +40°C (ortam ve yüzeyler için geçerlidir). Tüm yüzeyler sağlam, temiz, kuru ve gres ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Zwaluw Cleaner ile yüzey iyice temizlenmelidir. Zwaluw EPDM membran yapıştırıcısı, gözeneksiz yüzeylerin çoğuna astar kullanılmadan mükemmel bir şekilde yapışır. Gözenekli yüzeylerde Primer ile yüzey hazırlanarak yapışma sağlanır. Uygulamadan önce daima yapışmayı test edin. Zwaluw Finisher ile düzeltme işlemini tamamlayınız.

## ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БОЯДИСВАНЕ

Zwaluw EPDM membran yapıştırıcısı, su bazlı ve en çok 2 bileşenli boyalarla boyanabilir. Sentetik boyalar daha yavaş kurur. Uygulama öncesi boya ile test uyumluluğunu önerdik. Zwaluw EPDM membran yapıştırıcısı boyanırsa (gerekmez) Scotch-Brite ile kullanılmadan önce sızdırmazlık maddesinin ve bağlantı yüzeylerinin hafifçe zımparalanmasını öneririz. En iyi sonuç için, uygulamanızdan birkaç gün sonra boyamayı öneririz.

## ПОЧИСТВАНЕ

Kürleşmemiş malzeme ve bulaştığı ekipmanlar Zwaluw temizleyici ile temizlenebilir. Kürlenme tamamlandıktan sonra sadece mekanik yollarla temizlenebilir. Eller Zwaluw Wipes ile temizlenebilir.

## BOSTIK СЕРТИФИКАТИ

- EN 15651-3: S XS2
- Ecode EC1 Plus – very low emission
- ISEGA
- EN 15651-2: G-CC 20HM
- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 20HM
- A+ French VOC Regulation
- EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 20HM
- M1



## ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

Преди употреба прочетете и се запознайте внимателно с Информационния лист за безопасност на продукта. Той се предоставя при поискване, а можете да го намерите и на уебсайта на Den Braven.

## ГАРАНЦИЯ И ГАРАНЦИЯ

Ден Бравен гарантира, че когато е в срок на годност, неговият продукт отговаря на спецификацията му.

## ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Цялата информация в този документ и във всички други публикации (включително електронни) се основава на нашето настоящо знание и опит и е изключителна (интелектуална) собственост на Ден Бравен. Никоя част от този документ не може да бъде копирана, показвана на трети лица, възпроизведена, разпространявана или използвана по друг начин, без писменото съгласие на Ден Бравен. Техническата информация в този документ служи като индикация и не е изчерпателна. Ден Бравен не носи отговорност за щети, пряко или косвено, поради (редакционни) грешки, непълноти и / или неточност на този документ. Това включва, но не се ограничава до непълнота и / или неточност, поради технологични промени или изследвания, извършени между датата на публикуване на този документ и датата на придобиване на продукта. Ден Бравен си запазва правото да изменя текста на този документ. Ден Бравен не може да бъде подведено под отговорност за щети, пряко или косвено, поради употребата на продукта (ите), описан в този документ. Потребителят трябва да прочете и да е запознат с информацията в този документ и другите документи, свързани с продуктите, преди употребата на продукта. Потребителят е отговорен за извършването на всички необходими тестове, за да се увери, че продуктът е подходящ за нуждите му. Нямаме влияние и не контролираме по какъв начин се прилага продуктът и / или каквито и да било обстоятелства, свързани със събития, настъпили по време на съхранение или транспорт и поради това ние не поемаме никаква отговорност за щети. Всички доставки се извършват изключително в съответствие с нашите общи условия, които са били подадени в Холандската търговска камара.