Den Braven

Hybrifix 302

Plastifiyan içermeyen doğal taş uygulamalarında kullanılabilen genel amaçlı hibrit mastik ve yapıştırıcı

ÜRÜN TANIMLARI

Zwaluw Hybrifix® 302 Hybrid Adhesive & Natural Stone, yüksek kalitede, hibrit teknoloji esaslı, profesyonel, genel amaçlı havadaki nem ile kürlenerek dayanıklı elastik kauçuk bir yapıya dönüşen yapıştırma ve dolgu malzemesidir.

AVANTAJLARI

Plastikleştirici içermez, doğal taş uygulamalarında leke oluşturmaz,renk değişimlerine neden olmaz
Kalıcı elastikiyet
İç ve dış mekanlar için üniversal olarak yapıştırma ve sızdırmazlık <
/IB:Font> Çoğu, nemli yüzeylerde astar olmadan mükemmel bir şekilde yapışır
İzosiyanat, çözücü ve silikon içermez<
/IB:Font> Hacim kaybına ugramaz, kabarcık oluşturmaz UV'ye, neme, küfe ve havaya karşı iyi direnç gösterir
Nötr kürlenir, neredeyse kokusuzdur
Metallere karşı aşındırıcı değildir
Yüksek mekanik direnç, son mukavemet ve E-modülü
Akustik ve mekanik titreşimleri absorbe eder

UYGULAMALAR

Zwaluw Hybrifix® 302 Hybrid Adhesive & Natural Stone, plastikleştirici içermez, bina ve endüstride bağlantı derzleri için dolgu ve yapıştırma amaçlı kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiştir. Taş, beton, cam, alçı levha, PU, PVC, sert plastik, emaye, seramik, bakır, kurşun, çinko Alüminyum, metaller, alaşımlar, paslanmaz çelik, HPL ve çimento elyaf panelleri (1), ahşap ve boya sistemleri gibi pek çok yapı malzemesinin yapıştırılmasında kullanılabilen bir üründür. Soğuk hava depoları ve gıda alanlarında sızdırmazlık ve yapıştırma için kullanılabilir. Mekanik yüke maruz kalan genleşme derzleri ve köprü bağlantı sistemleri için uygundur.

Açıklama (1)
HPL ve çimento elyaf panellerinin yapıştırılması için, www.denbraven.com web sitemizdeki Bilgi bankasındaki Teknik Bültenler'e bakınız.

KULLANIM TARIFLERI

Doğru boyutlara sahip bir derz, yapı malzemeleri arasındaki hareketleri emebilir. Derz derinliği daima derz genişliği ile doğru bir ilişkide olmalıdır. Derz genişliği ve derinliği orantılı olmalıdır. 5-10 mm derinlilkte ve genişlikte derzlerde 1:1 en derinlik oranı uygulanırken 10 mm'den geniş derzler için doğru derinlik ölçüsü derz genişliğin 3'e bölünüp 6 ile toplanması sonucu çıkan değerdir. Daha fazla bilgi için, www.denbraven.com web sitemizi ziyaret edebilir bilgi bankası bölümünden derz tasarımları ile ilgili teknik makaleden yardım alabilirsiniz.

İLAVE BILGILER

% 100 Modül	DIN 53504 S2	1,90 - 2,10 N/mm²
Uygulama sıcaklığı		+5°C to +40°C
İçerik esası		Hybrid
Uygulama oranları	Ø2,5 mm/6,3 bar	100-200 g/min.
Kürleşme zamanı	@ +23°C/50% RH	
Yoğunluk		1,48 - 1,52 g/ml
Kopmada uzama		400-500%
Akışkanlık	ISO 7390	< 2 mm
Nakliye esnasında donma mukavemeti		up to -15°C
Hareket kabiliyeti		20%
Sertlik	DIN 53505 3 sec.	55-65
Kabuk oluşumu	@ +23°C/50% RH - DBTM 16	8-10 minutes
Isı dayanımı		-40°C to +120°C [temporarily exposure to high temperature for max. 6 hours]
Çekme Dayanımı		4,0 - 4,1 N/mm²

YÜZEY HAZIRLIĞI VE UYGULAMA DETAYLARI

Uygulama sıcaklığı +5°C ila +40°C (ortam ve yüzeyler için geçerlidir). Tüm yüzeyler sağlam, temiz, kuru ve gres ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Zwaluw Cleaner ile yüzey iyice temizlenmelidir. Zwaluw Hybrifix® 302 Hybrid Adhesive & Natural Stone, gözeneksiz yüzeylerin çoğuna astar kullanılmadan mükemmel bir şekilde yapışır. Gözenekli yüzeylerde Zwaluw Primer B1 ile yüzey hazırlanarak yapışma sağlanır. Uygulamadan önce daima yapışmayı test edin. Zwaluw Finisher ile düzeltme işlemini tamamlayınız.

BOYANABILIRLIK

Zwaluw Hybrifix® 302 Hybrid Adhesive & Natural Stone, su bazlı ve en çok 2 komponentli boyalar ile mükemmel bir şekilde boyanabilir. Sentetik boyalar daha yavaş kurur. Uygulamadan önce boya ile uyumluluğunu test etmeniz önerilir. Zwaluw Hybrifix®302 Hybrid Adhesive & Natural Stone üzeri boyanırsa (gerekmez), Scotch-Brite ile kullanılmadan önce sızdırmazlık malzemesini ve bağlantı yüzeylerini hafifçe kumlamamızı öneririz. En iyi sonuç için, uygulamanızdan birkaç gün sonra boyamayı öneririz.

TEMIZLIK

Kürleşmemiş malzeme ve bulaştığı ekipmanlar Zwaluw temizleyici ile temizlenebilir. Kürlenme tamalandıktan sonra sadece mekanik yollarla temizlenebilir. Eller Zwaluw Wipes ile temizlenebilir.

AMBALAJ AÇIKLAMASI

- Kartuş

- Sosi

- Ürün özellikleri için, lütfen ürün ayrıntı sayfasına bakın.

RENKLER

Gri - Siyah -Beyaz

BOSTIK SERTIFIKALAR

- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 20HM
- EN 15651-2: G-CC 20HM
- EN 15651-3: S XS2
- EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 20HM
- Emicode EC1 Plus – very low emission
- ISEGA
- A+ French VOC Regulation
- M1

SAĞLIK VE GÜVENLIK

Uygulamaya başlamadan önce malzeme güvenlik ve teknik bilgi formları dikkatli şekilde okunmalı ve anlaşılmalıdır. Bu dökümanlar Den Braven web sitesinden veya talep edilmesi durumunda sunulmaktadır.

GARANTI VE GARANTI

Bostik tarafından tavsiye edilen şartlarda muhafaza edilmesi ve uygulanması durumunda tanımlanan özellikleri garanti edilmektedir

FERAGAT

Bu teknik dokümanda ve dijital yayınlarda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan Den Braven sorumlu tutulamaz. Den Braven formülasyonlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünü uygulamadan önce kullanıcı bu belgede ve / veya diğer ürün ile ilgili belgelerde sunulan bilgileri dikkatli okumalı ve talimatlara uymalıdır. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Uygulama teknikleri, depolama koşulları ve taşımadan kaynaklı hatalar kontrol ve sorumluluğumuz dışındadır. Satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Teknik dökümanlarda mevcut verilen bilgiler bilgilendirme amaçlıdır ve bütün ayrıntıları içermeyebilir.

İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN

iyeköy Mh., Oğuz Sk., 34381 Şişli / İstanbul

(212) 942 98 00 | E info.tr@bostik.com