



Den Braven

Hybriseal 306 Coating

Hibridni premaz za raspršivanje ili nanošenje kistom



OPIS PROIZVODA

Zwaluw Hybriseal® 306 Coating je visokokvalitetni trajni elastični premaz za bešavno brtvljenje spojeva i pukotina između različitih podloga koji se može raspršiti i nanositi kistom.

KLJUČNE PREDNOSTI

- Bešavno i brzo brtvljenje svih oblika i spojeva
- Brza i čista obrada
- Ne uzrokuje koroziju na metalima
- Može se oblikovati s kistom
- Ne sadrži izocijanate i silikone
- Može se izravno premazati tehnikom mokro-na-mokro premazom i/ili bojom
- Brzo stvrdnjavanje
- Nema skupljanja niti stvaranja mjehurića
- Trajno elastično

PRIMJENA

Zwaluw Hybriseal® 306 Coating je posebno razvijen kao premaz za dugotrajno elastično brtvljenje spojeva i pukotina između različitih građevinskih elemenata. Zwaluw Hybriseal® 306 Coating je izvorno razvijen kao premaz za automobilsku i transportnu industriju za popravak oštećenja na njihovoj originalnoj konstrukciji.

UPUTE ZA UPOTREBU

Primjena s (zračnim) pištoljem za brtvljenje. Mlaznicu odrežite što je više moguće šire te premaz nanesite bez zračnih mjehurića. Debljina sloja treba iznositi barem 4mm. Za potrebe oblikovanja ili zaglađivanja premaza koristiti kist s Zwaluw (Mixed) Finisher.

Nanošenje s pištoljem Universal Spray Gun A.N.I. SAM/2002: Otvoriti kartušu. Na kartušu postaviti bijelu mlaznicu te ju pritegnuti. Preko bijele mlaznice postaviti crnu. Kartušu s obje mlaznice postaviti u pištolj za raspršivanje. Crnim prstenom za zatvaranje učvrstiti kartušu i hermetički zatvoriti pištolj. Tlak zraka: Postaviti tlak zraka pištolja (crveno dugme) između 2,0 i 2,5 bara. Postaviti tlak zraka pištolja (plavo dugme) između 4,0 i 5,0 bara.

Spojevi veći od 5mm moraju se ispuniti štapnom pjenu.

STVARANJE KOŽICE

100% modul	DIN 53504 S2	0,60 N/mm ²
Temperatura primjene		+5°C to +40°C
Baza		Hybrid
Stopa primjene		n/a
Vrijeme stvrdnjavanja	@ +23°C/50% RH	
Gustoća		1,44 g/ml
Istezanje pri lomu		250%
Protok		n/a
Otpornost na mraz		Up to -15°C
Tvrdoća Shore A	DIN 53505 3 sec.	30
Formiranje kože	@ +23°C/50% RH - DBTM 16	30 minutes
Otpornost na temperaturu		-40°C to +90°C
Vlačna čvrstoća		0.80 N/mm ²
Sd-vrijednost		11.6m @ 4mm (EN 12572)

OGRANIČENJA

- Nije prikladno za PE, PP, PC, PMMA, PTFE, meke plastike, neoprenske i bitumenske podloge, Nije prikladno u kombinaciji s kloridima (bazeni), Nije prikladno za pomicanje spojeve. Nije prikladno za spojeve ostakljenja, prirodnog kamena i zrcala

PRIPREMA POVRŠINE

Temperatura primjene od +5°C do +40°C (odnosi se na okoliš i na podloge). Sve podloge moraju biti čvrste, čiste te bez masti i prašine. Očistiti površine primjenom Zwaluw Cleaner. Zwaluw Hybriseal 306 savršeno prijanja bez primjene temeljnog premaza na većinu neporoznih površina. Porozne površine se prethodno premažu s temeljnim premazom Zwaluw Primer Universal. Prije primjene izvršiti testiranje prijanjanja. Koristiti Zwaluw Finisher za zaglađivanje spoja.

MOGUĆNOSTI BOJENJA

Zwaluw Hybriseal® 306 Coating se može savršeno obojati s bojama na bazi vode i većinom dvokomponentnih boja. Sintetičke će se boje sporije sušiti. Prije primjene preporučuje se testiranje kompatibilnosti s bojom. Za optimalni rezultat preporučujemo bojanje u roku od 8 sati nakon primjene.

ČIŠĆENJE

Nestvrdnuti materijal i alati mogu se očistiti primjenom Zwaluw Cleaner. Stvrdnuti materijal može se ukloniti samo mehanički. Ruke se mogu očistiti sa Zwaluw Wipes maramicama.

PAKIRANJE

Za postojeće veličine pakiranja, molim Vas kontaktirajte Bostikovog prodajnog predstavnika.

BOJE

Za postojeće boje, molim Vas kontaktirajte Bostikovog prodajnog predstavnika.

ROK TRAJANJA

Skladištiti se u neotvorenom, originalnom pakiranju između +5°C i +25°C, vijek trajanja do 18 mjeseci od datuma proizvodnje. Skladištenje na suhom mjestu.

ZDRAVLJE I SIGURNOST

Podatkovni list o proizvodu, zdravlju i sigurnosti se prije primjene mora pročitati i razumijeti. Raspoloživo na zahtjev putem webstranica Den Bravena.

JAMSTVO

Bostik jamči da je proizvod sukladan specifikaciji u okviru vijeka trajanja

ODRICANJE

Informacije u ovom dokumentu i u svim našim tiskanim i digitalnim objavama se temelje na trenutnoj razini znanja i iskustva. Bostik se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve pogreške, netočnosti ili uredničke greške koje su posljedica tehnoloških promjena ili istraživanja između datuma izdavanja ovog dokumenta i datuma stjecanja proizvoda. Bostik zadržava pravo izmjene formulacija. Prije nanošenja proizvoda, korisnik se mora upoznati sa podacima iznesenim u ovom dokumentu i / ili sa dokumentacijom naših ostalih proizvoda. Korisnik provodi sva potrebna testiranja prije nanošenja proizvoda kako bi se uvjerio da je proizvod pogodan za primjenu. Način primjene, uvjeti skladištenja i transporta su izvan naše kontrole i stoga izvan naše nadležnosti. Ne preuzimamo odgovornost po podatkovnom listu o proizvodu. Isporuka će se izvršiti samo sukladno našim uvjetima isporuke i uvjetima plaćanja. Informacije u tehničkom listu su informativne i nisu potpune.