



Den Braven

Mirrorfix-SBR

SBR konstrukcijsko ljepilo



STVARANJE KOŽICE

Temperatura primjene	+5°C to +30°C	
Baza	Styrene-butadiene rubber	
Vrijeme stvrdnjavanja	+23°C / 50% RH	
Gustoća	1,14 g/ml	
Otpornost na mraz	Up to -15°C	
Otvoreno vrijeme	10-15 minutes	
Otpornost na temperaturu	-15°C to +60°C	
Korištenje	300-600 g/m²	

OGRANIČENJA

- Nije prikladno za PE, PP, PC, PMMA, PTFE, meke plastike, neoprenske i bitumenske podloge

PRIPREMA POVRŠINE

Temperatura primjene: +5°C do +30°C (odnosi se na okolinu i površinu). Sve površine moraju biti čvrste, čiste, bez prašine, ulja i masnoća. Očistiti površinu s Zwaluw Cleaner. Zwaluw Mirrorfix-SBR izvrsno pranja bez uporabe temeljnog premaza na većini ne poroznih površina. Porozne površine trebaju biti tretirane s Zwaluw Universal Primer. Preporuča se test pranja prije primjene.

ČIŠĆENJE

Stvrdnuti i nestvrdnuti materijal i alat se čisti primjenom Zwaluw Cleaner. Osušeni materijal se može odstraniti samo mehanički. Ruke se mogu očistiti s Zwaluw maramicama.

PAKIRANJE

Za postojeće veličine pakiranja, molim Vas kontaktirajte Bostikovog prodajnog predstavnika.

BOJE

Za postojeće boje, molim Vas kontaktirajte Bostikovog prodajnog predstavnika.

OPIS PROIZVODA

Zwaluw Mirrorfix-SBR konstrukcijsko ljepilo bez toluena na bazi SBR gume za ljepljenje zrcala. Ljepilo stvrdnjava isparavanjem otapala te oblikuje jaki, trajni, fleksibilni spoj otporan na vlagu.

KLJUČNE PREDNOSTI

- Bez toluena
- Pogodno za većinu površina

PRIMJENA

Zwaluw Mirrorfix-SBR se primjenjuje za ljepljenje zrcala na sve klasične građevinske podlove, ljepljenje dekorativnih i akustičnih dijelova, polistirenske i PU pjene, drveta, kamena, betona, žbuke, gipsa, gipsanih ploča, postavu pločica, čelika, aluminijskih i obojanih zidova.

UPUTE ZA UPOTREBU

Za zrcala do 6 mm: primijenite ljepilo za zrcala na obje strane sa nazubljenim razastiračem (3mm). Dozvolite sušenje ljepila od 10 do 15 minuta. Pozicionirajte zrcalo i dobro pritisnite. Ako je potrebno, postavite potpore 24 sata ili duže ovisno o temperaturi i poroznosti površine.

ROK TRAJANJA

Skladištenje u neotvorenom, originalnom pakiranju između +5°C i +25°C, vijek trajanja do 12 mjeseci od datuma proizvodnje. Skladištiti na suhom mjestu.

ZDRAVLJE I SIGURNOST

Podatkovni list o proizvodu, zdravlju i sigurnosti se prije primjene mora pročitati i razumijeti. Raspoloživo na zahtjev putem webstranica Den Bravena.

JAMSTVO

Bostik jamči da je proizvod sukladan specifikaciji u okviru vijeka trajanja

ODRICANJE

Informacije u ovom dokumentu i u svim našim tiskanim i digitalnim objavama se temelje na trenutnoj razini znanja i iskustva. Bostik se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve pogreške, netočnosti ili uredničke greške koje su posljedica tehnoloških promjena ili istraživanja između datuma izdavanja ovog dokumenta i datuma stjecanja proizvoda. Bostik zadržava pravo izmjene formulacija. Prije nanošenja proizvoda, korisnik se mora upoznati sa podacima iznesenim u ovom dokumentu i / ili sa dokumentacijom naših ostalih proizvoda. Korisnik provodi sva potrebna testiranja prije nanošenja proizvoda kako bi se uvjeroio da je proizvod pogodan za primjenu. Način primjene, uvjeti skladištenja i transporta su izvan naše kontrole i stoga izvan naše nadležnosti. Ne preuzimamo odgovornost po podatkovnom listu o proizvodu. Isporuka će se izvršiti samo sukladno našim uvjetima isporuke i uvjetima plaćanja.

Informacije u tehničkom listu su informativne i nisu potpune.