



Den Braven

Montagefix-PU

Jednokomponentno, snažno poliuretansko ljepilo



OPIS PROIZVODA

Zwaluw Montagefix-PU je snažno, poliuretansko ljepilo, niskog stupnja na bazi otapala sa pastoznom (tikotropnom) strukturom što omogućuje vertikalnu primjenu ljepila. Ljepilo stvrdnjava reakcijom sa vlagom sa podloge te oblikuje jaki, izdržljivi, vodootporni spoj.

KLJUČNE PREDNOSTI

Snažno, izdržljivo i vodootporno ljepilo
Pogodno za vertikalnu primjenu
Izvrсна svojstva lijepljenja bez predpremaza na većini podloga, čak i vlažnim

PRIMJENA

Zwaluw Montagefix-PU se primjenjuje za lijepljenje drveta, metala, kamena, betona, plastike i izolacijskog materijala kao što su PU pjena, PS pjena, kamena vuna i staklena vuna.

UPUTE ZA UPOTREBU

Primjena na panele
Nanesite Zwaluw Montagefix-PU u 6 mm kapljicama, 5cm od ruba i u približnom razmaku od 20 do 40 cm. Odmah čvrsto pritisnite panel na zid. Možda će biti potrebni podupirači do 24 sata.

Letvice, podnošci i ostale primjene
Nanesite ljepilo ravnomjerno u točkama ili prugama u razmaku od 20 cm. Materijal se mora pozicionirati laganim pomicanjem i jednakomjernim pritiskom. Na kraju čvrsto pritisnite. Možda će biti potrebni podupirači do 24 sata.

Zbog velike raznolikosti podloga, savjetujemo testiranje. Molimo obratite se našoj tehničkoj službi u slučaju daljnjih upita.

STVARANJE KOŽICE

Temperatura primjene		+5°C to +40°C
Baza		Polyurethane
Stopa primjene	Ø4 mm/3 bar	400 g/min
Gustoća		1,46g/ml
Otpornost na mraz		Up to -15°C
Formiranje kože	@ +23°C/50% RH	7 minutes
Otpornost na temperaturu		-30°C to +70°C
Smična snaga		± 12 MPa N/mm2

OGRANIČENJA

- Nije prikladno za PE, PP, PC, PMMA, PTFE, meke plastike, neoprenske i bitumenske podloge, Nije prikladno u kombinaciji s kloridima (bazeni)

PRIPREMA POVRŠINE

Temperatura primjene (odnosi se na okolinu i podlogu): +5°C do +40°C.

Prije primjene Zwaluw Montagefix-PU vidi Sigurnosni & zdravstveni list. Sve podloge moraju biti čiste, suhe, bez prašine, masti i čvrste i drugog labavog materijala. Preporučuje se testiranje prijanjanja prije primjene.

Nanesite ljepilo iz kartuše na jednu stranu. Za kvalitetno stvrdnjavanje, potrebno je da je jedna od površina porozna. Ako nije niti jedna površina porozna, potrebno je nanijeti tanki sloj (10 do 20 g/m2) na jednu od podloga ili na ljepilo. Sastavite materijale u otvorenom vremenu. Spriječite pomicanje. Držite spoj pod pritiskom dok ne postignete opipljivo vezivanje.

ČIŠĆENJE

Stvrdnuti i nestvrdnuti materijal i alat se može očistiti primjenom Zwaluw Cleaner. Osušeni materijal može se odstraniti samo mehanički. Ruke se mogu očistiti s Zwaluw Maramicama.

PAKIRANJE

Za postojeće veličine pakiranja, molim Vas kontaktirajte Bostikovog prodajnog predstavnika.

BOJE

Za postojeće boje, molim Vas kontaktirajte Bostikovog prodajnog predstavnika.

ROK TRAJANJA

Ako se skladištiti na hladnom i suhom mjestu, u neotvorenom originalnom pakiranju, između $+5^{\circ}\text{C}$ i $+25^{\circ}\text{C}$, traje do 12 mjeseci od datuma proizvodnje.

BOSTIK CERTIFIKATI

- EN 204 D4
- A+ French VOC Regulation



ZDRAVLJE I SIGURNOST

Podatkovni list o proizvodu, zdravlju i sigurnosti se prije primjene mora pročitati i razumijeti. Raspoloživo na zahtjev putem webstranica Den Bravena.

JAMSTVO

Bostik jamči da je proizvod sukladan specifikaciji u okviru vijeka trajanja

ODRICANJE

Informacije u ovom dokumentu i u svim našim tiskanim i digitalnim objavama se temelje na trenutnoj razini znanja i iskustva. Bostik se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve pogreške, netočnosti ili uredničke greške koje su posljedica tehnoloških promjena ili istraživanja između datuma izdavanja ovog dokumenta i datuma stjecanja proizvoda. Bostik zadržava pravo izmjene formulacija. Prije nanošenja proizvoda, korisnik se mora upoznati sa podacima iznesenim u ovom dokumentu i / ili sa dokumentacijom naših ostalih proizvoda. Korisnik provodi sva potrebna testiranja prije nanošenja proizvoda kako bi se uvjerio da je proizvod pogodan za primjenu. Način primjene, uvjeti skladištenja i transporta su izvan naše kontrole i stoga izvan naše nadležnosti. Ne preuzimamo odgovornost po podatkovnom listu o proizvodu. Isporuka će se izvršiti samo sukladno našim uvjetima isporuke i uvjetima plaćanja. Informacije u tehničkom listu su informativne i nisu potpune.