



Den Braven

Sıvı çivi-PU

Tek bileşenli güçlü poliüretan yapıştırıcı



ÜRÜN TANIMLARI

Zwaluw Sıvı çivi-PU, tiksotropik özellikte (jel kıvamı) solvent içermeyen dikey uygulamalarda da kullanılabilen bir poliüretan yapıştırıcıdır. Yapıştırıcı, alt katmanın ve ortamın nemliyle reaksiyona girerek sertleşir ve güçlü, dayanıklı ve suya dayanıklı bir bağlantı oluşturur.

AVANTAJLARI

- Güçlü, mukavemetli ve suya dayanıklı yapıştırıcı
- Dikey uygulama için uygundur
- Çoğu, hatta nemli yüzeylerde astar olmadan mükemmel yapışma sağlar

UYGULAMALAR

Sıvı çivi metal, taş, beton, plastik ve PU köpük, PS köpük, taşıyıcı ve cam yünü gibi izolasyon malzemelerini ve mobilya sektöründe ahşap yapıştırma işlemleri için geliştirilmiştir.

KULLANIM TARIFLARI

Yapışkanı kartuştan bir tarafa uygulayın. Bağlanacak malzemeleri açık kalma süresi içerisinde bir araya getirin. Yer değiştirmeyi önleyin. Panel uygulamaları Zwaluw Sıvı çivi-PU kenardan 5 cm ve yaklaşık 20 ila 40 cm aralıklarla 6mm'lik boncuklar halinde uygulayın. Hemen paneli duvara sıkıca

bastırın. İlk 24 saat destek sağlamak gerekebilir. Ahşap süpürgelik ve diğer uygulamalar Yapışkanı eşit olarak 20 cm aralıklı noktalar veya çizgiler halinde uygulayın. Malzeme hafifçe hareket ettirerek ve eşit basınç uygulayarak yerine oturtulmalıdır. Sonunda sıkıca bastırınız. Yüzeylerin çeşitliliği nedeniyle test yapılması önerilir. Daha fazla bilgi için, www.denbraven.com web sitemizdeki Bilgi Tabanındaki Teknik Bültenler'e bakın.

İLAVE BİLGİLER

Uygulama sıcaklığı		+5°C to +40°C
İçerik esası		Polyurethane
Uygulama oranları	Ø4 mm/3 bar	400 g/min
Yoğunluk		1,46g/ml
Nakliye esnasında donma mukavemeti		Up to -15°C
Kabuk oluşumu	@ +23°C/50% RH	7 minutes
Isı dayanımı		-30°C to +70°C
Kesme Gücü		± 12 MPa N/mm2

KISITLAMALAR

PE, PP, PC, PMMA, PTFE, yumuşak plastik, neopren ve bitümlü yüzeyler için uygun değildir. Klorürlerle (havuzlar) birlikte uygun değildir

YÜZEY HAZIRLIĞI VE UYGULAMA DETAYLARI

Uygulama sıcaklığı (ortam ve yüzeyler için geçerlidir): +5°C ila +35°C. Tüm yüzeyler sağlam, temiz, kuru ve gres ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Yapışkan yüzeyler gevşek parçacıklardan arındırılmalıdır. Uygulamadan önce daima yapışmayı test edin.

Uygun kürlenme için, yüzeylerin birinin gözenekli olması gereklidir

TEMİZLİK

Kürleşmemiş malzeme ve bulaştığı ekipmanlar Zwaluw temizleyici ile temizlenebilir. Kürlenme tamamlandıktan sonra sadece mekanik yollarla temizlenebilir.

RENKLER

Bej

RAF ÖMRÜ

Orijinal açılmamış ambalajında +5°C and +25°C arasındaki sıcaklıklarda serin ve kuru bir depolama alanında muhafaza edilmelidir. Belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü 12 aydır.

BOSTIK SERTİFİKALAR

- EN 204 D4
- A+ (Eurofins ISO 16000)

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Uygulamaya başlamadan önce malzeme güvenlik ve teknik bilgi formları dikkatli şekilde okunmalı ve anlaşılmalıdır. Bu dökümanlar Den Braven web sitesinden veya talep edilmesi durumunda sunulmaktadır.

GARANTİ VE GARANTİ

Bostik tarafından tavsiye edilen şartlarda muhafaza edilmesi ve uygulanması durumunda tanımlanan özellikleri garanti edilmektedir

FERAGAT

Bu teknik dokümanda ve dijital yayınlarda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan Den Braven sorumlu tutulamaz. Den Braven formülasyonlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünü uygulamadan önce kullanıcı bu belgede ve / veya diğer ürün ile ilgili belgelerde sunulan bilgileri dikkatli okumalı ve talimatlara uymalıdır. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Uygulama teknikleri, depolama koşulları ve taşımadan kaynaklı hatalar kontrol ve sorumluluğumuz dışındadır. Satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Teknik dökümanlarda mevcut verilen bilgiler bilgilendirme amaçlıdır ve bütün ayrıntıları içermeyebilir.