



Den Braven

# PU-Constructiontix Super

Super brzo prozirno poliuretansko ljepilo



## OPIS PROIZVODA

Zwaluw PU-Constructiontix Super je brzo sušeće, prozirno poliuretansko ljepilo sa pastoznom (tikotropnom) strukturom, što omogućuje vertikalnu primjenu ljepila. Ljepilo stvrdnjava reakcijom sa vlagom sa podloge te oblikuje jaki, izdržljivi, vodootporni spoj. Ovisno o sastavu vlage podloge, ljepilo se može lagano pjeniti tijekom stvrdnjavanja, te daje ljepilu svojstvo zapunjavanja praznina. Stvaranje pjene ljepila kao rezultat nedovoljnog pritiska ili nedostatne prilagodbe dovodi do smanjenja krajnje čvrstoće.

## KLJUČNE PREDNOSTI

- Brzo sušeće
- Izvrсна svojstva popunjavanja praznina- Vodootpornost (D4)
- Visoka vlačna čvrstoća - Prikladno za lijepljenje drveta, metala, betona, plastike i izolacijskih materijala

## PRIMJENA

Zwaluw PU-Constructietix Super se primjenjuje za lijepljenje drveta, metala, kamena, betona, plastike i izolacijskog materijala kao što je PU pjena, PS pjena, kamena vuna i staklena vuna. Prikladno za vanjske češljaste/zupčaste spojeve.

Nanijeti ljepilo iz kartuše na jednu stranu. Povezati materijale za vrijeme sušenja. Spriječiti bilo kakva pomjeranja.

### Primjena na panele

Nanesite Zwaluw PU-Constructiontix Super u 6 mm kapljicama, 5 cm od ruba i u približnom razmaku od 20 do 40 cm. Odmah čvrsto pritisnite panel na zid. Možda će biti potrebni podupirači do 24 sata.

### Letvice, podnošci i ostale primjene

Nanesite ljepilo ravnomjerno u točkama ili prugama u razmaku od 20 cm. Materijal se mora pozicionirati laganim pomicanjem i jednakomjernim pritiskom. Na kraju čvrsto pritisnite. Možda će biti potrebni podupirači do 24 sata.

Zbog velike raznolikosti podloga, savjetujemo testiranje. Molimo obratite se našoj tehničkoj službi u slučaju daljnjih upita.

Stvaranje pjene kod ljepila kao rezultat nedovoljnog pritiska ili nedovoljnog uklapanja dovodi do smanjenja krajnje snage.

## STVARANJE KOŽICE

Temperatura primjene		+5°C to +40°C
Baza		Polyurethane
Gustoća		1,12 g/ml
Otpornost na mraz		Up to -15°C
Otvoreno vrijeme		5 minutes
Formiranje kože	@ +23°C/50% RH	± 7 minutes
Otpornost na temperaturu		-30°C to +80°C
Smična snaga		± 12 N/mm <sup>2</sup> (ISO 4587)

## OGRANIČENJA

- Nije prikladno za PE, PP, PC, PMMA, PTFE, meke plastike, neoprenske i bitumenske podloge, 1/2 puta moćnije do 1/4 ako je ljepilo izloženo UV svjetlu

## PRIPREMA POVRŠINE

Temperatura primjene (odnosi se na okoliš i na podloge): +5°C do +40°C. Površine moraju biti čiste, suhe, bez ulja i masti. Odstranite labave čestice s podloge. Uvijek testirajte svojstvo pranja prije nanošenja.

Za pravilo stvrđivanje potrebno je da je jedna od podloga porozna.

## ČIŠĆENJE

Neosušeni materijal i alat može se očistiti s Zwaluw Cleaner. Osušeni materijal može se odstraniti samo mehanički. Ruke se mogu čistiti s Zwaluw Maramicama.

## PAKIRANJE

Za postojeće veličine pakiranja, molim Vas kontaktirajte Bostikovog prodajnog predstavnika.

## BOJE

Za postojeće boje, molim Vas kontaktirajte Bostikovog prodajnog predstavnika.

## ROK TRAJANJA

Ako se skladištiti na hladnom i suhom mjestu, u neotvorenom originalnom pakiranju, između +5°C i +25°C, traje do 12 mjeseci od datuma proizvodnje.

## BOSTIK CERTIFIKATI

- A+ (Eurofins ISO 16000)
- SKH
- EN 204 D4
- WATT 91
- KOMO 32985

## ZDRAVLJE I SIGURNOST

Podatkovni list o proizvodu, zdravlju i sigurnosti se prije primjene mora pročitati i razumijeti. Raspoloživo na zahtjev putem webstranica Den Bravena.

## JAMSTVO

Bostik jamči da je proizvod sukladan specifikaciji u okviru vijeka trajanja

## ODRICANJE

Informacije u ovom dokumentu i u svim našim tiskanim i digitalnim objavama se temelje na trenutnoj razini znanja i iskustva. Bostik se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve pogreške, netočnosti ili uredničke greške koje su posljedica tehnoloških promjena ili istraživanja između datuma izdavanja ovog dokumenta i datuma stjecanja proizvoda. Bostik zadržava pravo izmjene formulacija. Prije nanošenja proizvoda, korisnik

se mora upoznati sa podacima iznesenim u ovom dokumentu i / ili sa dokumentacijom naših ostalih proizvoda. Korisnik provodi sva potrebna testiranja prije nanošenja proizvoda kako bi se uvjerio da je proizvod pogodan za primjenu. Način primjene, uvjeti skladištenja i transporta su izvan naše kontrole i stoga izvan naše nadležnosti. Ne preuzimamo odgovornost po podatkovnom listu o proizvodu. Isporuka će se izvršiti samo sukladno našim uvjetima isporuke i uvjetima plaćanja. Informacije u tehničkom listu su informativne i nisu potpune.