



Den Braven

GUN FOAM SCHODY I PARAPETY

Piana pistoletowa montażowa



OPIS PRODUKTU

Den Braven Gun Foam Schody I Parapety to jednoskładnikowa, poliuretanowa piana pistoletowa, o podwyższonej odporności mechanicznej, do zastosowań konstrukcyjnych w budownictwie

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Wyróżnia się wysoką stabilnością wymiarową – małe ryzyko wypaczeń (bezpieczny i trwały montaż)
- Krótki czas obróbki
- Bardzo dobre właściwości robocze – wygodna aplikacja i precyzyjne dozowanie
- Wysoka gęstość (nie ścieka)
- Niska wodochłonność
- Jednolita i regularna struktura
- Bardzo dobra izolacja termiczna, akustyczna i przeciwwilgociowa
- Po utwardzeniu chemicznie neutralna, odporna na szeroki zakres temperatur i rozwój grzybów oraz pleśni
- Dobrze przyczepna do betonu, tynku, ceramiki budowlanej, drewna, stali, metali i materiałów podobnego typu
- Zapewnia stabilność i elastyczność montowanych elementów
- Nie zawiera (H)CFC, PCB i formaldehydu
- Efektywna w użyciu
- Krajowa Ocena Techniczna: ITB-KOT-2017/0338

APLIKACJA

Przy stosowaniu się do zaleceń producenta piany umożliwia bezpieczny (wolny od wypaczeń i deformacji) montaż ram, stopnic schodów, parapetów, progów i tym podobnych elementów, zwłaszcza cienkościennych, bez montażu mechanicznego. Mocowanie elementów z drewna, metali, stali, aluminium, ceramiki budowlanej, gipsu. Wypełnianie prześwitów i bruzd dla rur i przewodów instalacyjnych w ścianach, stropach i stropodachach. Izolacja sieci wodnej, c.o., wentylacyjnej, klimatyzacyjnej. Wypełnianie szczelin wokół kominów i okien dachowych. Wypełnianie szczelin między płytami styropianowymi w systemach dociepleń ścian zewnętrznych.

SPOSÓB UŻYCIA

Temperatura butli w czasie pracy od + 5°C do + 30°C (optymalnie od + 15°C do + 25°C). Bezpośrednio przed użyciem butlę energicznie wstrząsnąć kilkanaście razy, by wymieszać zawartość. Jeżeli przerwa w aplikacji trwała ponad 3 minuty, przed dalszym użyciem ponownie wstrząsnąć. Przed nakręceniem butli na pistolet, w celu łatwiejszego demontażu, nasmarować gwint w gnieździe pistoletu wazeliną lub spryskać za pomocą środka Den Braven Smar teflonowy PTFE lub Den Braven Spray do uszczelnień i zawiasów. Nakręcić butlę na pistolet. Nacisnąć kilka razy cyngiel, aż wyrówna się ciśnienie i strumień piany. Stopnice schodów lub parapety unieruchomić i zabezpieczyć przed deformacją poprzez dociążenie, do czasu całkowitego utwardzenia się piany. Dla optymalnej struktury piany, skrócenia czasu schnięcia oraz zwiększenia przyczepności, szczeliny przeznaczone do wypełnienia pianą zrosić wodą za pomocą rozpylacza (nie dotyczy pracy, gdy temperatura < 0°C). W czasie pracy pistolet z butlą trzymać w pozycji pionowej. Pianę nakładać równoległymi paskami z zachowaniem odstępów na wentylację. Po zakończeniu pracy pistolet wyczyścić za pomocą czyścika do piany Den Braven Universal PU-Cleaner. Po utwardzeniu odciąć nadmiar piany. Po całkowitym wyschnięciu powierzchnię piany zabezpieczyć przed UV za pomocą maskownic, kitów uszczelniających, tynku, gładzi, zapraw itp. Zalecana szerokość szczeliny maks. 30 mm.

INFORMACJA DODATKOWA

Temperatura aplikacji		+5°C to +35°C
Baza		Polyurethane
Czas utwardzania		
Gęstość		18-25 kg/m ³
Odporność temperaturowa		-40°C to +90°C
Czas cięcia		30-50 minutes
Stabilność wymiarowa	EN 17333-2	-5% < DS < 0%
Zachowanie podczas pożaru		B3
Izolacja akustyczna spoin		62 dB
Odporność na dotyk	EN 17333-3	8-12 minutes (EN 17333-3)
Przewodność cieplna		30-35 mW/m.K
Wydajność piany	EN 17333-1	750 ml = 40-45 liter
Zamknięte komórki		± 70%

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnia musi być czysta, odkurzona i odtłuszczona. Nie może być oszroniona lub oblodzona.

CZYSZCZENIE

Do usuwania świeżej piany z rąk, narzędzi lub powierzchni zaleca się użyć specjalne ściereczki czyszczące Den Braven Bravo. Świeżą pianę można także rozpuścić przy pomocy czyszcika Den Braven PUR Cleaner lub acetonu. Zaschniętą pianę można usunąć tylko mechanicznie lub stosując specjalny środek do usuwania resztek utwardzonej piany Den Braven PUR-Kill. Pistolety do piany czyścić za pomocą czyszcika Den Braven PUR Cleaner.

OPIS OPAKOWANIA

Szczegółowe specyfikacje techniczne znajdują się w menu Produkty

BOSTIK CERTYFIKATY

- ISO 717-1 Joint Sound Insulation
- EN 12667 Thermal Performance
- DIN 12354-3 Joint Sound Insulation
- Emicode EC1 Plus – very low emission



ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie lub do pobrania ze strony internetowej Den Braven.

GWARANCJA I GWARANCJA

Bostik gwarantuje, że parametry produktu są zgodne ze specyfikacją techniczną (dotyczy produktu w terminie ważności do użycia).

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego