



Den Braven

PROFI Montažna Pjena B3

Ručna poliuretanska pjena



OPIS PROIZVODA

Den Braven PROFi Montažna Pjena B3 je jednokomponentna, izolacijska i građevinska pjena za brtvljenje građevinskih elemenata. Den Braven PROFi Montažna Pjena B3 stvrdnjava uz prisutnost vlage iz zraka i iz građevinskog materijala.

KLJUČNE PREDNOSTI

- Visokokvalitetna PU pjena

PRIMJENA

Den Braven PROFi Montažna Pjena B3 se primjenjuje za spojeve između razdvojenih zidova, stropova i podova. Kružni spojevi oko prozora i dovratnika. Općenito PROFi Montažna Pjena B3 pjena izvrsno prijanja na beton, ciglu, kamen, žbuku, drvo, metal i mnoge plastike kao što su polistirenska pjena, kruta PU pjena i PVC.

UPUTE ZA UPOTREBU

Ukloniti čep te na ventil čvrsto pričvrstiti slamku. Prije primjene snažno protresti kanister (barem 20 puta). Za nanošenje pjene okrenuti kanister naopako te pritisnuti adapter. Šupljinu ispuniti do pola, a u slučaju smanjene vlažnosti pjenu lagano poprskati s vodom. Pjena će se raširiti i ispuniti ostatak. Za fiksiranje prozorskih okvira koristiti držače razmaka i klinove za fiksiranje

okvira na mjestu oko 24 sata, sve dok se pjena potpuno ne stvrdne. Zaštititi oči, nositi rukavice i zaštitnu opremu. Podne obloge i namještaj prekriti papirom ili plastičnom folijom.

Spojeve šire i dublje od 4 cm treba popuniti u više slojeva. Čekanje između nanošenja slojeva iznosi 15 do 30 minuta. Prije svakog nanošenja lagano poprskati vodom.

Primjenjivati samo u dobro ventiliranim prostorima.

Skladištenje kanistra između +5°C i +25°C u uspravnom položaju. Spremnik je pod tlakom! Ne izlagati izravnim sunčevim zrakama i temperaturama iznad +50°C. Ne bušiti niti paliti čak ni nakon uporabe. Sadrži zapaljive potisne plinove. Ne raspršivati na otvoreni plamen ili užarene površine. Čuvati odvojeno od izvora paljenja. Zabranjeno pušenje.

Za više informacija pogledati Tehničke bilten u Bazi znanja na našoj web stranici www.denbraven.com

STVARANJE KOŽICE

Temperatura primjene		+5°C to +35°C
Baza		Polyurethane
Vrijeme stvrdnjavanja		100-120 minutes
Gustoća		20-30 kg/m ³
Otpornost na temperaturu		-40°C to +90°C
Vrijeme rezanja		30-50 minutos
Ponašanje u požaru		B3
Zvučna izolacija spojeva		62 dB
Iskoristite slobodno vrijeme	EN 17333-3	8-12 minutes
Toplinska vodljivost		30-35 mW/m.K
Ukupni prinos pjene	EN 17333-1	750 ml = 25-30 liter
Zatvorene ćelije		± 70%

OGRANIČENJA

- Nije prikladno za PE, PP, PC, PMMA, PTFE, meke plastike, neoprenske i bitumenske podloge. Nije prikladno za kontinuirano vodeno opterećenje i za punjenje / ubrizgavanje velikih, šupljih prostora gdje nedostatak vlage nije dostupan

PRIPREMA POVRŠINE

Podloge moraju biti čvrste, čiste, bez ulja i masti. Lagano navlažite podlogu sa raspršivačem. Kod niskih temperatura, ostaviti pjenu barem jedan sat prije upotrebe na toplom ili na sobnoj temperaturi. Odstranite čep i zašarafite brizgalicu za raspršivanje na vrh kanistera. Prije primjene snažno protresite limenku (barem 20 puta). Zaštitite oči i nosite rukavice i radno odijelo. Prekriti tapiseriju, podne obloge i namještaj sa papirom ili plastičnom folijom. Svježa se pjena može izravno odstraniti sa Universal PU-Cleaner čistačem. Nakon stvrdnjavanja, odstranite višak pjene nožem ili špatulom i površina se može obraditi.

ČIŠĆENJE

Svježa pjena se izravno odstranjuje sa Zwaluw Universal PU-Cleaner (PDS 5.30) čistačem. Nakon stvrdnjavanja, odstranite višak pjene nožem ili špatulom i površina se može obraditi.

PAKIRANJE

Za postojeće veličine pakiranja, molim Vas kontaktirajte Bostikovog prodajnog predstavnika.

BOJE

Za postojeće boje, molim Vas kontaktirajte Bostikovog prodajnog predstavnika.

ROK TRAJANJA

Skladištiti se u neotvorenom, originalnom pakiranju između +5°C i +25°C, vijek trajanja do 18 mjeseci od datuma proizvodnje. Skladištenje na suhom mjestu.

BOSTIK CERTIFIKATI

- Emission EC1 Plus – very low emission
- ISO 717-1 Joint Sound Insulation
- EN 12667 Thermal Performance



ZDRAVLJE I SIGURNOST

Podatkovni list o proizvodu, zdravlju i sigurnosti se prije primjene mora pročitati i razumijeti. Raspoloživo na zahtjev putem webstranica Den Bravena.

JAMSTVO

Bostik jamči da je proizvod sukladan specifikaciji u okviru vijeka trajanja

ODRICANJE

Informacije u ovom dokumentu i u svim našim tiskanim i digitalnim objavama se temelje na trenutnoj razini znanja i iskustva. Bostik se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve pogreške, netočnosti ili uredničke greške koje su posljedica tehnoloških promjena ili istraživanja između datuma izdavanja ovog dokumenta i datuma stjecanja proizvoda. Bostik zadržava pravo izmjene formulacija. Prije nanošenja proizvoda, korisnik se mora upoznati sa podacima iznesenim u ovom dokumentu i / ili sa dokumentacijom naših ostalih proizvoda. Korisnik provodi sva potrebna testiranja prije nanošenja proizvoda kako bi se uvjerio da je proizvod pogodan za primjenu. Način primjene, uvjeti skladištenja i transporta su izvan naše kontrole i stoga izvan naše nadležnosti. Ne preuzimamo odgovornost po podatkovnom listu o proizvodu. Isporuka će se izvršiti samo sukladno našim uvjetima isporuke i uvjetima plaćanja. Informacije u tehničkom listu su informativne i nisu potpune.