



Den Braven

# Polyfix 450

Mastic colle polyuréthane spécial tuile



## DESCRIPTION DU PRODUIT

Polyfix 450 est un mastic colle polyuréthane, de haute qualité qui durcit sous l'influence de l'humidité pour former un caoutchouc élastique durable.

## AVANTAGES CLÉS

- Module élevé
- Performances mécaniques élevées
- Élasticité permanente
- Peut être peint avec des peintures à base d'eau

## INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

<b>100% Module</b>	ISO 8339	± 0,70 N/mm <sup>2</sup>
<b>Température d'application</b>		+5°C to +40°C
<b>Base</b>		Polyurethane
<b>Vitesse de réticulation</b>	@ +23°C/50% RH	
<b>Densité</b>		± 1,23 g/ml
<b>Allongement à la rupture</b>		± 450%
<b>Fluage</b>	ISO 7390	< 3mm
<b>Résistance au gel pendant le transport</b>		Up to -15°C
<b>Dureté shore-A</b>	ISO 868	± 45
<b>Formation de peau</b>	@ +23°C/50% RH	70 minutes
<b>Résistance à la température</b>		-30°C to +70°C
<b>Contrainte à la rupture</b>		± 0,9 N/mm <sup>2</sup>
<b>Rétrécissement</b>		<10% (ISO 10563)
<b>Résistance au cisaillement</b>		± 1,4 N/mm <sup>2</sup> (ISO 4587)

## RESTRICTIONS


Ne convient pas pour le PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastiques souples, néoprène et surfaces bitumineuses. Ne convient pas en combinaison avec des chlorures (piscines). Léger jaunissement peut se produire avec le mastic blanc exposé aux rayons ultraviolets

## DURÉE DE CONSERVATION

Dans l'emballage d'origine non ouvert à une température comprise entre +5°C et +25°C, la durée de conservation est de 12 mois après la date de production, stocké dans un endroit sec.

## ATTESTATION

- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25HM
- A+ (Eurofins ISO 16000)
- EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 20HM
- NF P 85-610



## SANTE / SECURITE

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et le site Bostik.

## GARANTIE

Bostik garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conservation.

## DISCLAIMER

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Bostik n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Bostik se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.