



Premium Filler 140

Premium enduit de remplissage ultra léger prêt à l'emploi



DESCRIPTION DU PRODUIT

Hercuseal Premium Filler 140 est un enduit de remplissage et plâtre à reboucher prêt à l'emploi, pratiquement sans retrait et ultra léger, pour le remplissage et la réparation de fissures et de trous dans les murs et les plafonds.

AVANTAGES

- Pratiquement sans retrait
- Ultra léger
- Peut être peint avec des peintures à base d'eau ou synthétiques
- Peut être poncé après durcissement
- Facile à appliquer
- Non corrosif pour les métaux

DOMAINES D'APPLICATIONS

Hercuseal Premium Filler 140 est spécialement développé pour remplir et niveler en une seule fois les joints et les trous de vis dans les murs et plafonds en plaques de plâtre pour les applications intérieures. Également pour remplir, réparer et lisser en une seule fois les trous et fissures dans les surfaces pierreuses telles que le plâtre, le béton et le crépi décoratif. Pour un résultat optimal, le produit doit être appliqué sans pression.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI - RECOMMANDATIONS

Pour de meilleurs résultats, le produit doit être appliqué sans pression.

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

Température d'application		+5°C to +30°C
Base		Acrylic dispersion
Densité		0,60 g/ml
Fluage	ISO 7390	< 2 mm
Résistance au gel pendant le transport		Up to -15°C
Formation de peau	@ +23°C/50% RH	5 minutes
Résistance à la température		-20°C to +75°C
Rétrécissement		<5%

Ces valeurs sont typiques

RESTRICTIONS

- Ne convient pas pour une exposition continue à l'eau
- Ne convient pas pour le PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastiques souples, néoprène et surfaces bitumineuses

PRÉPARATION DE SURFACE

Température d'application de +5°C à +30°C (s'applique à l'environnement et au support). Toutes les surfaces doivent être propres, exemptes de poussière, graisse et matériau solide. Support à nettoyer de toutes les particules, un support poreux n'a pas besoin d'être absolument sec. Les supports très poreux comme : le gypse, le béton cellulaire, le calcaire, etc. doivent être apprêtés avec un mélange de 1 volume de Hercuseal Premium Filler 140 pour 2 volumes d'eau. Il est recommandé de procéder à des essais d'adhérence au préalable. Finition et lissage avec une spatule humide.

PEINTABLE

Hercuseal Premium Filler 140 peut être peint après séchage complet du mastic. Pendant le durcissement, le produit présente une rétraction minimale, qui peut entraîner des craquelures de la peinture. Peut être peint avec des peintures à base d'eau ou synthétiques. Des peintures très concentrées en eau peuvent causer des craquelures. Un test de compatibilité avec la peinture est recommandé avant l'application.

NETTOYAGE

Les outils doivent être nettoyés à l'eau après utilisation. Se laver les mains avec des lingettes Zwaluw et/ou de l'eau et du savon.

DURÉE DE CONSERVATION

12 mois après la date de production dans son emballage d'origine non entamé dans un endroit sec à des températures entre +5°C et +25°C.

BOSTIK CERTIFICATIONS

- EN 13963: 1A
- Emission EC1 Plus
- M1



SANTE / SECURITE

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et le site Bostik.

GARANTIE

Bostik garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conservation.

DISCLAIMER

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Bostik n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Bostik se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.