



Den Braven

Purfoam-2C Rapid

Brzostvrdnjavajuća 2-komponentna montažna i izolacijska pjena



Temperatura primjene (odnosi se na okoliš i na podloge):
+10°C do +35°C

Pri nižim temperaturama ili kod širih spojeva, ostavite pjenu da miruje 1 do 2 minute nakon otvaranja a prije nanošenja, Zaokrenite disk na dnu kanistera 6 puta te snažno protresite kanister barem 20 puta. Kanister se mora nakon otvaranja koristiti odmah unutar navedenog vremena. Nakon otvaranja Purfoam-2C Fast se zagrijava (opasnost od prskanja!). Ukloniti čep te na kanister pričvrstiti slamku i jako protresti. Okrenite kanister naopako te pjenu nanosite pomoću ručke. Pjena mora biti ravnomjerno obojena. U slučaju neravnomjernosti boje ponovno protresite kanister. Nakon primjene vratne i prozorske okvire držite poduprte najmanje 3 sata kako bi se Purfoam-2C Fast mogao stvrdnuti. Prekriti pod i namještaj s papirom ili plastičnom folijom.

Primjenjivati samo u dobro ventiliranim prostorima.

OPIS PROIZVODA

Den Braven Purfoam-2C Rapid je 2-komponentna montažna i izolacijska poliuretanska pjena koja brzo stvrdnjava, visoke dimenzionalne stabilnosti koja stvrdnjava bez utjecaja vlage i debljine sloja.

KLJUČNE PREDNOSTI

- Izvrsno prianjanje na beton, zidove, drvo i mnoge plastične mase
- Izvrsna svojstva postojanosti na toplinu i smanjenje buke
- Za zapunjavanje šupljina s nedovoljnom prisutnosti vlage

PRIMJENA

Den Braven Purfoam-2C Rapid je razvijen za popunjavanje spojeva kod okvira prozora i vrata. Zbog svojih termičkih svojstava i 2-komponentni sustav Den Braven Purfoam-2C Rapid se također može koristiti za spojeve s nedovoljnim pristupom vlage. Općenito Den Braven Purfoam-2C Rapid izvrsno prijanja na beton, ciglu, kamen, žbuku, drvo, metal i mnoge plastične mase kao što su EPS (ekspandirani polistiren) i XPS (ekstrudirani polistiren), tvrda PU pjena i uPVC.

UPUTE ZA UPOTREBU

Temperatura doze: +15°C do +25°C

Skladištenje kanistra između +5°C i +25°C u uspravnom položaju. Spremnik je pod tlakom! Ne izlagati izravnim sunčevim zrakama i temperaturama iznad +50°C. Ne probijati niti spaljivati čak niti nakon upotrebe. Sadrži zapaljive plinove. Ne raspršivati na otvoreni plamen ili užarene površine. Držati daleko od izvora paljenja. Ne pušiti.

Za više informacija pogledati Tehničke biltene u Bazi znanja na našoj web stranici www.denbraven.com

STVARANJE KOŽICE

Temperatura primjene		+10°C to +35°C
Baza		Polyurethane
Vrijeme stvrdnjavanja		30-40 minutes
Gustoća		30-35 kg/m ³
Otpornost na temperaturu		-40°C to +90°C
Vrijeme rezanja		10 minutes (EN 17333-3)
Ponašanje u požaru		B2
Iskoristite slobodno vrijeme		6 minutes (EN 17333-3)
Toplinska vodljivost		30-35 mW/m.K
Ukupni prinos pjene	EN 17333-1	400 ml = 10 liter
Zatvorene ćelije		± 70%

OGRANIČENJA

- Nije prikladno za PE, PP, PC, PMMA, PTFE, meke plastike, neoprenske i bitumenske podloge, Not suitable for permanent water load. Not suitable for use (eg filling) in cavities

PRIPREMA POVRŠINE

Podloge moraju biti čiste, bez prašine, ulja i masnoća. Važno je prije korištenja lagano navlažiti podloge jer to poboljšava prijanjanje kao i konačnu staničnu strukturu pjene.

MOGUĆNOSTI BOJENJA

Može se obojiti ili pokriti brtvilom/žbukom nakon što se potpuno osuši.

ČIŠĆENJE

Svježa pjena se može izravno ukloniti sa Zwaluw Universal PU-Cleaner. Nakon stvrdnjavanja, višak pjene može se odstraniti nožem ili špahtlom, a površina pjene se može obraditi.

PAKIRANJE

Za postojeće veličine pakiranja, molim Vas kontaktirajte Bostikovog prodajnog predstavnika.

BOJE

Za postojeće boje, molim Vas kontaktirajte Bostikovog prodajnog predstavnika.

ROK TRAJANJA

Skladištiti se u neotvorenom, originalnom pakiranju između +5°C i +25°C, vijek trajanja do 18 mjeseci od datuma proizvodnje. Skladištenje na suhom mjestu.

BOSTIK CERTIFIKATI

- Emicode EC1 Plus – very low emission



ZDRAVLJE I SIGURNOST

Podatkovni list o proizvodu, zdravlju i sigurnosti se prije primjene mora pročitati i razumijeti. Raspoloživo na zahtjev putem webstranica Den Bravena.

JAMSTVO

Bostik jamči da je proizvod sukladan specifikaciji u okviru vijeka trajanja

ODRICANJE

Informacije u ovom dokumentu i u svim našim tiskanim i digitalnim objavama se temelje na trenutnoj razini znanja i iskustva. Bostik se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve pogreške, netočnosti ili uredničke greške koje su posljedica tehnoloških promjena ili istraživanja između datuma izdavanja ovog dokumenta i datuma stjecanja proizvoda. Bostik zadržava pravo izmjene formulacija. Prije nanošenja proizvoda, korisnik se mora upoznati sa podacima iznesenim u ovom dokumentu i / ili sa dokumentacijom naših ostalih proizvoda. Korisnik provodi sva potrebna testiranja prije nanošenja proizvoda kako bi se uvjerio da je proizvod pogodan za primjenu. Način primjene, uvjeti skladištenja i transporta su izvan naše kontrole i stoga izvan naše nadležnosti. Ne preuzimamo odgovornost po podatkovnom listu o proizvodu. Isporuka će se izvršiti samo sukladno našim uvjetima isporuke i uvjetima plaćanja. Informacije u tehničkom listu su informativne i nisu potpune.