



Den Braven

Roofplast®

Jednokomponentno, bitumensko brtvilo



OPIS PROIZVODA

Zwaluw Roofplast® je jednokomponentno brtvilo na bazi bitumena. Zwaluw Roofplast® isparavanjem otpala stvrdnjava u plastičnu brtvu.

KLJUČNE PREDNOSTI

- Popunjavanje pukotina, spojeva i rupa na krovovima i olucima
- Pogodno za bitumenske površine
- Prianja na vlažne podloge

PRIMJENA

Zwaluw Roofplast® se primjenjuje za brtvljenje spojeva otporni na vremenske prilike i brtvljenje oko cijevi. Ljepljenje šindre, za izvođenje hitnih popravaka na krovovima, žlijebovima, dimnjacima itd.

STVARANJE KOŽICE

Temperatura primjene		+5°C to +40°C
Baza		Bitumen
Gustoća		1,30 g/ml
Protok	(ISO 7390)	< 3 mm (ISO 7390)
Otpornost na mraz		Up to -15°C
Formiranje kože	(@23°C/50% RH)	> 15 hours
Otpornost na temperaturu		-20°C to +80°C

OGRANIČENJA

- Nije prikladno za PE, PP, PC, PMMA i PTFE

PRIPREMA POVRŠINE

Temperatura primjene +5°C do +40°C (odnosi se na okolinu i podlogu). Sve podloge moraju biti čiste, suhe, bez prašine, masti i čvrste. Površinu očistiti s Zwaluw Cleaner. Podloga se čisti od labavih čestica. Neporozne površine ne zahtijevaju potpuno suhu površinu. Uvijek testirati prije primjene.

ČIŠĆENJE

Neosušeni materijal i pribor može se očistiti s Zwaluw Cleaner. Osušeni materijal može se samo odstraniti mehanički. Ruke se čiste s Zwaluw maramicama.

PAKIRANJE

Za postojeće veličine pakiranja, molim Vas kontaktirati Bostikovog prodajnog predstavnika.

BOJE

Za postojeće boje, molim Vas kontaktirati Bostikovog prodajnog predstavnika.

ROK TRAJANJA

Skladištenje između +5°C and +25°C u hladu. Vijek trajanja Zwaluw Roofplast® je 12 mjeseci ako se skladišti prema preporuci u originalnom, neotvorenom pakiranju.

ZDRAVLJE I SIGURNOST

Podatkovni list o proizvodu, zdravlju i sigurnosti se prije primjene mora pročitati i razumijeti. Raspoloživo na zahtjev putem webstranica Den Bravena.

JAMSTVO

Bostik jamči da je proizvod sukladan specifikaciji u okviru vijeka trajanja

ODRICANJE

Informacije u ovom dokumentu i u svim našim tiskanim i digitalnim objavama se temelje na trenutnoj razini znanja i iskustva. Bostik se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve pogreške, netočnosti ili uredničke greške koje su posljedica tehnoloških promjena ili istraživanja između datuma izdavanja ovog dokumenta i datuma stjecanja proizvoda. Bostik zadržava pravo izmjene formulacija. Prije nanošenja proizvoda, korisnik se mora upoznati sa podacima iznesenim u ovom dokumentu i / ili sa dokumentacijom naših ostalih proizvoda. Korisnik provodi sva potrebna testiranja prije nanošenja proizvoda kako bi se uvjerio da je proizvod pogodan za primjenu. Način primjene, uvjeti skladištenja i transporta su izvan naše kontrole i stoga izvan naše nadležnosti. Ne preuzimamo odgovornost po podatkovnom listu o proizvodu. Isporuka će se izvršiti samo sukladno našim uvjetima isporuke i uvjetima plaćanja. Informacije u tehničkom listu su informativne i nisu potpune.