



Den Braven

# KAUCZUK DEKARSKI

Budowa, remont w każdych warunkach / Rubber-Seal



## OPIS PRODUKTU

Den Braven Kauczuk Dekarski to trwale plastyczno-elastyczny, kauczukowy uszczelniacz dekarSKI, do uszczelniania pokryć blacharskich.

## KLUCZOWE KORZYŚCI

- Utwardza się pod wpływem odparowania rozpuszczalnika
- Trwale plastyczno-elastyczny
- Bardzo dobrze przyczepny do blachy, stali, ceramiki, betonu, kamienia, drewna
- Przyczepny do większości podłoży spotykanych w budownictwie (także mokrych)
- Odporny na działanie grzybów pleśniowych i warunków atmosferycznych
- Nie powoduje korozji (także do metali szlachetnych, np. miedzi)
- Po wyschnięciu malowalny farbami i lakierami
- Nie zawiera silikonu
- Nie odbarwia podłoży

## APLIKACJA

Uszczelnienia dekarSKie w kombinacji z blachą, dachówką ceramiczną lub cementową, PCW (pokrycia dachowe, rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie, akcesoria dachowe). Naprawa przecieków, wypełnianie pęknięć w betonie, kamieniu i ceramice (przy tworzywach przeprowadzić test na tolerancję rozpuszczalników zawartych w produkcie).

## SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem doprowadzić produkt do temperatury pokojowej. Zdjąć aplikator, obciąć końcówkę kartusza powyżej gwintu, nakręcić aplikator na kartusz i obciąć jego końcówkę pod kątem na szerokość spoiny. W celu uniknięcia zabrudzeń okolic wypełnianej szczeliny, zabezpieczyć ją po bokach za pomocą malarskiej taśmy maskującej. Taśmę usunąć natychmiast po zakończeniu obróbki fugi. Fugi wygładzić szpachelką, szpatułką lub palcem, maczając w wodzie z niewielką domieszką mydła, w ciągu 5 minut od nałożenia kitu. Fuga powinna mieć kształt pozwalający na swobodne ściekanie wody.

## INFORMACJA DODATKOWA

|                         |           |                              |
|-------------------------|-----------|------------------------------|
| Moduł elastyczności     |           | 0,5 (N/mm <sup>2</sup> )     |
| Temperatura aplikacji   |           | +5°C to +40°C                |
| Baza                    |           | Synthetic rubber             |
| Gęstość                 |           | 0,95 g/ml                    |
| Twardość Shore'a A      | DIN 53505 | 25 ± 5                       |
| Kożuszenie              |           | 3-5 minutes (@ +23°C/50% RH) |
| Odporność temperaturowa |           | -25°C to +100°C              |
| Skurcz                  |           | approximately 20%            |

## PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Usunąć z podłoża tłuszcze, brud, rdzę, piasek, stare lub łuszczące się powłoki lakierów czy farb. Przed użyciem na podłożach z tworzyw sztucznych lub powłokach malarskich zaleca się przeprowadzić test przyczepności. Powierzchnia musi być czysta, względnie sucha, dokładnie i starannie odtłuszczona, wolna od kurzu i tym podobnych zanieczyszczeń. Powierzchnie gładkie mogą pozostać wilgotne.

## MOŻLIWOŚĆ MALOWANIA

Z uwagi na różnorodność wyrobów lakierowych, przed malowaniem przeprowadzić test na zgodność z kitem. W wypadku zastosowania farb alkidowych, ich czas schnięcia może ulec wydłużeniu.

## CZYSZCZENIE

Narzędzia myć zaraz po użyciu przy pomocy benzyny ekstrakcyjnej lub środka Den Braven Cleaner. Do czyszczenia świeżych zabrudzeń z rąk, narzędzi czy powierzchni można użyć specjalne ściereczki czyszczące Den Braven Bravo. Do starych zabrudzeń stosować benzynę ekstrakcyjną.

## OPIS OPAKOWANIA

Szczegółowe specyfikacje techniczne znajdują się w menu Produkty

## ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie lub do pobrania ze strony internetowej Den Braven.

## GWARANCJA I GWARANCJA

Bostik gwarantuje, że parametry produktu są zgodne ze specyfikacją techniczną (dotyczy produktu w terminie ważności do użycia).

## ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formulacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają