



S1 Silicone Neutral

Neutrale siliconenkit voor sanitaire, beglazings- en gevelvoegen



PRODUCTBESCHRIJVING

Proby S1 Silicone Neutral is een veelzijdige 1-component siliconenkit voor gebruik in de bouw, bij beglazing, sanitair voegen. Na het aanbrengen hardt de silicone door luchtvochtigheid uit en vormt een duurzaam rubberen afdichting.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

Universeel inzetbaar
Zeer goede hechting op de meeste ondergronden
Neutraal en reukloos
Permanent elastisch onder alle omstandigheden

APPLICATIES

Proby S1 Silicone Neutral kan worden toegepast in voegen in de bouw, bij beglazing en sanitair.

GEBRUIKSAANWIJZING

Een goede voeg is een voeg van voldoende breedte zodat deze bewegingen kan opnemen en verwerken van aangrenzende bouwelementen. De voegdiepte moet altijd in de juiste verhouding zijn met de voegbreedte. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met onze technische afdeling.

EXTRA INFORMATIE

Modulus 100%	DIN 53504 S2	0,25 N/mm ²
Applicatie temperatuur		+5°C to +40°C
Basis		Neutral alcoxy
Extrusie waarde	@ Ø3 mm/6,3 bar	250 g/min
Uithardingstijd	@ +23°C/50% RH	2 mm/24 hours
Dichtheid	ISO 1183-1	1,02 g/ml
Rek Bij Breuk	DIN 53504 S2	500%
Weerstand tegen vloeï	ISO 7390	< 2 mm
Vorstbestendigheid gedurende transport		Up to -15°C
Bewegingsopname		25%
Shore A-hardheid	DIN 53505	15
Huidvorming	DBTM 16	8-9 minutes.@ +23°C/50% RH
Temperatuursbestendigheid		-40°C to +120°C
Tensile Strength	DIN 53504 S2	1.00 N/mm ²

Deze waarden zijn typische eigenschappen

BEPERKINGEN

Niet geschikt voor PE, PP, PTFE, zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze ondergronden, Verkleuring kan optreden op donkere plaatsen en door contact met chemicaliën

OPPERVLAKTE VOORBEREIDING EN AFWERKING

Neem voor gebruik van Proby S1 Silicone Neutral kennis van het veiligheidsblad. Alle ondergronden dienen schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn en geen losse delen te bevatten. Een hechtproef voor gebruik is aanbevolen. Maak de oppervlakten schoon met een cleaner. Aanbrengen met een professioneel kitpistool. Werk de verse kit af voor er huidvorming optreedt. Proby S1 Silicone Neutral is niet overschilderbaar. Het is aan te raden de randen van de voeg af te plakken bij het aanbrengen van het product wanneer de ondergrond later nog overschilderd dient te worden.

OVERSCHILDERBAARHEID

Proby S1 Silicone Neutral is niet overschilderbaar. Het is aan te raden de randen van de voeg af te plakken bij het aanbrengen van het product wanneer de ondergrond later nog overschilderd dient te worden.

REINIGEN


Materiaal op gereedschap of ondergrond schoonmaken met een cleaner.

HOUDBAARHEID

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

BOSTIK CERTIFICATIONS

- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM
- EN 15651-2: G-CC 25LM- EN 15651-2: G-CC 25LM
- EN 15651-3: S XS1- EN 15651-3: S XS1
- Emission EC1 Plus – very low emission- Emission EC1 Plus – very low emission
- A+ French VOC Regulation- A+ French VOC Regulation



GEZONDHEID & VEILIGHEID

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via onze websites.

WAARBORG & GARANTIE

Bostik garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

DISCLAIMER

De informatie in dit Technisch Informatieblad is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en wordt uitsluitend verstrekt als algemene richtlijn. Het vormt geen garantie of waarborg voor specifieke eigenschappen of prestaties. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant om de geschiktheid, het doelmatigheid en de conformiteit van het product voor de beoogde toepassing te verifiëren, inclusief het uitvoeren van tests onder daadwerkelijke gebruiksomstandigheden. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gezondheids- en veiligheidsaspecten.

Wij raden ten zeerste aan dat klanten voldoende proeven uitvoeren vóór definitieve implementatie. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit onjuist gebruik, toepassing of vertrouwen op de verstrekte informatie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.