



Den Braven

Silicone-1001U

Cam ve cephe derzleri için asetoksi esaslı silikon



ÜRÜN TANIMLARI

Zwaluw Silicone-1001U, asetoksi esaslı, havadaki nem ile kürlenerek dayanıklı elastik kauçuk yapıda silikondur. UV ışınlarına ve hava şartlarına karşı mükemmel dayanıklıdır.

AVANTAJLARI

- Çok amaçlı
- Kalıcı elastikiyet
- UV, su, nem ve hava koşullarına karşı iyi direnç gösterir
- Küf oluşumuna dayanıklıdır

UYGULAMALAR

Zwaluw Silicone-1001U, cam uygulamalarda mükemmel sızdırmazlık sağlayan ve yapılarda, mutfak ve banyolarda bağlantı derzlerinde kullanılabilen bir malzemedir.

#Uyarı

Kenar contalarının bileşimi belirtilmeksizin üretici tarafından değiştirilebileceğinden yalıtım camının kenar contalarının silikon ile olan uyumluluğu, silikon üreticisi tarafından garanti edilemez. Silikonların yalıtım camının kenar contalarına uygunluğuna ilişkin tavsiyeler, tecrübeye dayanmaktadır ve bu nedenle garanti edilemez.

KULLANIM TARIFLARI

Doğru boyutlara sahip bir derz, yapı malzemeleri arasındaki hareketleri emebilir. Derz derinliği daima derz genişliği ile doğru bir ilişkide olmalıdır. Derz genişliği ve derinliği orantılı olmalıdır. 5-10 mm derinlikte ve genişlikte derzlerde 1:1 en derinlik oranı uygulanırken 10mm'den geniş derzler için doğru derinlik ölçüsü derz genişliğinin 3'e bölünüp 6 ile toplanması sonucu çıkan değerdir. Daha fazla bilgi için, www.denbraven.com web sitemizi ziyaret edebilir bilgi bankası bölümünden derz tasarımları ile ilgili teknik makaleden yardım alabilirsiniz.

İLAVE BİLGİLER

% 100 Modül	DIN 53504 S2	0,30 N/mm ²
Uygulama sıcaklığı		+5°C to +40°C
İçerik esası		Silicone
Uygulama oranları	@ Ø3 mm/6,3 bar	700 g/min
Kürleşme zamanı	@ +23°C/50% RH	
Yoğunluk		0.96 g/ml
Kopmada uzama		440%
Akışkanlık	ISO 7390	< 2 mm
Nakliye esnasında donma mukavemeti		Up to -15°C
Sertlik	DIN 53505	17
Kabuk oluşumu	+23°C/50% RH (DBTM 16)	10-12 minutes
Isı dayanımı		-40°C to +180°C
Çekme Dayanımı		1.30 N/mm ²
Viskozite		40

KISITLAMALAR

- PE, PP, PC, PMMA, PTFE, yumuşak plastik, neopren ve bitümlü yüzeyler için uygun değildir
- Beton, mermer, kurşun, bakır ve galvanizli çelik uygulamaları için uygun değildir

