



Den Braven

Silikon-BB

Brtvilo s acetoksi stvrdnjivačem za spojeve ostakljenja i fasadne spojeve



OPIS PROIZVODA

Zwaluw Silikon-BB je silikonsko brtvilo s acetoksi stvrdnjivačem, stvrdnjava pod utjecajem vlage te oblikuje trajnu, elastičnu gumu. Proizvod ima svojstvo odlične otpornosti na UV zrake i vremenske prilike.

KLJUČNE PREDNOSTI

- Izvrsna otpornost na UV zrake, vodu i vremenske prilike
- Savršeno prijanjanje na većini podloga bez primera- Trajno elastično

PRIMJENA

Zwaluw Silikon-BB je posebno razvijeno, završno brtvilo za sustave ostakljivanja (1) i za kružne spojeve. Za primjenu u kuhinjama i kupaonicama Zwaluw Silikon-BB Den Braven preporučuje Zwaluw Silikon-NO ili Den Braven Sanitari Silikon

Napomena (1)

Kompatibilnost sa rubnim brtvilima izolacijskog stakla se ne jamči, jer sastav brtvila za rubove izolacijskog stakla može biti drugačiji ili promijenjen od strane proizvođača izolacijskog stakla. Savjeti vezani uz kompatibilnost brtvila za ostakljenja te za rubno brtvljenje izolacijskog stakla temelje se na iskustvu i stoga nema jamstva.

UPUTE ZA UPOTREBU

Dobro osmišljen spoj je spoj sa dostatnom širinom da može primiti i preraditi pomicanje susjednih građevinskih elemenata. Dubina spoja bi uvijek trebala biti u točnom odnosu sa širinom spoja. Opće je pravilo omjer dubine spoja na prema širini spoja 1:1 sa širinom spoja do 10 mm, sa minimalno 5 mm u širini i dubini. Za spojeve šire od 10 mm, omjer je 1:2 sa minimalnom dubinom od barem 10 mm i maksimalno 15 mm. Za daljnje upite, kontaktirajte našu tehničku službu.

STVARANJE KOŽICE

100% modul	DIN 53504 S2	0,41 N/mm ²
Temperatura primjene		+5°C to +40°C
Baza		Silicone
Stopa primjene	@ Ø3 mm/6,3 bar	125 g/min
Vrijeme stvrdnjavanja	@ +23°C/50% RH	
Gustoća		1.03 g/ml
Istezanje pri lomu		565%
Protok	ISO 7390	< 2 mm
Otpornost na mraz		Up to -15°C
Zajednički pokret		20%
Tvrdoća Shore A	DIN 53505	20
Formiranje kože	+23°C/50% RH (DBTM 16)	5-6 minutes
Otpornost na temperaturu		-40°C to +180°C
Vlačna čvrstoća		1.70 N/mm ²
Viskoznost		85

OGRANIČENJA

- Nije prikladno za PE, PP, PC, PMMA, PTFE, meke plastike, neoprenske i bitumenske podloge, Nije prikladno za primjenu na beton, mramor, olovo, bakar i pocinčanog čelika

PRIPREMA POVRŠINE

Temperatura primjene: +5°C to +40°C (okruženje i podloga). Podloga mora biti suha, čista i čvrsta. Očistite površine sa Zwaluw Cleaner. Den Braven Silikon-BB ima svojstvo savršenog prijanjanja bez primjene primera na većini neporoznih podloga. Vrlo porozne površine se predobrađuju sa Zwaluw Primer B1. Prije primjene izvršite testiranje prijanjanja. Primijenite Zwaluw Finisher za zaglađivanje spoja.

MOGUĆNOSTI BOJENJA

Zwaluw Silikon-BB nije obojiv. Preporučuje se prekrivanje rubova spoja samoljepljivom trakom da bi se spriječilo onečišćenje silikonom površina koje treba obojiti.

ČIŠĆENJE

Nestvrdnuti materijal i alati mogu se očistiti primjenom Zwaluw Cleaner. Stvrdnuti materijal može se ukloniti samo mehanički. Ruke se mogu očistiti sa Zwaluw Wipes maramicama.

PAKIRANJE

Za postojeće veličine pakiranja, molim Vas kontaktirajte Bostikovog prodajnog predstavnika.

BOJE

Za postojeće boje, molim Vas kontaktirajte Bostikovog prodajnog predstavnika.

ROK TRAJANJA

Skladištiti izmeđ u +5°C i +25°C u originalnom i neotvorenom pakiranju. Vijek trajanja do 24 mjeseci nakon datuma proizvodnje, a skladištenje u suhom prostoru.

BOSTIK CERTIFIKATI

- A+ French VOC Regulation
- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 20LM
- EN 15651-2: G-CC 20LM
- EN 15651-3: S XS1
- Emicode EC1 Plus



ZDRAVLJE I SIGURNOST

Podatkovni list o proizvodu, zdravlju i sigurnosti se prije primjene mora pročitati i razumijeti. Raspoloživo na zahtjev putem webstranica Den Bravena.

JAMSTVO

Bostik jamči da je proizvod sukladan specifikaciji u okviru vijeka trajanja

ODRICANJE

Informacije u ovom dokumentu i u svim našim tiskanim i digitalnim objavama se temelje na trenutnoj razini znanja i iskustva. Bostik se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve pogreške, netočnosti ili uredničke greške koje su posljedica tehnoloških promjena ili istraživanja između datuma izdavanja ovog dokumenta i datuma stjecanja proizvoda. Bostik zadržava pravo izmjene formulacija. Prije nanošenja proizvoda, korisnik se mora upoznati sa podacima iznesenim u ovom dokumentu i / ili sa dokumentacijom naših ostalih proizvoda. Korisnik provodi sva potrebna testiranja prije nanošenja proizvoda kako bi se uvjerio da je proizvod pogodan za primjenu. Način primjene, uvjeti skladištenja i transporta su izvan naše kontrole i stoga izvan naše nadležnosti. Ne preuzimamo odgovornost po podatkovnom listu o proizvodu. Isporuka će se izvršiti samo sukladno našim uvjetima isporuke i uvjetima plaćanja. Informacije u tehničkom listu su informativne i nisu potpune.