



Den Braven

Silicone Na

Cam ve cephe derzleri için nötr esaslı silikon



ÜRÜN TANIMLARI

Zwaluw Silicone Na, nem etkisi altında kürenen dayanıklı elastik kauçuk bir yapıya dönüşen çok amaçlı nötr esaslı silikondur.

AVANTAJLARI

- Cam, boyalı ahşap, seramik, emaye, paslanmaz çelik ve birçok plastikte iyi yapışma sağlar
- Nötr kürlenir, neredeyse kokusuzdur
- Çoğu, nemli yüzeylerde astar olmadan mükemmel bir şekilde yapışır
- Yüksek elastikiyet ve hareket kabiliyeti
- UV, su ve hava koşullarına karşı iyi direnç gösterir
- Metallere karşı aşındırıcı değildir

UYGULAMALAR

Silicone Na özellikle beton ve tuğla gibi yapı malzemelerinde genleşme eklemlerinde kalıcı elastik olarak sızdırmazlığın sağlanmasında, giydirme cephe uygulamalarında ve cam sistemlerde kullanılmak için özel olarak geliştirilmiştir.

#Uyarı

Kenar contalarının bileşimi belirtilmeksizin üretici tarafından değiştirilebileceğinden yalıtım camının kenar contalarının silikon ile olan uyumluluğu, silikon üreticisi tarafından garanti edilemez. Silikonların yalıtım camının kenar contalarına uygunluğuna ilişkin tavsiyeler, tecrübeye dayanmaktadır ve bu nedenle garanti edilemez.

KULLANIM TARIFLARI

Doğru boyutlara sahip bir derz, yapı malzemeleri arasındaki hareketleri emebilir. Derz derinliği daima derz genişliği ile doğru bir ilişkide olmalıdır. Derz genişliği ve derinliği orantılı olmalıdır. 5-10 mm derinlikte ve genişlikte derzlerde 1:1 en derinlik oranı uygulanırken 10 mm'den geniş derzler için doğru derinlik ölçüsü derz genişliğinin 3'e bölünüp 6 ile toplanması sonucu çıkan değerdir. Daha fazla bilgi için, www.denbraven.com web sitemizi ziyaret edebilir bilgi bankası bölümünden derz tasarımları ile ilgili teknik makaleden yardım alabilirsiniz.

İLAVE BİLGİLER

% 100 Modül	DIN 53504 S2	0,27 N/mm ²
Uygulama sıcaklığı		+5°C to +40°C
İçerik esası		Neutral oxime
Uygulama oranları	@ Ø3 mm/6,3 bar	140 g/min
Kürleşme zamanı	@ +23°C/50% RH	
Yoğunluk		1.02 g/ml
Kopmada uzama		635%
Akışkanlık	ISO 7390	< 2 mm
Nakliye esnasında donma mukavemeti		Up to -15°C
Hareket kabiliyeti		25%
Sertlik	DIN 53505	16
Kabuk oluşumu	DBTM 16	7-8 minutes.+2 3°C/50% RH
Isı dayanımı		-40°C to +120°C
Çekme Dayanımı		1.10 N/mm ²
Geçirgenlik testi		Up to 1050 Pa

KISITLAMALAR

- PE, PP, PC, PMMA, PTFE, yumuşak plastik, neopren ve bitümlü yüzeyler için uygun değildir. Kimyasal maddeler ile temas etmesi durumunda renk değişimleri oluşabilir

YÜZEY HAZIRLIĞI VE UYGULAMA DETAYLARI

Uygulama sıcaklığı +5°C ila +40°C (ortam ve yüzeyler için geçerlidir). Tüm yüzeyler sağlam, temiz, kuru ve gres ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Zwaluw Cleaner ile alt tabakaları temizleyin. Zwaluw Silicone Na, gözeneksiz yüzeylerin çoğuna astar kullanılmadan mükemmel yapışır. Gözenekli yüzeylerde primer ile yüzey hazırlanarak yapışma sağlanır. Uygulamadan önce daima yapışmayı test edin. Zwaluw Finisher ile düzeltme işlemini tamamlayınız.

BOYANABİLİRLİK

Zwaluw Silicone Na boyanabilir değildir. Boyanması gereken yüzeylerin silikon ile temasını önlemek için derz kenarlarını maskeleme bandıyla kapatmanız önerilir.

TEMİZLİK

Kürleşmemiş malzeme ve bulaştığı ekipmanlar ıslak bir bez ile temizlenebilir. Kürleşme tamalandıktan sonra sadece Zwaluw Cleaner ile temizlenebilir.

RAF ÖMRÜ

Orijinal açılmamış ambalajında +5°C and +25°C arasındaki sıcaklıklarda serin ve kuru bir depolama alanında muhafaza edilmelidir. Belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü 12 aydır.

BOSTIK SERTİFİKALAR

- A+ French VOC Regulation
- ISEGA
- ASTM C920
- EN 15651-2: G-CC 25LM
- EN 15651-3: S XS1
- DIN 18545-E
- Indoor Air Comfort Gold®
- EN 1026/EN1027



SAĞLIK VE GÜVENLİK

Uygulamaya başlamadan önce malzeme güvenlik ve teknik bilgi formları dikkatli şekilde okunmalı ve anlaşılmalıdır. Bu dökümanlar Den Braven web sitesinden veya talep edilmesi durumunda sunulmaktadır.

GARANTİ VE GARANTİ

Bostik tarafından tavsiye edilen şartlarda muhafaza edilmesi ve uygulanması durumunda tanımlanan özellikleri garanti edilmektedir

FERAGAT

Bu teknik dokümanda ve dijital yayınlarda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan Den Braven sorumlu tutulamaz. Den Braven formülasyonlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünü uygulamadan önce kullanıcı bu belgede ve / veya diğer ürün ile ilgili belgelerde sunulan bilgileri dikkatli okumalı ve talimatlara uymalıdır. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Uygulama teknikleri, depolama koşulları ve taşımadan kaynaklı hatalar kontrol ve sorumluluğumuz dışındadır. Satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Teknik dökümanlarda mevcut verilen bilgiler bilgilendirme amaçlıdır ve bütün ayrıntıları içermeyebilir.