



Den Braven

NEUTRALNY SANITARNY

Wanny, brodziki akrylowe i PCW / Silicone-NAF



OPIS PRODUKTU

Den Braven Neutralny Sanitarny to jednoskładnikowy, trwale elastyczny silikonowy kit uszczelniający z neutralnym systemem utwardzania, przeznaczony do uszczelnień w pomieszczeniach sanitarnych

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Odporny na grzyby i pleśń (zawiera środek grzybobójczy)
- Wysoka odporność na mydło i detergenty
- Bardzo dobrze przyczepny do podłoży gładkich i porowatych: szkła, impregnowanego drewna, metali, betonu, tynku i tym podobnych podłoży mineralnych, ceramiki itp.
- Bardzo dobrze przyczepny do wielu tworzyw sztucznych (powoduje niskie naprężenia)
- Łatwy w formowaniu i wygładzaniu
- Nie ścieka (półgęsta konsystencja)
- Do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych - odporny na promieniowanie UV i opady
- Tworzy trwale elastyczną, niekurczliwą, wytrzymałą i szczelną fugę
- Neutralny chemicznie (nie powoduje korozji metali i betonu)

APLIKACJA

Uszczelnienia w połączeniu z PCW, poliakrylem, poliestrem, stalą, aluminium itp. Uszczelnienia sanitarne brodzików, umywalk, zlewozmywaków, wanien (w tym: wykonanych z tworzyw sztucznych). Uszczelnienia ogólnobudowlane wymagające zabezpieczenia przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych. Wypełnianie szczelin między murem/tynką a ościeżnicami drewnianymi, metalowymi, aluminiowymi i PCW.

SPOSÓB UŻYCIA

Głębokość spoiny powinna być zawsze w odpowiedniej proporcji do jej szerokości. Generalnie stosunek ten (przy szerokości szczeliny do 10mm) powinien być 1:1, przy czym szerokość i głębokość szczeliny powinna wynosić co najmniej 5mm. Dla szczelin o szerokości większej niż 10mm, stosunek ten oblicza się ze wzoru $\text{głębokość [mm]} = (\text{szerokość [mm]} / 3) + 6$. W celu użycia zdjąć aplikator, obciąć końcówkę kartusza powyżej gwintu, nakręcić aplikator na kartusz i obciąć jego końcówkę pod kątem na szerokość spoiny. W celu uniknięcia zabrudzeń okolic wypełnianej szczeliny, zabezpieczyć ją po bokach za pomocą malarskiej taśmy maskującej. Taśmę usunąć natychmiast po zakończeniu obróbki fugi. Fugi wygładzić szpachelką, szpatułką lub palcem, maczając w wodzie z niewielką domieszką mydła, w ciągu 5 minut od nałożenia silikonu. Fuga powinna mieć kształt pozwalający na swobodne ściekanie wody.

INFORMACJA DODATKOWA

Moduł elastyczności	DIN 53504 S2	0,27 N/mm ²
Temperatura aplikacji		+5°C to +40°C
Baza		Neutral oxime
Szybkość stosowania	@ Ø3 mm/6,3 bar	140 g/min
Czas utwardzania	@ +23°C/50% RH	
Gęstość		1.02 g/ml
Wydłużenie przy zerwaniu		635%
Ściekanie	ISO 7390	< 2 mm
Odporność na mróz		Up to -15°C
Dopuszczalne odkształcenia spoiny		25%
Twardość Shore'a A	DIN 53505	16
Kożuszenie	DBTM 16	7-8 minutes.+2 3°C/50% RH
Odporność temperaturowa		-40°C to +120°C
Wytrzymałość na rozciąganie		1.10 N/mm ²
Badanie przepuszczalności		Up to 1050 Pa

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Usunąć z podłoża tłuszcze, brud i inne zabrudzenia. Przed użyciem na podłożach z tworzyw sztucznych lub powłokach malarskich zaleca się przeprowadzić test przyczepności. Do połączeń z powierzchniami mocno porowatymi lub silnie chłonnymi poleca się zastosować grunt Den Braven Primer B1. Powierzchnia musi być czysta, sucha, dokładnie i starannie odtłuszczona, wolna od kurzu i tym podobnych zanieczyszczeń.

MOŻLIWOŚĆ MALOWANIA

Brak możliwości malowania za pomocą farb czy lakierów.

CZYSZCZENIE

Narzędzia myć zaraz po użyciu przy pomocy benzyny ekstrakcyjnej lub środka Den Braven Cleaner. Do czyszczenia świeżych zabrudzeń z rąk, narzędzi czy powierzchni można użyć specjalne ściereczki czyszczące Den Braven Bravo. Utwardzone resztki silikonu można usunąć przy pomocy środka Den Braven Sili-Kill. Do starych zabrudzeń stosować benzynę ekstrakcyjną.

OPIS OPAKOWANIA

Szczegółowe specyfikacje techniczne znajdują się w menu Produkty

BOSTIK CERTYFIKATY

- A+ French VOC Regulation
- ISEGA
- ASTM C920
- EN 15651-2: G-CC 25LM
- EN 15651-3: S XS1
- DIN 18545-E
- Indoor Air Comfort Gold®
- EN 1026/EN1027



ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie lub do pobrania ze strony internetowej Den Braven.

GWARANCJA I GWARANCJA

Bostik gwarantuje, że parametry produktu są zgodne ze specyfikacją techniczną (dotyczy produktu w terminie ważności do użycia).

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego