Den Braven

High Tack

Ljepilo na bazi hibrida sa svojstvom velike početne ljepljivosti



OPIS PROIZVODA

Zwaluw High Tack je visokokvalitetno i profesionalno ljepilo sa izuzetno velikim svojstvom početne ljepljivosti na bazi hibridne tehnologije koje stvrdnjava u prisutnosti vlage te oblikuje trajnu, elastičnu gumu.

KLJUČNE PREDNOSTI

Izuzetno jako početno ljepljenje
Bez korištenja stezaljki i/ili fiksirajućih traka
Velika jačina, mehanička otpornost i E-modul
Ne sadrži izocijanate, ftalate, otapala i silikone
Trajno elastično
Nema skupljanja niti mjehurića
Ne nagriza metale
Neutralno stvrdnjavanje, gotovo bez mirisa
Otporno na vlagu i vodu
Izvrsno prianjanje bez primera na većinu površina, čak i na vlažne površine

PRIMJENA

Zwaluw High Tack je posebno razvijen kao univerzalno ljepilo za ljepljenje raznih građevinskih materijala kao što su: kamen, beton, zrcala, staklo, gips ploče, PU, PVC, poliester, plastika, emajl, keramika, bakar, olovo, cink, aluminij, metali, nehrđajući čelik, drvo, visokotlačni laminat i ploče od cementnih vlakana itd. Ljepilo za metalne konstrukcije za karoserije, pomorstvo, transport, čelik, GViK industriju itd. Strukturalno ljepljenje kod vibrirajućih konstrukcija.

UPUTE ZA UPOTREBU

Primjenite ljepilo sa dostavljenom V-brizgalicom na 'ventilirajući način' u vertikalnim trakama sa 10 - 20cm razmaka između traka. Postavite materijal u poziciju i dobro pritisnite, debljina ljepila između materijala i površine mora biti minimalno 2-3mm. Ne nanosite ljepilo u točkama! Zbog velike jačine ljepila, potpore tijekom stvrdnjavanja nisu potrebne. Molimo kontaktirajte našu tehničku službu u slučaju daljnjih upita.

STVARANJE KOŽICE

100% modul	DIN 53504 S2	1,20 N/mm²
Temperatura primjene		+5°C to +40°C
Baza		Hybrid
Stopa primjene	@ Ø2,5 mm/6,3 bar	10-20 g/min
Vrijeme stvrdnjavanja	@ +23°C/50% RH	
Gustoća		1,54 g/ml
Istezanje pri lomu		400%
Protok	ISO 7390	< 2 mm
Otpornost na mraz		Up to -15°C
Tvrdoća Shore A	DIN 53505 3 sec.	56
Formiranje kože	DBTM 16	10 minutes.@ +23°C/50% RH
Otpornost na temperaturu		-40°C to +90°C
Vlačna čvrstoća		2.20 N/mm²

OGRANIČENJA

- Nije prikladno za PE, PP, PC, PMMA, PTFE, meke plastike, neoprenske i bitumenske podloge,Nije prikladno za kontinuirano optereÄ‡enje vodom,Prikladno samo za statiÄne spojeve,Nije prikladno u kombinaciji s kloridima (bazeni)

PRIPREMA POVRŠINE

Temperatura primjene + 5°C to + 40°C (okolina i podloga). Površine moraju biti suhe, čiste i čvrste. Očistite površine sa Zwaluw Cleaner. Zwaluw High Tack savršeno prianja bez primjene primera na većinu neporoznih površina. Porozne površine se predobrađuju sa Zwaluw Primer B1. Izvršite testiranje prianjanja prije primjene. Koristite Zwaluw Finisher za zaglađivanje spoja.

ČIŠĆENJE

Nestrvdnuti materijal i alat se može očistiti sa Zwaluw Cleaner. Stvrdnuti materijal se može samo mehanički odstraniti. Očistite ruke sa Zwaluw maramicama.

PAKIRANJE

Za postojeće veličine pakiranja, molim Vas kontaktirajte Bostikovog prodajnog predstavnika.

BOJE

Za postojeće boje, molim Vas kontaktirajte Bostikovog prodajnog predstavnika.

ROK TRAJANJA

SkladiÅ¡ti se u neotvorenom, originalnom pakiranju izmeÄ‘u + 5Â°C i + 25Â°C, vijek trajanja do 18 mjeseci od datuma proizvodnje. SkladiÅ¡tenje na suhom mjestu.

BOSTIK CERTIFIKATI

- Emicode EC1 Plus – very low emission
- M1
- A+ French VOC Regulation

ZDRAVLJE I SIGURNOST

Podatkovni list o proizvodu, zdravlju i sigurnosti se prije primjene mora pročitati i razumijeti. Raspoloživo na zahtjev putem webstranica Den Bravena.

JAMSTVO

Bostik jamči da je proizvod sukladan specifikaciji u okviru vijeka trajanja

ODRICANJE

Informacije u ovom dokumentu i u svim našim tiskanim i digitalnim objavama se temelje na trenutnoj razini znanja i iskustva. Bostik se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve pogreške, netočnosti ili uredničke greške koje su posljedica tehnoloških promjena ili istraživanja između datuma izdavanja ovog dokumenta i datuma stjecanja proizvoda. Bostik zadržava pravo izmjene formulacija. Prije nanošenja proizvoda, korisnik se mora upoznati sa podacima iznesenim u ovom dokumentu i / ili sa dokumentacijom naših ostalih proizvoda. Korisnik provodi sva potrebna testiranja prije nanošenja proizvoda kako bi se uvjerio da je proizvod pogodan za primjenu. Način primjene, uvjeti skladištenja i transporta su izvan naše kontrole i stoga izvan naše nadležnosti. Ne preuzimamo odgovornost po podatkovnom listu o proizvodu. Isporuka će se izvršiti samo sukladno našim uvjetima isporuke i uvjetima plaćanja. Informacije u tehničkom listu su informativne i nisu potpune.

Bostik Croatia

d.o.o Bani 75, 10010 Zagreb

T +385 (0)16674707 | E
info.croatia@bostik.com