



Den Braven

Window Seal® Plus

Brtvilo za ostakljenja i spojeve prozora i dovratnika, fasadne spojeve



OPIS PROIZVODA

Zwaluw Window Seal® Plus je višenamjensko, neutralno, silikonsko brtvilo za ostakljenja sa svojstvom ograničene obojivosti i mogućnosti suhe obrade, stvrdnjava pod utjecajem vlage te oblikuje trajnu, elastičnu gumu.

KLJUČNE PREDNOSTI

- Dobra otpornost na UV zrake, vodu i vremenske prilike
- Izvrsno prijanjanje na većini podloga bez primera
- Trajno elastično

PRIMJENA

Zwaluw Window Seal® Plus je posebno razvijeno, univerzalno brtvilo za ostakljenja (1) u skladu sa međunarodnim standardima, te i za kružne spojeve oko prozora i na dovratnicima.

Napomena (1)

Kompatibilnost sa rubnim brtvilima izolacijskog stakla se ne jamči, jer sastav brtvila za rubove izolacijskog stakla može biti drugačiji ili promijenjen od strane proizvođača izolacijskog stakla. Savjeti vezani uz kompatibilnost brtvila za ostakljenja te za rubno brtvljenje izolacijskog stakla temelje se na iskustvu i stoga nema jamstva.

UPUTE ZA UPOTREBU

Dobro osmišljen spoj je spoj sa dostatnom širinom da može primiti i preraditi pomicanje susjednih građevinskih elemenata. Dubina spoja bi uvijek trebala biti u točnom odnosu sa širinom spoja. Opće je pravilo omjer dubine spoja na prema širini spoja 1:1 sa širinom spoja do 10 mm, sa minimalno 5 mm u širini i dubini. Za spojeve šire od 10 mm, omjer je 1:2 sa minimalnom dubinom od barem 10 mm i maksimalno 15 mm. Za daljnje upite, kontaktirajte našu tehničku službu.

STVARANJE KOŽICE

100% modul	DIN 53504 S2	0,35 N/mm ²
Temperatura primjene		+5°C to +40°C
Baza		2-Pentanone Oxime
Stopa primjene	@ Ø3 mm/6,3 bar	130 g/min
Vrijeme stvrdnjavanja	@ +23°C/50% RH	
Gustoća		1,24 g/ml
Istezanje pri lomu		550%
Protok	ISO 7390	< 2 mm
Otpornost na mraz		Up to -15°C
Zajednički pokret		25%
Tvrdoća Shore A	DIN 53505	19
Formiranje kože	DBTM 16	8 minutes@ +23°C/50% RH
Otpornost na temperaturu		-50°C to +120°C
Vlačna čvrstoća		1.30 N/mm ²

OGRANIČENJA

- Nije prikladno za PE, PP, PC, PMMA, PTFE, meke plastike, neoprenske i bitumenske podloge, Diskoloracija se može pojaviti na tamnim mjestima i u dodiru sa kemikalijama

PRIPREMA POVRŠINE

Temperatura primjene: +5°C to +40°C (okruženje i podloga). Podloga mora biti suha, čista i čvrsta. Očistite površine sa Zwaluw Cleaner. Den Braven Window Seal® Plus ima svojstvo savršenog prijanjanja bez primjene primera na većini neporoznih podloga. Vrlo porozne površine se predobrađuju sa Zwaluw Primer Universal. Prije primjene uvijek ispitati prijanjanje. Primjenite Zwaluw Finisher za zaglađivanje spoja.

MOGUĆNOSTI BOJENJA

Zwaluw Window Seal® Plus ima svojstvo ograničene obojivosti. Preporučuje se prije primjene ispitati kompatibilnost sa bojom. Ako se Den Braven Window Seal® Plus premazuje (nije potrebno), preporučujemo brušenje brtvila i spojnih površina sa Scotch-Brite. Čišćenje denaturiranim alkoholom. Za bolji rezultat, preporučujemo bojanje nekoliko dana nakon primjene.

ČIŠĆENJE

Nestvrdnuti materijal i alat se čisti primjenom Zwaluw Cleaner. Stvrdnuti materijal se može samo mehanički odstraniti. Ruke očistite sa Zwaluw Wipes maramicama.

PAKIRANJE

Za postojeće veličine pakiranja, molim Vas kontaktirajte Bostikovog prodajnog predstavnika.

BOJE


Za postojeće boje, molim Vas kontaktirajte Bostikovog prodajnog predstavnika.

ROK TRAJANJA

Skladištiti između +5°C i +25°C u originalnom i neotvorenom pakiranju. Vijek trajanja do 12 mjeseci nakon datuma proizvodnje, a skladištenje u suhom prostoru.

BOSTIK CERTIFIKATI

- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM
- EN 15651-2: G-CC 25LM
- A+ French VOC Regulation
- EN 15651-3: S XS1
- Emission EC1 Plus – very low emission



ZDRAVLJE I SIGURNOST

Podatkovni list o proizvodu, zdravlju i sigurnosti se prije primjene mora pročitati i razumijeti. Raspoloživo na zahtjev putem webstranica Den Bravena.

JAMSTVO

Bostik jamči da je proizvod sukladan specifikaciji u okviru vijeka trajanja

ODRICANJE

Informacije u ovom dokumentu i u svim našim tiskanim i digitalnim objavama se temelje na trenutnoj razini znanja i iskustva. Bostik se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve pogreške, netočnosti ili uredničke greške koje su posljedica tehnoloških promjena ili istraživanja između datuma izdavanja ovog dokumenta i datuma stjecanja proizvoda. Bostik zadržava pravo izmjene formulacija. Prije nanošenja proizvoda, korisnik se mora upoznati sa podacima iznesenim u ovom dokumentu i / ili sa dokumentacijom naših ostalih proizvoda. Korisnik provodi sva potrebna testiranja prije nanošenja proizvoda kako bi se uvjerio da je proizvod pogodan za primjenu. Način primjene, uvjeti skladištenja i transporta su izvan naše kontrole i stoga izvan naše nadležnosti. Ne preuzimamo odgovornost po podatkovnom listu o proizvodu. Isporuka će se izvršiti samo sukladno našim uvjetima isporuke i uvjetima plaćanja. Informacije u tehničkom listu su informativne i nisu potpune.