



A740 HIGH GRAB EVOLUTION

Adhésif acrylique puissant et Bio-Sourcé



DESCRIPTION DU PRODUIT

Bostik A740 High Grab Evolution est une colle biosourcée polyvalente à base de dispersion d'acrylate avec une forte adhérence initiale. La colle durcit par évaporation de l'eau et forme une liaison solide et durable.

AVANTAGES

- 18 % de contenu biosourcé
- Haute adhérence initiale et haute résistance finale
- Sans solvant
- Facile à appliquer et à nettoyer- Recouvrable par des peintures à base d'eau et par des peintures synthétiques
- Adhérence parfaite sans utilisation de primaire sur divers supports

DOMAINES D'APPLICATIONS

BOSTIK A740 High Grab evolution a été spécialement développé pour coller le bois, les panneaux de particules, les panneaux de fibres dures et pour une utilisation sur maçonnerie, pierre ou béton. Convient également pour le collage d'ornements et de moulures en EPS et XPS. Pour une utilisation en intérieur.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI - RECOMMANDATIONS

Il est recommandé d'effectuer des tests d'adhérence avant l'application. Pour un meilleur résultat, au moins

l'une des deux surfaces doit être poreuse.
Application sur panneaux : Appliquez BOSTIK A740 High Grab Evolution en cordons de 6 mm à 5 cm du bord et avec un espacement d'environ 20 à 40 cm. Appuyez fermement le panneau contre le mur dans les 10 minutes. Il peut être nécessaire de soutenir le panneau jusqu'à 24 heures.

Lattes, plinthes et autres applications : Appliquez la colle uniformément en points ou en bandes avec un espacement de 20 cm. Positionnez le matériau en le faisant légèrement glisser et en exerçant une pression uniforme. Enfin, appuyez fermement. Il peut être nécessaire de soutenir le matériau jusqu'à 24 heures.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Température d'application		+5° to +40°C
Base		Acrylic with biobased content
Taux d'application	@Ø3 mm/4 bar	33 in g/min
Vitesse de réticulation	@ +23°C/50% RH	1 day
Densité		1,34
Fluage	ISO 7390	0
Résistance au gel pendant le transport		-15
Formation de peau	DBTM 16 (internal test method)	4
Résistance à la température		-20°C to +50°C

Ces valeurs sont typiques

RESTRICTIONS

Ne convient pas pour une exposition continue à l'eau, Ne convient pas pour le PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastiques souples, néoprène et surfaces bitumineuses

PRÉPARATION DE SURFACE

Température d'application +5 °C à +40 °C (s'applique à l'air ambiant et aux supports). Tous les supports doivent être solides, propres, secs et exempts de graisse et de poussière. Les substrats doivent être débarrassés de toutes les particules détachées. Les substrats absorbants n'ont pas besoin d'être complètement secs. Les substrats très poreux tels que : plâtre, béton cellulaire, calcaire, etc. doivent être prétraités avec un mélange d'une part de BOSTIK A740 High Grab Evolution et de deux parts d'eau. Testez toujours l'adhérence avant d'appliquer le produit.

MISE EN PEINTURE

BOSTIK A740 High Grab Evolution peut être recouvert de peinture lorsqu'il est complètement sec. Pendant le durcissement, le produit se contractera, ce qui peut entraîner des fissures dans la peinture. Recouvrable par des peintures à base d'eau et des peintures synthétiques. L'application d'une peinture à forte teneur en charges peut provoquer des fissures. Nous vous recommandons de tester la compatibilité avec la peinture avant de l'appliquer.

NETTOYAGE

Nettoyer les outils immédiatement après utilisation à l'eau. Les mains peuvent être nettoyées avec les lingettes Universal Residue Cleaner Wipes et/ou avec de l'eau et du savon.

DESCRIPTION DE L'EMBALLAGE

Cartouches 310 ml

COULEUR


Beige

DURÉE DE CONSERVATION

Dans son emballage d'origine non ouvert, entre +5 °C et +25 °C, la durée de conservation est de 18 mois maximum à compter de la date de fabrication, dans un endroit sec.

BOSTIK CERTIFICATIONS

- Emission EC1 Plus – very low emission
- A+ French VOC Regulation



SANTÉ / SÉCURITÉ

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et le site Bostik.

GARANTIE

Bostik garantit que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conservation.

DISCLAIMER

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur nos connaissances et notre expérience actuelles et sont fournies uniquement à titre indicatif. Elles ne constituent en aucun cas une garantie ou une assurance de propriétés ou de performances spécifiques. Il incombe exclusivement au client de vérifier l'adéquation, la conformité et la pertinence du produit pour l'application prévue, y compris la réalisation d'essais dans les conditions réelles d'utilisation. Veuillez consulter la fiche de données de sécurité (FDS) pour les considérations de santé et de sécurité.

Nous recommandons vivement aux clients d'effectuer des essais suffisants avant toute mise en œuvre définitive. Aucune responsabilité ne sera acceptée pour toute perte, dommage ou dépense résultant d'une utilisation incorrecte, d'une application inappropriée ou d'une confiance accordée aux informations fournies, sauf accord écrit contraire.