



A740 HIGH GRAB EVOLUTION

Bio-gebaseerde acrylaatlijm met hoge aanvangshechting



GEBRUIKSAANWIJZING

Het wordt aanbevolen om voorafgaand aan het aanbrengen hechtingstests uit te voeren. Voor het beste resultaat moet ten minste één van de twee oppervlakken poreus zijn.

Toepassing op panelen:

Breng BOSTIK A740 High Grab Evolution aan in randen van 6 mm op 5 cm van de rand en met een tussenruimte van ongeveer 20 tot 40 cm. Druk het paneel binnen 10 minuten stevig tegen de muur. Het kan nodig zijn om het paneel tot 24 uur lang te ondersteunen.

Latten, plinten en andere toepassingen:

Breng de lijm gelijkmatig aan in stippen of strepen met een tussenruimte van 20 cm. Het materiaal moet op zijn plaats worden gebracht door het lichtjes te verschuiven en gelijkmatige druk uit te oefenen. Druk ten slotte stevig aan. Het kan nodig zijn om het materiaal tot 24 uur lang te ondersteunen.

PRODUCTBESCHRIJVING

Bostik A740 High Grab Evolution is een veelzijdige biogebaseerde lijm op basis van acrylaatdispersie met een hoge aanvankelijke kleefkracht. De lijm hardt uit door verdamping van water en vormt een sterke en duurzame verbinding.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

- 18% biobased inhoud
- Hoge aanvangskleefkracht en eindsterkte
- Oplosmiddelvrij
- Gemakkelijk aan te brengen en schoon te maken
- Overschilderbaar met watergedragen en synthetische verven
- Perfekte hechting zonder gebruik van primer op diverse ondergronden

APPLICATIES

BOSTIK A740 High Grab evolution is speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van hout, spaanplaat, hardboard en op metselwerk, steen of beton. Ook geschikt voor het verlijmen van EPS- en XPS-ornamenten en sierlijsten. Voor gebruik binnenshuis.

EXTRA INFORMATIE

Applicatie temperatuur		+5° to +40°C
Basis		Acrylic with biobased content
Extrusie waarde	@Ø3 mm/4 bar	33 in g/min
Uithardingstijd	@ +23°C/50% RH	1 dag
Dichtheid		1,34
Weerstand tegen vloeï	ISO 7390	0
Vorstbestendigheid gedurende transport		-15
Huidvorming	DBTM 16 (internal test method)	4
Temperatuursbestendigheid		-20°C to +50°C

Deze waarden zijn typische eigenschappen

BEPERKINGEN

Niet geschikt voor continue waterbelasting, Niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze ondergronden

OPPERVLAKTE VOORBEREIDING EN AFWERKING

verwerkingstemperatuur +5 °C tot +40 °C (geldt voor omgeving en ondergronden). Alle ondergronden moeten stevig, schoon, droog en vrij van vet en stof zijn. Substraten moeten worden ontdaan van alle losse deeltjes. Absorberende substraten hoeven niet volledig droog te zijn. Zeer poreuze substraten zoals: gips, cellenbeton, kalksteen, enz. moeten worden voorbehandeld met een mengsel van 1 deel BOSTIK A740 High Grab Evolution en 2 delen water. Test altijd de hechting voordat u het product aanbrengt.

OVERSCHILDERBAARHEID

BOSTIK A740 High Grab Evolution kan worden overschilderd wanneer het volledig droog is. Tijdens het uitharden zal het product krimpen, wat kan leiden tot barsten in de verf. Overschilderbaar met verf op waterbasis en synthetische verf. Het overschilderen met verf met een hoog gehalte aan vulstoffen kan barsten veroorzaken. Wij raden aan om voorafgaand aan het aanbrengen de compatibiliteit met de verf te testen

REINIGEN

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Handen kunnen worden gereinigd met Universal Residue Cleaner Wipes en/of water en zeep.

VERPAKKINGBESCHRIJVING

Kokers 310 ML

KLEUR(EN)


Beige

HOUDBAARHEID

In ongeopende originele verpakking tussen +5 °C en +25 °C is de houdbaarheid maximaal 18 maanden vanaf de productiedatum, opgeslagen op een droge plaats.

BOSTIK CERTIFICATIONS

- Emission EC1 Plus – very low emission
- A+ French VOC Regulation



GEZONDHEID & VEILIGHEID

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via onze websites.

WAARBORG & GARANTIE

Bostik garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

DISCLAIMER

De informatie in dit Technisch Informatieblad is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en wordt uitsluitend verstrekt als algemene richtlijn. Het vormt geen garantie of waarborg voor specifieke eigenschappen of prestaties. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant om de geschiktheid, het doelmatigheid en de conformiteit van het product voor de beoogde toepassing te verifiëren, inclusief het uitvoeren van tests onder daadwerkelijke gebruiksomstandigheden. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gezondheids- en veiligheidsaspecten.

Wij raden ten zeerste aan dat klanten voldoende proeven uitvoeren vóór definitieve implementatie. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit onjuist gebruik, toepassing of vertrouwen op de verstrekte informatie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.