



A920 EXPRESS MORTAR

HÖGKVALITATIV FÄRDIGBLANDAT CEMENTFIX



PRODUKTBeskrivning

BOSTIK A920 EXPRESS MORTAR är en högkvalitativ reparationsmassa av akryldispersion, för murfogar i vägg inomhus och utomhus.

FÖRDELAR

- Färdigblandat cementfix
- Kan målas över med vattenbaserade och syntetiska färger
- Nästan luktfri
- Perfekt vidhäftning utan primer, även om materialen är fuktiga
- Går enkelt att använda och rengöra
- Ej korrosiv för metaller
- För inomhus- och utomhus(*) bruk

PRODUKTEgenskaper

Användningstemperatur	5 - 40 °C
Köldtålighet vid förvaring	Ned till -15 °C

BRUKSANVISNING

Fogar med rätt storlek kan absorbera de kringliggande byggmaterialens rörelser. Fogens djup måste ha rätt storlek i förhållande till fogens bredd. Som regel bör förhållandet mellan fogens bredd och djup vara 1:1 vid en bredd på upp till 10mm, och minst 5mm i djup eller bredd. För fogar som är bredare än 10mm bör djupet vara lika med bredden delat med 3 plus 6mm.

ANVÄNDNING

BOSTIK A920 EXPRESS MORTAR är särskilt framtagen för fogning och lagning av skadade fogar mellan mur och tegelsten. BOSTIK A920 EXPRESS MORTAR är resistent mot väder och regn ett par timmar efter applicering.

FÖRBEREDELSE OCH YTBEHANDLING

Användningstemperatur + 5°C till + 40°C (beroendes på omgivning och underlag). Underlaget måste vara fast, rent, torrt och fritt från damm och fett. Underlaget måste vara fritt från lösa partiklar. Absorberande underlag måste inte vara helt torra. Testa alltid vidhäftningen före applicering. 5 minuter efter applicering, tryck försiktigt BOSTIK A920 EXPRESS MORTAR in i fogarna och slutför med en spatel. Applicera inte vid extremt solljus. Ta bort överflödigt material med en spatel efter 5-10 minuter. Under härdning blir produkten mörkare. Verktyg och händer ska tvättas med vatten. Applicera med en V-munstycke som medföljer patronen.

BEGRÄNSNINGAR

- Ej lämplig för ständig kontakt med vatten.
- Ej lämpligt för underlag av PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mjuka plaster, neopren och bi-tumen.
- (*) Får endast användas utomhus i fint och torrt väder och måste förbli torr i minst 5 timmar efter att den har applicerats.
- Ej lämplig för rörelsefogar.

ÖVERMÅLNING

BOSTIK A920 EXPRESS MORTAR kan målas över när den har torkat helt. Under härdning kan produkten krympa, vilket kan leda till sprickor i färgen. Kan målas över med vattenbaserade och syntetiska färger. Övermålnings med vissa vattenbaserade färger kan skapa sprickor. Vi rekommenderar att du testar att produkten är kompatibel med färgen innan du använder den.

RENGÖRING

Alla verktyg bör rengöras med vatten efter att de har använts. Händerna bör tvättas med vatten och två.

TEKNISKA DATA

Bas		Akryldispersion
Densitet		1.66 g/ml
Flöde	ISO 7390	<2 mm
Shore A-hårdhet	DIN 53505	80
Krypning		5 %

CERTIFIERINGAR

- A+ French VOC Regulation



ARTIKELDATA

Produktnummer	Förpackning	Färg
30624577	300 ml	Cementgrå

HÄLSA & SÄKERHET

Alla användare måste läsa och förstå säkerhetsdatabladet innan de använder produkten. Säkerhetsdatabladet kan fås på begäran och finns tillgängligt på vår webbsida

SDS LÄNK

SDS Link

VARNING

All information i detta dokument och våra övriga publikationer (inklusive digitala publikationer) är baserade på vår bästa kännedom och erfarenhet, och tillhör Bostik med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får kopieras, visas för tredje part, återskapas, offentliggöras eller på något annat sätt användas utan Bostiks skriftliga tillåtelse. Den tekniska informationen i detta dokument är endast avsedd som en indikation är inte uttömmande. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av (redaktionella) fel, ofullständigheter och/eller felaktigheter i detta dokument. Detta inkluderar men är ej begränsat till ofullständigheter och/eller felaktigheter som beror på tekniska förändringar och/eller forskning som gjorts efter dokumentets utgivningsdatum och innan produktens inköpsdatum. Bostik förbehåller sig rätten att ändra dokumentets ordalydelse. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av att man använder produkterna som omfattas av detta dokument. Användaren måste läsa och förstå informationen i detta dokument och andra dokument om produkterna innan produkten används. Användaren är ansvarig för att utföra alla nödvändiga tester och säkerställa att produkten är lämplig att använda i det avsedda syftet. Vi kan inte påverka hurprodukten används och/eller några omständigheter som uppstår medan produkten förvaras eller transporteras, och vi fransäger sig oss allt ansvar för alla typer av skada. Alla leveranser görs uteslutande i enlighet med våra allmänna villkor och bestämmelser, vilka har inlämnats till den nederländska handelskammaren.

BOSTIK SMART HJÄLP

Smart hjälp +46 (0) 42 19 50 00

