



A930 EASY FILLER PRO

Färdigblandat superlätt och slipbart spackel



Produktbeskrivning

Bostik A930 EASY FILLER PRO är ett färdigblandat, superlätt spackel som knappt krymper, och är avsett för att reparera sprickor och hål i väggar.

Fördelar

- Superlätt
- Snabbtorkande
- Kryper nästan inte alls
- Kan målas över med vattenbaserade och syntetiska färger
- Kan slipas när det har härdat
- Går enkelt att använda och rengöra
- UCA®: Kan enkelt målas över, framtaget i samarbete med ledande färgtillverkare

Användning

Bostik A930 EASY FILLER PRO är avsett för att fylla fogar och skruvhål i gipsskivor i väggar och tak inomhus. Det kan också användas för att fylla, reparera och jämna ut hål och sprickor i betong, gips, tegelbruk och stuckning.

Bruksanvisning

För bästa resultat bör produkten appliceras utan tryck.

Produktegenskaper

Användningstemperatur		5-35 °C
Köldtålighet vid frysning		Ner till - 15 °C
Skinnbildningstid	@ +23°C/50% RF DBTM 16	5 minuter
Temperaturmotstånd		-20 - +75 °C

Dessa värden motsvarar typiska egenskaper och kan variera med +/- 3 %

Begränsningar

- Ej lämplig för ständig kontakt med vatten.
- Ej lämpligt för underlag av PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mjuka plaster, neopren och bitumen.

Förberedelser och ytbehandling

Användningstemperatur + 5°C till + 40°C (beroendes på omgivning och underlag). Underlaget måste vara fast, rent, torrt och fritt från damm och fett. Underlaget måste vara fritt från lösa partiklar. Absorberande underlag måste inte vara helt torra. Porösa underlag som gips, lättbetong, kalksten etc. måste grundas med en blandning av 1 del Bostik A930 EASY FILLER PRO och 2 delar vatten. Testa alltid vidhäftningsförmågan innan du använder limmet. Jämna ut med vatten.

Övermålning

Bostik A930 EASY FILLER PRO kan målas över när det har torkat helt. Produkten kommer att krympa något när den härdar, vilket kan göra att färgen spricker. Kan målas över med vattenbaserade och syntetiska färger. Färger med hög vattenhalt kan orsaka sprickor. Vi rekommenderar att du testar att tätningsmassan är kompatibel med färgen innan du använder den.

Rengöring

Alla verktyg bör rengöras med vatten efter att de har använts. Du kan tvätta händerna med Bostik T150 CLEANING WIPES och/eller tvål och vatten.

Förpackning

- 300 ml patron, 12 per förpackning - 500 ml hink, 12 per förpackning

Tekniska Data

Bas		Akryldisersion
Densitet		0.57 g/ml
Flöde	ISO 7390	<2 mm
Krympning		<5 %

Dessa värden motsvarar typiska egenskaper och kan variera med +/-3 %

Certifieringar

- M1
- EN 13963: 1A



Artikeldata

30860748	300 ml	Vit
30624346	500 ml	Vit

Hälsa & Säkerhet

Alla användare måste läsa och förstå säkerhetsdatabladet innan de använder produkten. Säkerhetsdatabladet kan fås på begäran och finns tillgängligt på tillverkarens webbsida.

SDS länk

[SDS Link](#)

Varning

All information i detta dokument och våra övriga publikationer (inklusive digitala publikationer) är baserade på vår bästa kännedom och erfarenhet, och tillhör Bostik med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får kopieras, visas för tredje part, återskapas, offentliggöras eller på något annat sätt användas utan Bostiks skriftliga tillåtelse. Den tekniska informationen i detta dokument är endast avsedd som en indikation är inte uttömmande. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av (redaktionella) fel, ofullständigheter och/eller felaktigheter i detta dokument. Detta inkluderar men är ej begränsat till ofullständigheter och/eller felaktigheter som beror på tekniska förändringar och/eller forskning som gjorts efter dokumentets utgivningsdatum och innan produktens inköpsdatum. Bostik förbehåller sig rätten att ändra dokumentets ordalydelse. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av att man använder produkterna som omfattas av detta dokument. Användaren måste läsa och förstå informationen i detta dokument och andra dokument om produkterna innan produkten används. Användaren är ansvarig för att utföra alla nödvändiga tester och säkerställa att produkten är lämplig att använda i det avsedda syftet. Vi kan inte påverka hurprodukten används och/eller några omständigheter som uppstår medan produkten förvaras eller transporteras, och vi fransäger sig oss allt ansvar för alla typer av skada. Alla leveranser görs uteslutande i enlighet med våra allmänna villkor och bestämmelser, vilka har inlämnats till den nederländska handelskammaren.