



A975 PREMIUM PAINTABLE

UNIKT ÖVERMÅLNINGSBAR AKRYLFOGMASSA SOM INTE SPRICKER



PRODUKTBESKRIVNING

Bostik A975 PREMIUM PAINTABLE är en akrylfogmassa som kan målas över med de flesta vattenbaserade och syntetiska färger som förebygger krackelering och missfärgning av färgen. Bostik A975 PREMIUM PAINTABLE är utprovad med ledande tillverkare av färgsystem för byggnader.

FÖRDELAR

- Hållbar, låg VOC och fri från skadliga mjukgörare
- Kan målas över med vattenbaserade och syntetiska färger
- Perfekt vidhäftning utan primer på de flesta underlag, även om de är fuktiga
- Förebygger krackelering och missfärgning av färgen
- En universalprodukt som löser dina problem
- Går enkelt att använda och rengöra
- UCA®: Kan enkelt målas över, framtagen i samarbete med ledande färgtillverkare

PRODUKTEGENSKAPER

Användningstemperatur		5-40 °C
Härdningstid	@ +23°C/50% RF	2 mm/ 24 h
Köldtålighet vid förvaring		Ner till - 15 °C
Skinnbildningstid	@ +23°C/50% RF DBTM 16	10 minuter
Temperaturmotstånd		-20 till 75 °C

Dessa värden motsvarar typiska egenskaper och kan variera med +/- 3 %

BRUKSANVISNING

Fogar med rätt storlek kan absorbera de kringliggande byggmaterialens rörelser. Fogens djup måste ha rätt storlek i förhållande till fogens bredd. Som regel bör förhållandet mellan fogens bredd och djup vara 1:1 vid en bredd på upp till 10mm, och minst 5mm i djup eller bredd. För fogar som är bredare än 10mm bör djupet vara lika med bredden delat med 3 plus 6mm.

ANVÄNDNING

Bostik A975 PREMIUM PAINTABLE är särskilt gjord för att täta fogar i trappor, väggar, tak, socklar, fönsterbräden, fönsterramar i trä och metall, tegelbruk samt för att fylla sprickor, skruv- och spikhål i väggar och tak av trä, bruk, gips, tegel, betong etc.

FÖRBEREDELSE OCH YTBEHANDLING

Användningstemperatur + 5°C till + 40°C (beroendes på omgivning och underlag). Underlaget måste vara fast, rent, torrt och fritt från damm och fett. Underlaget måste vara fritt från lösa partiklar. Absorberande underlag måste inte vara helt torra. Porösa underlag som gips, lättbetong, kalksten etc. måste grundas med en blandning av 1 del Bostik A975 PREMIUM PAINTABLE och 2 delar vatten. Testa alltid vidhäftningsförmågan innan du använder limmet. Jämna ut med vatten.

BEGRÄNSNINGAR

- Ej lämplig för ständig kontakt med vatten.
- Ej lämpligt för underlag av PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mjuka plaster, neopren och bitumen.
- Får endast användas utomhus i fint och torrt väder och måste förbli torr i minst 5 timmar efter att den har använts.

ÖVERMÅLNING

Bostik A975 PREMIUM PAINTABLE kan målas över när den har torkat helt. Kan målas över med vattenbaserade och syntetiska färger. Vi rekommenderar att du testar att produkten är kompatibel med färgen innan du använder den.

RENGÖRING

Alla verktyg bör rengöras med vatten efter att de har använts. Du kan tvätta händerna med Bostik T150 CLEANING WIPES och/eller tvål och vatten.

HÅLLBARHET

Om den öppnade originalförpackningen förvaras torrt i +5 °C till +25 °C är hållbarhetstiden upp till 18 månader från tillverkningsdatumet.


TEKNISKA DATA

Vid 100% Töjning	DIN 53504 S2	0.7 N/mm ²
Appliceringshastighet		260 g/min
Bas		Akryldispersion
Densitet		1.61 g/ml
Brottöjning	DIN 53505	200 %
Flöde	ISO 7390	<2 mm
Shore A-hårdhet	DIN 53505	40
Draghållfasthet	DIN 53504 S2	0.7 N/mm ²

Dessa värden motsvarar typiska egenskaper och kan variera med +/- 3 %

CERTIFIERINGAR

- Blauer Engel
- Emission EC1 Plus – very low emission
- EN 15651-1: F-EXT-INT 7.5P



ARTIKELDATA

Art. nr	Förpackning	Färg
30860746	300 ml	Vit

HÄLSA & SÄKERHET

Alla användare måste läsa och förstå säkerhetsdatabladet innan de använder produkten. Det kan fås på begäran och finns tillgängligt på www.bostik.com.

SDS LÄNK

SDS Link

VARNING

All information i detta dokument och våra övriga publikationer (inklusive digitala publikationer) är baserade på vår bästa kunskap och erfarenhet, och tillhör Bostik med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får kopieras, visas för tredje part, återskapas, offentliggöras eller på något annat sätt användas utan Bostiks skriftliga tillåtelse. Den tekniska informationen i detta dokument är endast avsedd som en indikation och är inte uttömmande. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av (redaktionella) fel, ofullständigheter och/eller felaktigheter i detta dokument. Detta inkluderar men är ej begränsat till ofullständigheter och/eller felaktigheter som beror på tekniska förändringar och/eller forskning som gjorts efter dokumentets utgivningsdatum och innan produktens inköpsdatum. Bostik förbehåller sig rätten att ändra dokumentets ordalydelse. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av att man använder produkterna som omfattas av detta dokument. Användaren måste läsa och förstå informationen i detta dokument och andra dokument om produkterna innan produkten används. Användaren är ansvarig för att utföra alla nödvändiga tester och säkerställa att produkten är lämplig att använda i det avsedda syftet. Vi kan inte påverka hur produkten används och/eller några omständigheter som uppstår medan produkten förvaras eller transporteras, och vi fransäger oss allt ansvar för alla typer av skada. Alla leveranser görs uteslutande i enlighet med våra allmänna villkor och bestämmelser.

BOSTIK SMART HJÄLP

Smart hjälp +46 (0) 42 19 50 00

