



ACRYL DECO



PRODUKT BESKRIVNING

Vattenbaserad, slipbar fogmassa/spackel för fogar och sprickor i trä, betong, sten, gipsplattor etc inomhus. Kan användas för fogbredd upp till 30 mm. Övermålnings-bar. Grupp 556 enligt Hus AMA 98.

PRODUKTEGENSKAPER

Användningstemperatur	> 5 °C
Temperaturmotstånd	-30 / + 70 °C

BRUKSANVISNING

Allmänt gäller att fogytorna skall vara torra, rena och fria från lösa partiklar. Vid starkt porösa material erhålls bästa resultat ge-nom att förstryka fogytorna med en primerlösning bestående av 1 del fogmassa och 2 delar vatten, som penslas på fogytorna. Torktiden för primern vid +20°C är ca 1 timme. Massan appliceras lämpligen med Bostik Hand- eller Tryckluftspruta. Efterslätning av fogen bör ske omedelbart efter appliceringen, då massan snabbt bildar ytskinn (30 min). Vid tillslätningen används stålspackel, fuktad svamp eller väl fuktad fogpinne. Rengöring av verktyg och borttagande av spill bör ske omedelbart med kallt vatten. Torkad fogmassa borttages lämpligast med aceton eller etylacetat.

ANVÄNDNING

Lämplig för tätning av fogar och sprickor i trä, spån- och gipsplattor, puts, betong, tegel etc samt målade ytor.

ÖVERMÅLNING

Ja, med plast- och alkydfärg

HÅLLBARHET

1 år i obruten förpackning vid +10 till 20°C

TEKNISKA DATA

Bas	Akryldispersion
Densitet	c.a. 1.69

ARTIKELDATA

Art. nr	Förpackning	Färg
30616027	0,3 ltr	Vit

HÄLSA & SÄKERHET

Produkten är baserad på akrylatdispersion och innehåller ej naturlatex. Produktens innehåll är enligt gällande lagstiftning ej klas-sa som hälso- eller brandfarligt. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad. Smart help 042-195000 KONTAKTA

SDS LÄNK

SDS Link

VARNING

All information i detta dokument och våra övriga publikationer (inklusive digitala publikationer) är baserade på vår bästa kännedom och erfarenhet, och tillhör Bostik med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får kopieras, visas för tredje part, återskapas, offentliggöras eller på något annat sätt användas utan Bostiks skriftliga tillåtelse. Den tekniska informationen i detta dokument är endast avsedd som en indikation är inte uttömmande. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av (redaktionella) fel, ofullständigheter och/eller felaktigheter i detta dokument. Detta inkluderar men är ej begränsat till ofullständigheter och/eller felaktigheter som beror på tekniska förändringar och/eller forskning som gjorts efter dokumentets utgivningsdatum och innan produktens inköpsdatum. Bostik förbehåller sig rätten att ändra dokumentets ordalydelse. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av att man använder produkterna som omfattas av detta dokument. Användaren måste läsa och förstå informationen i detta dokument och andra dokument om produkterna innan produkten används. Användaren är ansvarig för att utföra alla nödvändiga tester och säkerställa att produkten är lämplig att använda i det avsedda syftet. Vi kan inte påverka hur produkten används och/eller några omständigheter som uppstår medan produkten förvaras eller transporteras, och vi fransäger sig oss allt ansvar för alla typer av skada. Alla leveranser görs uteslutande i enlighet med våra allmänna villkor och bestämmelser, vilka har inlämnats till den nederländska handelskammaren.

BOSTIK SMART HJÄLP

Smart hjälp +46 (0) 42 19 50 00

