



FIX A570 MULTI TACK

FIXERINGSGLIM LÄMPAT FÖR DE FLESTA TYPER AV GOLVPLATTOR



PRODUKTBSKRIVNING

FIX A570 är ett vattenburet fixeringslim av hög kvalitet. Underlättar byte och återvinning av golvbeläggning. Miljöanpassat med låga emissionsvärden, uppfyller kravnivå EC1 Plus såväl som M1.

FÖRDELAR

- Ger en tejpeffekt
- Rollbart lim
- Hög sträckförmåga
- Låg limförbrukning
- Underlättar byte och återvinning av golvbeläggning
- Bra miljöval, M1 och EC1 Plus

PRODUKTEGENSKAPER

Monteringstid	Normalt sugande underlag. 45-60 min. Täta underlag: 1,5-4 t
Användningstemperatur	> 15 °C
Bindemedel	Polymerspredning av akrylattyg
Färg	Vit
Materialåtgång	6-12 m ² /L
Härdningstid	30 - 120 minuter
Öppentid	Permanent klibbig film (vid dammfria förhållanden)
Gångbar **	Belastning omedelbart, full styrka efter 24 timmar.

* Dessa värden är uppmätta vid + 23° C och 50 % relativ fuktighet vid normalt sugande underlag. Beroende på underlag, temperatur och underlag kan dessa värden avvika från ovan. **: Direkt, full styrka efter 24 timmar.

BRUKSANVISNING

Sugande underlag: Applicera limmet med en roller (ca 12mm) och låta torka ca. 45-60 minuter. Montera golvmaterialiet så snart som möjligt för att minska risk för ansamling av damm på limfilmen. Om limmet ska användas till permanent limning, låt torka 5-10 minuter innan golvmaterialiet monteras. Täta underlag: Applicera limmet med en roller och låt torka ca. 1,5-4h tills limmet inte väter vid beröring. Lägg ner golvmaterialiet i limmet. Pressa/gnid ut all luft under golvmaterialiet och var särskilt noga vid kanterna. För bäst resultat bör mattvält användas. OBS följ i första hand materialtillverkarens anvisningar.

ANVÄNDNING

För montering av textilplattor på sugande såsom täta underlag inomhus. Lämplig vid golvvärme och klarar test för rullande stol. Umärkt för kontorslokaler. Rekommenderade material: Textilplattor PVC-plattor Mönsterpassade textilmattor med filtbaksida

FÖRBEREDELSE OCH YTBEHANDLING

Följ i första hand mattillverkarens anvisningar, nedan-stående utgör endast kompletterande upplysningar för själva limningen. Underlaget skall vara rent, plant, starkt, fritt från damm, smuts, limrester och gammal färg. För eventuell avjämning rekommenderas ett för ändamålet avpassat Bostik Golvs packel. Vid limning mot betongunderlag får fukthalten inte överstiga de angivna maxvärdena som anges i AMA Hus. Lim, beläggning och underlag bör ha en temperatur av minst +15°C. Relativ fuktighet i underlaget (RF) får inte överskrida 85% för betong och 8-12% för spånskiva. För icke-absorberande underlag såsom högpresterande betong rekommenderas applicering av minimum 10mm tjockt lager av Bostik Golvs packel. Vid särskilt sugande underlag använd Bostik GRIP A560 CLASSIC.

RENGÖRING

Vatten innan limmet torkat. Torkat lim tas bort mekaniskt eller med lacknafta

HÅLLBARHET

12 månader vid +10 till +20°C. Förvaras frostfritt.

TEKNISKA DATA

Densitet	1 kg/L
----------	--------

CERTIFIERINGAR

- Emission EC1 Plus – very low emission
- M1
- BVB-B-Accepteras



ARTIKELDATA

Produktnummer	Förpackning	Färg
30620217	10 L	Vit

HÄLSA & SÄKERHET

Säkerhetsdatablad finns tillgängligt vid begäran. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste uppsöka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Vid kontakt med lim i ögonen skölj omedelbart med vatten, Tvätta med tvål och vatten om lim kommit i kontakt med huden. www.bostik.se

SDS LÄNK

SDS Link

VARNING

All information i detta dokument och våra övriga publikationer (inklusive digitala publikationer) är baserade på vår bästa kännedom och erfarenhet, och tillhör Bostik med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får kopieras, visas för tredje part, återskapas, offentliggöras eller på något annat sätt användas utan Bostiks skriftliga tillåtelse. Den tekniska informationen i detta dokument är endast avsedd som en indikation är inte uttömmande. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av (redaktionella) fel, ofullständigheter och/eller felaktigheter i detta dokument. Detta inkluderar men är ej begränsat till ofullständigheter och/eller felaktigheter som beror på tekniska förändringar och/eller forskning som gjorts efter dokumentets utgivningsdatum och innan produktens inköpsdatum. Bostik förbehåller sig rätten att ändra dokumentets ordalydelse. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av att man använder produkterna som omfattas av detta dokument. Användaren måste läsa och förstå informationen i detta dokument och andra dokument om produkterna innan produkten används. Användaren är ansvarig för att utföra alla nödvändiga tester och säkerställa att produkten är lämplig att använda i det avsedda syftet. Vi kan inte påverka hur produkten används och/eller några omständigheter som uppstår medan produkten förvaras eller transporteras, och vi fransäger sig oss allt ansvar för alla typer av skada. Alla leveranser görs uteslutande i enlighet med våra allmänna villkor och bestämmelser, vilka har inlämnats till den nederländska handelskammaren.

