



Den Braven

GASKET SEALANT

Silicon acetoxi rezistent la temperaturi ridicate



DESCRIERE PRODUS

Gasket Sealant, cunoscut sub denumirea "garnitura lichida" este un etansant siliconic pe baza de acid acetic, rezistent la temperaturi ridicate, cu intarire sub actiunea umiditatii, formand un izolant elastic rezistent.

BENEFICIILE CHEIE

Rezista la temperaturi ridicate de pana la 300°C.

APLICATII

Gasket Sealant a fost dezvoltat in mod special pentru aplicatii de garnituri cu formare in procesul de aplicare, pentru etansarea usilor de cuptor, a plitelor de gatit, a cuptoarelor industriale si a rosturilor, unde se dezvolta o temperatura ridicata. Exemple: canale de evacuare apa calda, termostate, pompe, tevi de incalzire si garnituri pentru joasa presiune la componentele de motoare.

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE

Temperatura de aplicare intre +5°C si +40°C (mediu si substrat). Suprafetele trebuie sa fie uscate, curate si solide. Curatati suprafetele cu Den Braven Cleaner. Silicone-1001U adera perfect fara utilizarea unei amorse la majoritatea

suprafetelor neporoase. Suprafetele foarte poroase vor fi pre-tratate cu Primer B1. Testati intotdeauna aderenta inainte de aplicare. Utilizati Den Braven Finisher pentru netezirea rostului.

| | | |
|----------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Modul 100% | DIN 53504 S2 | 0,40 N/mm ² |
| Baza | | Acetoxi |
| Timp de intarire | @ +23°C/50% RH | |
| Densitate | | 1,04 g/ml |
| Alungire la rupere | | 650% |
| Duritate Shore A | DIN 53505 | 22 |
| Formarea peliculei | @ +23°C/50% RH - DBTM 16 | 10-40 minutes |
| Rezistenta la temperatura | | -40°C to +300°C |
| Rezistenta la intindere | | 1,80 N/mm ² |

LIMITARI

Nu este recomandat pentru suprafete din PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastic moale, neopren si bituminoase

PREGATIREA SUPRAFETEI

Temperatura de aplicare intre +5°C si +40°C (mediu si substrat). Suprafetele trebuie sa fie uscate, curate si solide. Adera perfect fara utilizarea unei amorse la majoritatea suprafetelor neporoase. Suprafetele foarte poroase vor fi pre-tratate cu Primer B1. Testati intotdeauna aderenta inainte de aplicare. Utilizati Finisher pentru netezirea rostului.

VOPSIBILITATE

Nu permite vopsirea. Se recomanda acoperirea marginilor imbinarii cu banda de mascare pentru a preveni ca suprafetele care raman sa fie vopsite sa fie contaminate cu silicon.

CURATARE

Materialul neintarit si ustensilele pot fi curatate folosind Cleaner. Materialul intarit poate fi indepartat doar mecanic. Mainile pot fi curatate cu Den Braven Wipes.

DESCRIEREA AMBALAJULUI

Cartus si Tub Metalic

SANATATE & SIGURANTA

Fisa cu Date de Sanatate si Siguranta a Produsului trebuie citita si inteleasa anterior utilizarii. Aceasta poate fi pusa la dispozitie la cerere si poate fi gasita si pe pagina de Internet a companiei Den Braven.

GARANȚIE ȘI GARANȚIE

Bostik garanteaza faptul ca produsul sau respecta specificatiile furnizate, pe parcursul termenului de valabilitate al acestuia

DISCLAIMER

Informatiile din acest document, precum si din toate publicatiile noastre in format hartie si digital, au la baza cunostintele si experienta detinute de noi la momentul actual. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio greseala, inexactitate sau eroare de editare, rezultata in urma schimbarilor tehnologice sau a cercetarilor efectuate intre data eliberarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale formulelor. Anterior aplicarii produsului, utilizatorul are obligatia de a se familiariza cu informatiile furnizate in prezentul document si/sau in celelalte documente ale noastre cu privire la produs. Inaintea aplicarii produsului, utilizatorul va efectua orice teste pentru a se asigura ca produsul este adecvat pentru aplicatia respectiva. Metoda de aplicare si conditiile din timpul depozitarii si transportului nu intra in sfera noastra de control si prin urmare, nu constituie responsabilitatea noastra. Prin prezenta fisa a produsului negam orice asumare a raspunderii. Livrarile vor fi efectuate doar in conformitate cu conditiile noastre de livrare si cu termenii nostri de plata. Informatiile detaliate in prezenta fisa cu date tehnice sunt furnizate cu titlu exemplificativ, si nu limitativ