



GRIP A560 CLASSIC

PRIMER FÖR GRUNDBEHANDLING FÖRE SPACKLING INOMHUS



BRUKSANVISNING

Blandning: GRIP A560 CLASSIC appliceras på normalt sugande underlag en gång spädd med vatten 1:3 (primer:vatten). På starkt sugande underlag rekommenderas 2 strykningar. På golvgipsskivor och träfiberskivor appliceras primern spädd med vatten 5:1 (primer:vatten). Börja alltid med att mäta upp vattnet för att få rätt blandningsförhållande. Använd vatten +5 till +20°C. Applicering: Primern arbetas in i underlaget med borste eller kvast. Undvik pölbildning. Primern skall ha torkat max. 24 timmar innan avjämning och spackling utföres. Om ytan blir utsatt för damm innan spackling måste ytan rengöras om primas igen. OBS – viktigt att primerna har hunnit torka och bilda film innan spackling! OBS! Vid solbestrålning, hög temperatur, stark ventilation eller andra faktorer som kan påskynda torkningen ska ytan skyddas mot för snabb uttorkning. Avfuktare och värmeblåsar bör inte användas. Produkten är enbart avsedd för inomhusbruk.

ANVÄNDNING

GRIP A560 CLASSIC används som primer för grundbehandling före applicering av Bostik Golvspackel eller Bostik Fix. GRIP A560 CLASSIC förbättrar vidhäftning, minskar underlagets sugkraft och kan agera som dammbindare. I vissa fall kan GRIP A560 CLASSIC blandas med spackel för att öka flexibiliteten på spacklet. Golvbranschens (GBR) limningsrekommendationer skall alltid följas med hänsyn till fukt, ythållfasthet etc. för underlaget. UNDERLAG: Lämplig för alla underlag som kan beläggas med Bostik Golvspackel eller Fix. *De angivna torktiderna förutsätter +20°C, max 50% RF och ett visst luftombyte samt att RF i underlaget är mindre än 85%.

FÖRBEREDELSE OCH YTBEHANDLING

För bästa arbetsresultat bör temperaturen i lokalen ligga mellan +10°C och +25°C. Rengöring: Se till att underlaget är fritt från damm, smuts, färg, limrester, olja, fett, vax etc samt fast och hårt utan krackelerad yta eller liknande. Lösa skikt och slamlager slipas eller fräses bort. Vid osäkerhet kontakta Bostik för vidare konsultation.

RENGÖRING

Rengör verktyg med vatten innan primern torkat.



FÖRDELAR

- Snabbtorkande
- Lätt att applicera
- Binder damm och lösa partiklar
- God alkaliebeständighet
- Vattenbaserad – späddbar med vatten
- Lågemitterande

PRODUKTEGENSKAPER

Materialåtgång	0,08 litre/m ²
Blandningsförhållande	Se instruktioner för respektive Golvspackel/Fix
Gångbar	30 - 60 minuter

HÅLLBARHET

12 månader torrt, svalt och i öppnad förpackning.
Skyddsmot frost

CERTIFIERINGAR

- ETA 16-0086
- ETA 12-0215
- ETA 16-0085
- ETA 12-0424
- EPD
- M1
- Emission EC1 Plus – very low emission



ARTIKELDATA

Art. nr	Förpackning
30623492	15 L
30623599	5 L
30623600	1 L

HÄLSA & SÄKERHET

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso-eller brandfarligt men alla användare måste förstå och använda säkerhetsdatabladet innan de använder produkten. Säkerhetsdatabladet finns att få på begäran och finns tillgängligt på tillverkarens hemsida.

SDS LÄNK

SDS Link

VARNING

All information i detta dokument och våra övriga publikationer (inklusive digitala publikationer) är baserade på vår bästa kännedom och erfarenhet, och tillhör Bostik med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får kopieras, visas för tredje part, återskapas, offentliggöras eller på något annat sätt användas utan Bostiks skriftliga tillåtelse. Den tekniska informationen i detta dokument är endast avsedd som en indikation är inte uttömmande. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av (redaktionella) fel, ofullständigheter och/eller felaktigheter i detta dokument. Detta inkluderar men är ej begränsat till ofullständigheter och/eller felaktigheter som beror på tekniska förändringar och/eller forskning som gjorts efter dokumentets utgivningsdatum och innan produktens inköpsdatum. Bostik förbehåller sig rätten att ändra dokumentets ordalydelse. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av att man använder produkterna som omfattas av detta dokument. Användaren måste läsa och förstå informationen i detta dokument och andra dokument om produkterna innan produkten används. Användaren är ansvarig för att utföra alla nödvändiga tester och säkerställa att produkten är lämplig att använda i det avsedda syftet. Vi kan inte påverka hur produkten används och/eller några omständigheter som uppstår medan produkten förvaras eller transporteras, och vi fransäger sig oss allt ansvar för alla typer av skada. Alla leveranser görs uteslutande i enlighet med våra allmänna villkor och bestämmelser, vilka har inlämnats till den nederländska handelskammaren.

