



HYTEC A370 RAPID

1K FUKTSPÄRR AVSEDD FÖR ATT SPÄRRA RESTFUKT I BETONG/
CEMENTGOLV



PRODUKTEGENSKAPER

Användningstemperatur	10-25 °C
Färg	Svart med blåaktig ton – svart efter torkning
Materialåtgång **	40m ² /12kg
Torkningstid *	Lager 1: 15-30 / Lager 2 : 60 minuter



PRODUKTBESKRIVNING

HYTEC A370 RAPID är en färdigblandad enkomponents-, vattenbaserad, fuktskyddande primer avsedd att spärra betongens höga RF från att transporteras upp i golvspackel och golvlim. HYTEC A370 RAPID är utvecklat för att bromsa kvarvarande rest-/byggfukt. Produkten kräver minst två lager för att ge bästa skydd. Kan appliceras på underlag upp till en maximal hygrometeravläsning på 95 % RF. Endast för inomhus bruk.

Golvbranschens (GBR) limningsrekommendationer skall alltid följas med hänsyn till fukt, ythållfasthet etc. för underlaget.

UNDERLAG

Lämplig för alla underlag som kan beläggas med Bostik Golvspackel.

FÖRDELAR

- Vattenbaserad
- Multifunktion –primer och fuktspärr
- Spärrar restfukt upp till 95% RF / 5,5% CM

BRUKSANVISNING

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAG

Underlag:

Se till att undergolvet är i enlighet med nationell byggstandard. Undergolvet ska vara rent, bärkraftigt, yttorr, och fritt från föroreningar som kan försämma vidhäftningen t.ex. damm, fett, färg, gips, vax/polish, vattenlösliga golvlim etc.

Kontrollera kvarvarande limrester för att säkerställa att de inte är vattenlösliga, underlaget ska var fritt från svaga ytskikt.

Ta mekaniskt bort alla svaga skikt tex hårda limrester. Väldigt täta eller polerade betongytor eller liknande som innehåller hårdare med liknande egenskaper kan kräva kulblästring. Tät flytbetongyta måste slipas eller kulblästras för att ge en bra förutsättning för vidhäftning. Grovt strukturerade underlag samt starkt absorberande underlag kan kräva en avjämnad yta innan HYTEC A370 RAPID appliceras. Vid starkt sugande underlag så kan en mixning av HYTEC A370 Rapid krävas (1 del primer, 1 del vatten) detta för att ge en bättre vidhäftning för HYTEC A370 RAPID när den appliceras koncentrerad med roller. För icke-sugande underlag rekommenderas primning med GRIP A936 EXPRESS - 80-100 g/m².

Golvvärmesystem:

Golvvärmesystem ska vara avstängda i 48 timmar före applicering av HYTEC A370 RAPID. Vänta 7 dagar efter installationen innan du gradvis skruvar upp golvvärmerna till tänkt värme.

ANVÄNDNING

Skaka dunken direkt i anslutning till användning. HYTEC A370 RAPID ska appliceras i två lager.

1: a lagret: Blöt den finhåriga rollern i HYTEC A370 RAPID. Applicera det första lagret i en riktning och se till att materialet arbetas in väl i underlaget. Låt torka helt. HYTEC A370 RAPID anses vara torr när den blå tonen har försvunnit och en blank svart film uppnås.

2: a lagret: När det 1:a lagret är torrt, upp till 30 minuter vid +20°C, applicera det andra lagret i rät vinkel (kryssrollning) mot det första lagret. Det är viktigt att en porfri beläggning uppnås och att bibehålla rätt mängd HYTEC A370 RAPID på 40m² per 6 kg per lager, dvs. 12 kg ska appliceras på 40m² vid 2 lager. (150 gram/m² och lager) Låt torka till en klubbfri film. Vid +20°C är torktiden cirka 1 timme.

ANVISNING GOLVBELÄGGNING

Spackla HYTEC A370 RAPID ytan med minst 3 mm flytspackel/handspackel för att få en absorberande yta före Bostik golvlim och beläggning monteras. Avjämningsmassan ska appliceras inom 24 timmar efter avslutad HYTEC A370 RAPID. HYTEC A370 RAPID måste hållas fri från gångtrafik och föroreningar av tex damm och material tills Bostiks avjämningsmassa har applicerats.

ÖVRIG INFORMATION

Inga golvbeläggningar får monteras direkt på HYTEC A370 RAPID. Det krävs alltid minst 3 mm spackel . Denna produkt är för kommersiell trafik, (ej vid tung trafik tex industrilokaler) . För ytterligare information, kontakta Bostiks Tekniska Service.

OBS - Använd alltid ett kantband för att absorbera rörelser i underlag eller spackelskikt.

RENGÖRING

Rengör verktyg med vatten innan primern torkat. Lacknafta om HYTEC A370 RAPID har torkat. För ytterligare information se Bostiks konstruktionsbeskrivningar.

HÅLLBARHET

12 månader



ARTIKELDATA

Art. nr	Förpackning
30623584	12 kg

HÄLSA & SÄKERHET

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller brandfarligt men alla användare måste förstå och använda säkerhetsdatabladet innan de använder produkten. Säkerhetsdatabladet finns att få på begäran och finns tillgängligt på tillverkarens hemsida.

SDS LÄNK

SDS Link

VARNING

All information i detta dokument och våra övriga publikationer (inklusive digitala publikationer) är baserade på vår bästa kännedom och erfarenhet, och tillhör Bostik med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får kopieras, visas för tredje part, återskapas, offentliggöras eller på något annat sätt användas utan Bostiks skriftliga tillåtelse. Den tekniska informationen i detta dokument är endast avsedd som en indikation är inte uttömmande. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av (redaktionella) fel, ofullständigheter och/eller felaktigheter i detta dokument. Detta inkluderar men är ej begränsat till ofullständigheter och/eller felaktigheter som beror på tekniska förändringar och/eller forskning som gjorts efter dokumentets utgivningsdatum och innan produktens inköpsdatum. Bostik förbehåller sig rätten att ändra dokumentets ordalydelse. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av att man använder produkterna som omfattas av detta dokument. Användaren måste läsa och förstå informationen i detta dokument och andra dokument om produkterna innan produkten används. Användaren är ansvarig för att utföra alla nödvändiga tester och säkerställa att produkten är lämplig att använda i det avsedda syftet. Vi kan inte påverka hur produkten används och/eller några omständigheter som uppstår medan produkten förvaras eller transporteras, och vi fransäger sig oss allt ansvar för alla typer av skada. Alla leveranser görs uteslutande i enlighet med våra allmänna villkor och bestämmelser, vilka har inlämnats till den nederländska handelskammaren.

