



LIM/TÄT PLUS

SMIDIG OCH TRÅDFRI KONSISTENS FÖR KALLA OCH FUKTIGA YTOR



FÖRDELAR

- Stark limfog
- Limmar ojämna ytor
- Beständig mot kyla och fukt

PRODUKTBESKRIVNING

Lim/Tät Plus är ett lufttorkande 1-komponent monteringslim och tätningsmedel.

PRODUKTEGENSKAPER

Materialtyp	1-komponent enkellim för stränglimning
Bindemedel	Syntetiskt gummi
Färg	Beige
Förbrukning	50 lpm/L
Brandfarlig	Ja
Temperaturmotstånd	-30 till +100 °C
Åldringsbeständighet	Mycket god

TEKNISKA DATA

Konsistens	Smidig trådfri pasta. viskositet
Densitet	1.14 g/cm ³
Torrhalt	70 ± 1 %
Flampunkt	-5 °C
Fuktbeständighet	Mycket god
Skjuvhållfasthet	250 N/mm ²

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Lim/Tät har ett brett användningsområde inom många branscher som t.ex. monteringslimningar vid bygg- och inredningsarbeten. Limning och tätning av plåtskarvar inom plåt och ventilation. Limmet har bra vidhäftning till bl.a. trä, träfiberskivor, gips, laminat, kakel, sten, betong, puts, tegel etc (ej cellplast). Lim/Tät har speciella egenskaper som ger utmärkt limningsresultat mot metaller som rostfritt stål, galvaniserad plåt, aluminium mm. Limmet appliceras i strängar och har lättsprutad smidig och trådfri konsistens. Limning kan ske under skiftande förhållanden både inom och utomhus. Hög vidhäftning mot de flesta material, även mot kalla, fuktiga och oljiga ytor. Limfogen får en hög hållfasthet och förblir något elastisk med bra vatten-, köld- och värmebeständighet

BRUKSANVISNING

Kontrollera att limytorna är fria från lösa partiklar. Förbered appliceringen genom att skära av patronspetsen till lämplig diameter. Lim/Tät appliceras med hand- eller tryckluftsspruta i lämpliga strängar eller punkter. Limmet är även spacklingsbart. Tryck fast inom 5 minuter och kontrollera att limmet "väter" över på båda kontaktytorna. Limmet håller normalt materialen på plats direkt, men vid vissa limningar kan det vara lämpligt att fixera detaljerna på plats tills limmet torkat. Torktiden kan variera mellan 1-24 timmar beroende på fuktighet och temperatur samt materialens sugande förmåga. Full hållfasthet uppnås normalt efter 4-5 dygn. Då Lim/Tät används som tätningsmedel, tex i en synlig hålkälsfog, är det viktigt, om fogsträngen skall jämnas till på ytan, att detta sker inom några minuter, då limmet snabbt bildar ett ytskinn. Använd lämpligen en fogpinne doppad i tvälvatten vid tillslutningen. Eventuella limfläckar borttages med exempelvis aceton eller

terpentin

HÄLSA & SÄKERHET

Produkten är brandfarlig. Användningen förutsätter effektiv ventilation eller användning av andningsskydd typ A2. Se säkerhetsdatablad för ytterligare information

SDS-LÄNK

SDS Link

VARNING

All information i detta dokument och våra övriga publikationer (inklusive digitala publikationer) är baserade på vår bästa kännedom och erfarenhet, och tillhör Bostik med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får kopieras, visas för tredje part, återskapas, offentliggöras eller på något annat sätt användas utan Bostiks skriftliga tillåtelse. Den tekniska informationen i detta dokument är endast avsedd som en indikation är inte uttömmande. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av (redaktionella) fel, ofullständigheter och/eller felaktigheter i detta dokument. Detta inkluderar men är ej begränsat till ofullständigheter och/eller felaktigheter som beror på tekniska förändringar och/eller forskning som gjorts efter dokumentets utgivningsdatum och innan produktens inköpsdatum. Bostik förbehåller sig rätten att ändra dokumentets ordalydelse. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av att man använder produkterna som omfattas av detta dokument. Användaren måste läsa och förstå informationen i detta dokument och andra dokument om produkterna innan produkten används. Användaren är ansvarig för att utföra alla nödvändiga tester och säkerställa att produkten är lämplig att använda i det avsedda syftet. Vi kan inte påverka hur produkten används och/eller några omständigheter som uppstår medan produkten förvaras eller transporteras, och vi fransäger sig oss allt ansvar för alla typer av skada. Alla leveranser görs uteslutande i enlighet med våra allmänna villkor och bestämmelser.

