



BOSTIK

MINI SEAL 830

TRANSPARENTA FOGAR UPP TILL 10 MM

PRODUKT BESKRIVNING

Transparent fogmassa/spackel. Petsäker och övermålningsbar.

PRODUKTEGENSKAPER

Användningstemperatur	>5 °C
Torkningstid	Ca 1 dygn vid +23°C, fogdjup 1-3 mm på trä. Fogmassans torktid från vitt utseende till glasklart är
Temperaturmotstånd	-30 / +70 °C

BRUKSANVISNING

1. Se till att ytorna är torra och rena. Vid starkt porösa material förstärks ytan med 1 del massa blandad med 2 delar vatten. Fogbredden bör vara högst 10 mm och fogdjupet bör vara hälften av bredden.
2. Skär av tubspetsen och sätt på munstycket. Skär av den i 45° vinkel till önskad diameter. Placera patronen i en fogspruta. Tryck ut massan direkt i fogen så att denna utfylls väl. Slåta till fogen direkt efter applicering med spackel eller svamp, då torkningen går snabbt.

ANVÄNDNING

För tätning av fogar och sprickor i trä, betong, sten, gipsplattor etc inom- och utomhus. Om fogmassan användes utomhus får fogen ej utsättas för regn innan den torkat. Ej avsedd för fogar som regelbundet utsättes för vatten. Om massan utsättes för direkt solljus kan en viss gulning ske. Kan användas för fogbredd upp till 10 mm. Yttorr efter ca 30 minuter och genomtorkad efter ca 24 timmar.

ÖVERMÅLNING

Ja, med plast- och alkydfärg

HÅLLBARHET

2 år i obruten förpackning vid +10 till 20°C

TEKNISKA DATA

Bas	Akryldispersion
-----	-----------------

ARTIKELDATA

Art. nr	Förpackning	Färg
30860238	0,3 ltr	Vit

HÄLSA & SÄKERHET

Produktens innehåll är enligt gällande lagstiftning ej klassa som hälso- eller brandfarligt. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad.

SDS LÄNK

SDS Link

VARNING

All information i detta dokument och våra övriga publikationer (inklusive digitala publikationer) är baserade på vår bästa kunskaper och erfarenhet, och tillhör Bostik med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får kopieras, visas för tredje part, återskapas, offentliggöras eller på något annat sätt användas utan Bostiks skriftliga tillåtelse. Den tekniska informationen i detta dokument är endast avsedd som en indikation är inte uttömmande. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av (redaktionella) fel, ofullständigheter och/eller felaktigheter i detta dokument. Detta inkluderar men är ej begränsat till ofullständigheter och/eller felaktigheter som beror på tekniska förändringar och/eller forskning som gjorts efter dokumentets utgivningsdatum och innan produktens inköpsdatum. Bostik förbehåller sig rätten att ändra dokumentets ordalydelse. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av att man använder produkterna som omfattas av detta dokument. Användaren måste läsa och förstå informationen i detta dokument och andra dokument om produkterna innan produkten används. Användaren är ansvarig för att utföra alla nödvändiga tester och säkerställa att produkten är lämplig att använda i det avsedda syftet. Vi kan inte påverka hur produkten används och/eller några omständigheter som uppstår medan produkten förvaras eller transporteras, och vi fransäger sig oss allt ansvar för alla typer av skada. Alla leveranser görs uteslutande i enlighet med våra allmänna villkor och bestämmelser, vilka har inlämnats till den nederländska handelskammaren.