



BOSTIK

PRIMER 5075

FOGPRIMER FÖR PORÖSA YTOR OCH BETONG



BRUKSANVISNING

Ytorna skall vara torra samt fria från damm och smuts. Applicera med pensel på fogytorna tills underlaget är mättat. På mycket sugande och porösa underlag kan det vara nödvändigt med 2 behandlingar. Låt torka (tidsintervall vid 23°C) minst 30 minuter eller tills ytan känns helt torr och maximalt 4 timmar före fogning. OBS! Primern mörknar genom påverkan av ljus och kan missfärga ljusa ytor, vilket bör beaktas vid applicering.

ANVÄNDNING

För primning före fogning med polyuretanfogmassor, hybrid-/SMP-/MS-fogmassor och silikonfogmassor mot porösa ytor såsom betong, tegel, sten och trä. Speciellt feta träslag som t ex teak är viktigt att förbehandla. Primern fungerar även bra mot många metaller och plaster, dock bör prov utföras.

PRODUKTBESKRIVNING

1-komponent härdande primer för Bostik polyuretanfogmassor, hybrid-/SMP-/MS-fogmassor och silikonfogmassor och för att minimera risken för blåsbildning vid fogning mot porösa material. Betong, trä (även feta träslag såsom teak), metaller och många plaster. Härdningen sker under inverkan av luftens fuktighet och ger en väderbeständig förankring mot underlaget. Primern binder även kemiskt mot fogmassan.

FÖRDELAR

- Förbättrar vidhäftning
- Ökar fuktållighet
- Reducerar fuktvandring från underlag

PRODUKTEGENSKAPER

Färg	Transparent, gulaktig
Brandfarlig	Ja
Lösningsmedel	Xylen, MEK

BEGRÄNSNINGAR

Förpackning som öppnats upprepade gånger gulnar starkt. Detta innebär att primern inte skall användas.

TEKNISKA DATA

Konsistens	Tunnflytande
Densitet	0.9 g/ml
Förtunning	Får ej förtunnas
Torrhalt	30 %
Flampunkt	+1°C

ARTIKELDATA

Art. nr	Förpackning
30860338	500 ml

HÄLSA & SÄKERHET

Produkten är brandfarlig och vådlig. Användningen förutsätter effektiv ventilation eller användning av andningsskydd typ A2. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad.

SDS-LÄNK

SDS Link

VARNING

All information i detta dokument och våra övriga publikationer (inklusive digitala publikationer) är baserade på vår bästa kännedom och erfarenhet, och tillhör Bostik med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får kopieras, visas för tredje part, återskapas, offentliggöras eller på något annat sätt användas utan Bostiks skriftliga tillåtelse. Den tekniska informationen i detta dokument är endast avsedd som en indikation är inte uttömmande. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av (redaktionella) fel, ofullständigheter och/eller felaktigheter i detta dokument. Detta inkluderar men är ej begränsat till ofullständigheter och/eller felaktigheter som beror på tekniska förändringar och/eller forskning som gjorts efter dokumentets utgivningsdatum och innan produktens inköpsdatum. Bostik förbehåller sig rätten att ändra dokumentets ordalydelse. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av att man använder produkterna som omfattas av detta dokument. Användaren måste läsa och förstå informationen i detta dokument och andra dokument om produkterna innan produkten används. Användaren är ansvarig för att utföra alla nödvändiga tester och säkerställa att produkten är lämplig att använda i det avsedda syftet. Vi kan inte påverka hurprodukten används och/eller några omständigheter som uppstår medan produkten förvaras eller transporteras, och vi fransäger sig oss allt ansvar för alla typer av skada. Alla leveranser görs uteslutande i enlighet med våra allmänna villkor och bestämmelser.

